

Rubiomonocoat OIL PLUS 2C



CHRONI I BARWI DREWNO JUŻ PO NAŁOŻENIU JEDNEJ WARSTWY

OPIS:

Rubio Monocoat Oil Plus 2C to produkt nowej generacji, który barwi i chroni drewno już po nałożeniu jednej warstwy.

Połączenie oleju (A) i przyspieszacza (B) zapewnia szybkie schnięcie, szybkie utwardzenie i doskonałą ochronę. Może być również stosowany do konserwacji i renowacji powierzchni uprzednio olejowanych produktami RMC.

CECHY SZCZEGÓLNE:

- Barwi i chroni już po nałożeniu jednej warstwy.
- Dostępny w 40 standardowych kolorach, które można ze sobą mieszać uzyskując nieskończoną liczbę odcieni.
- Wzmacnia naturalny wygląd i fakturę drewna.
- Przyjazny dla środowiska: 0% VOC!
- Nie zawiera wody ani rozpuszczalników.
- Łatwy w konserwacji.
- Nie tworzy nakładających się na siebie warstw ani śladów początkowych.
- Trwale chroni podłoże.
- Wydajny: 30 - 50 m²/litr.
- Może być stosowany na wszystkich typach drewna – meblach i podłogach (lite drewno, drewno fornirowane, MDF, etc.).
- Odporny na zużycie.
- Odporny na wodę, idealny do kuchni i łazienek.
- Odporny na wysokie temperatury.
- Bardzo szybko utwardzalny: 80% w 2 dni.
- Krótki okres konserwacji na sucho: po 5 dniach powierzchnię można myć wodą i mydłem.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Surowe drewno: powierzchnię przeszlifować zgodnie ze sztuką budowlaną i starannie odkurzyć. Resztki pyłu usunąć za pomocą **RMC Cleaner**.
2. Dokładnie wymieszać ze sobą oba składniki łącząc ok. 3 części składnika A z 1 częścią składnika B.
3. **RMC Oil Plus 2C** należy nakładać na oczyszczoną i suchą powierzchnię, rozprowadzając niewielką ilość produktu za pomocą szmatki lub maszyną polerską z cienkim, beżowym padem. Produkt należy nakładać na fragmentach o powierzchni 5-10m².
4. Odczekać parę minut aż produkt wniknie w podłoże. Następnie z danego fragmentu powierzchni w ciągu 15 minut usunąć nadmiar produktu za pomocą szmatki lub polerką z białym padem. Powierzchnia powinna być sucha w dotyku! Kolejne fragmenty powierzchni należy potraktować w ten sam sposób.
5. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu powierzchnię można użytkować po 24-36 godzinach od nałożenia produktu.

DOSTARCZONE PRZEZ:

OSWIADCZENIE: Obowiązek sprawdzenia czy produkt jest odpowiedni do danej aplikacji spoczywa na użytkowniku, który powinien przeprowadzić stosowne testy. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki szkody. Powyższe informacje mogą ulec zmianie i wówczas będą publikowane w uaktualnionych wersjach kart danych technicznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące efekty prac wynikłe z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsza karta danych technicznych została przygotowana w oparciu o naszą bieżącą wiedzę i posiadane informacje. Aktualne karty danych technicznych są dostępne na żądanie lub na stronie internetowej.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego kartą bezpieczeństwa.
Data TDS: 29/08/16

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

Po 5 dniach powierzchnię można myć wodą i nakładać produkty RMC.

Aby zapewnić wieloletnią trwałość i ochronę powierzchni, zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne należy przeprowadzać wyłącznie przeznaczonymi do tego celu produktami Rubio Monocoat.

Narzędzia można czyścić za pomocą **RMC Cleaner**.

WYDAJNOŚĆ:

30-50 m²/L, zależnie od rodzaju drewna, przygotowania podłoża (szlifowania) i metody aplikacji.

RMC Oil Plus 2C należy zużyć w ciągu maksymalnie 4 - 6 godzin od chwili zmieszania komponentów.

UWAGA:

WYDAJNOŚĆ PRZY APLIKACJI PRZEMYSŁOWEJ: 60 - 80 m²/L.

Podana wydajność jest orientacyjna, gdyż zależy od rodzaju drewna i przygotowania podłoża. W celu dokonania dokładnych obliczeń zaleca się przeprowadzenie próby.

DANE TECHNICZNE:

RMC Oil Plus 2C (A)

Stan skupienia: ciecz

Zapach: oleisty

Temperatura zapłonu: > 99 °C

Masa właściwa: > 0,9 kg/L

Zawartość LZO: 0 g/L

RMC Accelerator (B)

Stan skupienia: ciecz

Barwa: bezbarwny

Zapach: bez zapachu

Temperatura zapłonu: > 160 °C

Zawartość LZO: 0 g/L

OPAKOWANIA:

350 ml w tym:

275 ml **RMC Oil Plus 2C (A)** i 75 ml **RMC Accelerator (B)**

1,3 L w tym:

1 L **RMC Oil Plus 2C (A)** i 0,3 L **RMC Accelerator (B)**

3,5 L w tym:

2,75 L **RMC Oil Plus 2C (A)** i 0,75 L **RMC Accelerator (B)**

PRZECZYSZCZANIE:

W suchych warunkach i oryginalnym opakowaniu produkt można przechowywać przez 24 miesiące.

UWAGA:

Produktu NIE należy rozcieńczać!

Szmaty nasiąknięte olejem mogą ulec samozapłonowi. Przed wyrzuceniem należy je namoczyć w wodzie.

