

Stan na dzień: Styczeń 2013
Data aktualizacji: 19.07.2021

Cechy i zalety

- Wysoka wytrzymałość połączenia materiałów, których sklejanie do tej pory było niemożliwe
- Szybkie i łatwa w użyciu metoda wspomagająca klejenie.
- Wyższa elastyczność w doborze materiałów.

Opis

Primer CAP-3 jest zalecany przy klejeniu unipolarnych materiałów takich jak: Polietylen (PE), Polipropylen (PP), Polioksymetylen (POM), silikon oraz termoplastyczne elastomery (TPE) przy użyciu klejów, w tym cyjanoakrylowych Monolith. CAP-3 zmienia napięcie powierzchniowe, ułatwiając późniejsze klejenie.

Właściwości fizyczne

Związek bazowy:	heptan
Gęstość: wg DIN 51757 (20°C)	0,68 g/cm ³
Punkt zapłonu:	-1 °C

Stosowanie

Uwagi wstępne.

Przed zastosowaniem należy przeczytać Kartę Charakterystyki produktu w celu zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi środków bezpieczeństwa.

Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnie powinny być suche, czyste od kurzu, oleju i smaru oraz innych zanieczyszczeń. Środki separujące muszą zostać usunięte z powierzchni płyt z tworzyw sztucznych. Do odtłuszczenia powierzchni zaleca się stosować Cleaner UL, użyć można także innych środków myjących (np. izopropanol, etanol lub aceton).

Nakładanie.

Nałożyć niewielką ilość produktu, używając pędzelka zamocowanego w nakrętce dostarczonego opakowania, na powierzchnie przeznaczone do klejenia. Początkowo czekać kilkanaście sekund, dopóki produkt całkowicie nie odparuje. Następnie powierzchnie są już aktywowane i gotowe do klejenia. Tak przygotowane elementy można przechowywać do 24h. Po tym czasie powracają całkowicie do pierwotnego stanu.

Przechowywanie

Trwałość magazynowania: 12 miesięcy w temperaturze pokojowej, w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach

Postać dostawy

Buteleczka	15ml
Butelka	500ml

Bezpieczeństwo

Należy stosować środki ostrożności powszechnie przyjęte dla produktów chemicznych. Szczegółowe dane podane są w Karcie Charakterystyki produktu. Po użyciu należy pojemniki trzymać zamknięte. Ponieważ klej cyjanoakrylowy szybko skleja skórę, należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Po kontakcie ze skórą umyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami płukać wodą przez 15 minut i uzyskać pomoc lekarską. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Uwagi

Należy stosować środki ostrożności powszechnie przyjęte dla produktów chemicznych. Szczegółowe dane podane są w Karcie Charakterystyki produktu. Po użyciu należy pojemniki trzymać zamknięte. Po kontakcie ze skórą umyć wodą i mydłem. W razie kontaktu kleju cyjanoakrylowego z oczami płukać wodą przez 15 minut i uzyskać pomoc lekarską. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o.

Dział Sprzedaży

tel. +48 601 536 440
tel. +48 44 632 11 31

e-mail: sklep@pxa.com.pl

Sekretariat

tel. +48 44 632 34 08
fax +48 44 632 89 22

www.proxima-adhesives.pl