

**OPIS**

Zastosowanie Niepyląca farba drogowa typu A2, oparta na alkidowo-uretanowej żywicy i dwutlenku tytanu. RD-Traffic przeznaczona jest głównie dla terenów zurbanizowanych ze względu na samoczyszczenie.

Cechy Śnieżnobiała. Bardzo dobra twardość, elastyczność i przyczepność. Odporna na ścieranie.

Podłoża Asfalt, beton.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie matowy, antypoślizgowy

Kolor biały

Gęstość ok. 1,45

Zawartość substancji stałych wagowo: 73%
objętościowo: 54%

Zawartość LZO maks. 390 g/l

Punkt zapłonu poniżej 0°C

Lepkość 70 -80 KU

Czas schnięcia dla dotyku: 25 min.

Opakowania 5kg, 30kg

Przechowywanie 1 rok od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do + 35°C.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Powierzchnia musi być sucha, odtłuszczona, wyczyszczona z resztek farb.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji Bezdeszczowa pogoda. Temperatura otoczenia: powyżej 5°C, wilgotność: maksymalnie 90%.

Sposób aplikacji pędzel, natrysk powietrzny, natrysk bezpowietrzny (dysza: 019-025)

Czyszczenie RD-THINNER PH3

Rozcieńczanie	RD-THINNER PH3 (natrysk), benzyna lakowa (pędzel)
Instrukcja stosowania	RD-Traffic PH3: Nałożyć od 500 do 700 g/m². RD-Traffic PH3 + mikrogranulki refleksyjne: Nałożyć od 500 do 700 g/m² i nanieść mikrogranulki refleksyjne stopniowo w zasięgu 300g/m². System Sandwich: Nałożyć 300 g/m² RD-Traffic PH3 i nanieść mikrogranulki refleksyjne stopniowo w zasięgu 300g/m². Następnie nałożyć ponownie 300 g/m² RD-Traffic PH3. System warstwowy: Nałożyć 300 g/m² RD-Traffic PH3 i nanieść mikrogranulki refleksyjne stopniowo w zasięgu 300g/m². Następnie nałożyć ponownie 300 g/m² RD-Traffic PH3 i nanieść mikrogranulki refleksyjne stopniowo w zasięgu 300g/m².
UWAGI	Na nową nawierzchnię nałożyć cienką warstwę RD-Traffic PH3 (150–200 g/m ²). Po 15–20 minutach nałożyć kolejną warstwę według jednego z powyższych sposobów.
Warunki bezpieczeństwa	Zapoznaj się z informacjami na puszcze i ulotce.
Karta charakterystyki	Dostępna na życzenie.
Wersja	15117

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań	Warszawa	Gdańsk	Kraków	Wrocław
ul. Mogileńska 19	al. Wilanowska 83	ul. Biegańskiego 12/4	ul. Lindego 13	ul. Kaszubska 15 U6
tel. 61 679 32 00	tel. 22 629 07 69	tel. 58 573 35 73	tel. 12 352 36 92	tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl

**OPIS**

Zastosowanie Niepyląca farba drogowa typu A2, oparta na alkidowo-uretanowej żywicy i dwutlenku tytanu. RD-Traffic przeznaczona jest głównie dla terenów zurbanizowanych ze względu na samoczyszczenie.

Cechy Bardzo dobra twardość, elastyczność i przyczepność. Odporna na ścieranie.

Podłoża Asfalt, beton.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie matowy, antypoślizgowy

Kolor czarny, pomarańczowy, zielony, czerwony

Gęstość ok. 1,45

Zawartość substancji stałych wagowo: 73%
objętościowo: 54%

Zawartość LZO maks. 390 g/l

Punkt zapłonu poniżej 0°C

Lepkość 70 -80 KU

Czas schnięcia dla dotyku: 25 min.

Opakowania 5kg, 30kg

Przechowywanie 1 rok od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do + 35°C.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Powierzchnia musi być sucha, odtłuszczona, wyczyszczona z resztek farb.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji Bezdeszczowa pogoda. Temperatura otoczenia: powyżej 5°C, wilgotność: maksymalnie 90%.

Sposób aplikacji pędzel, natrysk powietrzny, natrysk bezpowietrzny (dysza: 019-025)

Czyszczenie RD-THINNER PH3

Rozcieńczanie	RD-THINNER PH3 (natrysk), benzyna lakowa (pędzel)
Instrukcja stosowania	RD-Traffic PH3: Nałożyć od 500 do 700 g/m². RD-Traffic PH3 + mikrogranulki refleksyjne: Nałożyć od 500 do 700 g/m² i nanieść mikrogranulki refleksyjne stopniowo w zasięgu 300g/m². System Sandwich: Nałożyć 300 g/m² RD-Traffic PH3 i nanieść mikrogranulki refleksyjne stopniowo w zasięgu 300g/m². Następnie nałożyć ponownie 300 g/m² RD-Traffic PH3. System warstwowy: Nałożyć 300 g/m² RD-Traffic PH3 i nanieść mikrogranulki refleksyjne stopniowo w zasięgu 300g/m². Następnie nałożyć ponownie 300 g/m² RD-Traffic PH3 i nanieść mikrogranulki refleksyjne stopniowo w zasięgu 300g/m².
UWAGI	Na nową nawierzchnię nałożyć cienką warstwę RD-Traffic PH3 (150–200 g/m ²). Po 15–20 minutach nałożyć kolejną warstwę według jednego z powyższych sposobów.
Warunki bezpieczeństwa	Zapoznaj się z informacjami na puszcze i ulotce.
Karta charakterystyki	Dostępna na życzenie.
Wersja	15117

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań	Warszawa	Gdańsk	Kraków	Wrocław
ul. Mogileńska 19	al. Wilanowska 83	ul. Biegańskiego 12/4	ul. Lindego 13	ul. Kaszubska 15 U6
tel. 61 679 32 00	tel. 22 629 07 69	tel. 58 573 35 73	tel. 12 352 36 92	tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



OPIS

Zastosowanie	Niepyląca, jednoskładnikowa bazująca na rozpuszczalniku farba drogowa, oparta na żywicy akrylowej.
Cechy	Bardzo dobra twardość, elastyczność i przyczepność. Odporna na ścieranie.
Podłoża	Asfalt, beton.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie	matowy, antypoślizgowy
Kolor	żółty
Gęstość	ok. 1,45
Zawartość substancji stałych	wagowo: 73% objętościowo: 54%
Zawartość LZO	maks. 450 g/l
Punkt zapłonu	poniżej 0°C
Lepkość	70 -80 KU
Czas schnięcia	dla dotyku: 25 min.
Opakowania	5kg, 30kg
Przechowywanie	1 rok od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do + 35°C.

PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

Powierzchnia musi być sucha, odtłuszczona, wyczyszczona z resztek farb.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji	Bezdeszczowa pogoda. Temperatura otoczenia: powyżej 5°C, wilgotność: maksymalnie 90%.
Sposób aplikacji	pędzel, natrysk powietrzny, natrysk bezpowietrzny (dysza: 019-025)
Czyszczenie	RD-THINNER PH3

Rozcieńczanie	RD-THINNER PH3 (natrysk), benzyna lakowa (pędzel)
Instrukcja stosowania	TYPE A2 ACRYL PH4: Nałożyć od 800 do 1200 g/m². TYPE A2 ACRYL PH4 + mikrogranulki refleksyjne: Nałożyć od 800 do 1200 g/m² i nanieść mikrogranulki refleksyjne stopniowo w zasięgu 300g/m². System Sandwich: Nałożyć 400 g/m² TYPE A2 ACRYL PH4 i nanieść mikrogranulki refleksyjne stopniowo w zasięgu. Następnie nałożyć ponownie 400 g/m² TYPE A2 ACRYL PH4. System warstwowy: Nałożyć 400 g/m² TYPE A2 ACRYL PH4 i nanieść mikrogranulki refleksyjne stopniowo w zasięgu. Następnie nałożyć ponownie 400 g/m² TYPE A2 ACRYL PH4 i nanieść mikrogranulki refleksyjne stopniowo w zasięgu.
UWAGI	Na nową powierzchnię nałożyć cienką warstwę TYPE A2 ACRYL PH4 (150–200 g/m ²). Po 15–20 minutach nałożyć kolejną warstwę według jednego z powyższych sposobów.
Warunki bezpieczeństwa	Zapoznaj się z informacjami na puszcze i ulotce.
Karta charakterystyki	Dostępna na życzenie.
Wersja	15117

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań	Warszawa	Gdańsk	Kraków	Wrocław
ul. Mogileńska 19	al. Wilanowska 83	ul. Biegańskiego 12/4	ul. Lindego 13	ul. Kaszubska 15 U6
tel. 61 679 32 00	tel. 22 629 07 69	tel. 58 573 35 73	tel. 12 352 36 92	tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl