


PREMIUM PT- Holzlasur

Bezzapachowa, cienkowarstwowa lazura



OPIS PRODUKTU

Właściwości produktu

- Nie luszczy się
- Wnika głęboko w podłoże
- Reguluje wilgotność podłoża
- Wysoka odporność na wpływy atmosferyczne
- Zawiera rozpuszczalniki, wolne od węglowodorów aromatycznych
- Nie zatyka porów
- Hydrofobowość

Rodzaj środka wiążącego

Dyspersja akrylowa, Emulsja na bazie żywicy alkidowej, Żywica alkidowa

Stopień połysku

Jedwabisty połysk

Kolor

Dąb, Teak, Palisander, Orzech, Mahoń, Bezbarwny, Sosna

Opakowanie

0,75 l / 2,5 l / 5,0 l

Gęstość

Ok. 0,92 – 0,94 g/cm³, w zależności od koloru

APLIKACJA

Metoda aplikacji

Nanosić pędzlem.

Nakładanie pędzlem:

Środek należy nakładać specjalnymi pędzlami do lazury z włosiem z tworzywa sztucznego lub z włosiem mieszanym. Środek nakładać zgodnie z kierunkiem słoików drewna.

Struktura powłoki

Przygotować odpowiednio podłoże. Patrz rozdział „Przygotowanie podłoża”. Aby zapewnić wystarczającą ochronę, należy nałożyć co najmniej 2 warstwy.

Temperatura aplikacji	Minimalna temperatura obiektu i otoczenia podczas aplikacji i schnięcia wynosi +5 °C.
Wskazówki dotyczące aplikacji	<ul style="list-style-type: none">■ Przed użyciem starannie wymieszać.■ Po nałożeniu pierwszej warstwy należy przed nałożeniem kolejnej odczekać do wyschnięcia.■ Na sąsiadujących powierzchniach stosować tylko materiał z jednej partii produkcyjnej.
Zużycie	Ok. 80 – 120 na jedną warstwę. Zużycie zależy od chłonności podłoża i metody aplikacji. Dokładne wartości zużycia należy ustalić na podstawie powłoki testowej.
Rozcieńczanie	Produkt jest gotowy do aplikacji. Nanosić nierozcieńczony produkt.
Czas schnięcia	W temp. +20 °C oraz przy wilgotności względnej powietrza 65 %: Powierzchnia jest sucha po ok. 4 godz. Możliwość nakładania następnej warstwy po ok. 12 godzinach W niższej temperaturze i/lub przy wyższej wilgotności powietrza czas ten jest odpowiednio dłuższy.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia należy natychmiast po użyciu oczyścić uniwersalnym rozcieńczalnikiem nitro lub środkiem do czyszczenia pędzli Pinselreiniger.
Wskazówki ogólne	<ul style="list-style-type: none">■ Ze względu na wiele różnych możliwych podłoży oraz inne czynniki w niektórych przypadkach należy przed nałożeniem środka na całej powierzchni wypróbować go w niewidocznym miejscu.■ Drewno jest naturalnie rosnącym surowcem. Nawet drewno tego samego gatunku różni się np. ze względu na pochodzenie, chłonność oraz naturalny odcień, dlatego bezbarwne lub lazurowane powłoki mogą posiadać różny odcień. Ostateczny odcień zależy od pierwotnego koloru drewna.■ W przypadku drewna liściastego o dużych porach, np. dąb, konieczne będą częstsze prace renowacyjne.■ Aby zadbać o długą żywotność powłok, należy przynajmniej 1 x w roku sprawdzić je pod kątem uszkodzeń. Uszkodzenia należy naprawić w fachowy sposób.■ Na zewnętrznych powierzchniach bezbarwną lazurę można stosować wyłącznie w połączeniu z kolorowymi lazurami do drewna. Bezbarwna lazura nie zapewnia odpowiedniej ochrony przed promieniowaniem UV.■ Przestrzegać kart technicznych produktów wymienionych w niniejszej karcie technicznej.■ W przypadku powierzchni, które poddane są działaniu niekorzystnych czynników zewnętrznych lub po których ścieka woda, należy liczyć się z tym, że prace renowacyjne trzeba wykonywać częściej.■ Drewno bogate w garbniki dłużej schnie.

PODŁOŻA I ICH PRZYGOTOWANIE

Podłoże

Wszystkie podane środki gruntujące są zaleceniami właściwymi dla danego zastosowania, w zależności od potrzeb mogą być konieczne dodatkowe środki. Wskazówki dot. przygotowania podłoża podano w poniższej tabeli.

Podłoże musi być wolne od zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych, czyste, suche, nośne, a ponadto musi odpowiadać ogólnym uznanym zasadom techniki. Należy przestrzegać aktualnych instrukcji BFS oraz VOB, część C, DIN 18363 Prace malarskie i lakiernicze.

Podłoże	Jakość podłoża / Przygotowanie	Gruntowanie
Stare powłoki	Stare, nośne powłoki malarskie delikatnie przeszlifować, w razie potrzeby odtłuścić.	<i>Podkład nie jest wymagany</i>
	Usunąć stare, nienośne powłoki malarskie, a następnie zagruntować powierzchnię odpowiednim środkiem.	
Drewno	Drewniane powierzchnie szlifować zgodnie z kierunkiem przebiegu słoje. Ostre drewniane krawędzie należy zaokrąglić. Zewnętrzne drewniane powierzchnie należy zabezpieczyć powłokami ochronnymi. Wody opadowe powinny spływać bez trudu z powierzchni; należy zapobiec zbieraniu się wody na powierzchni. Wilgoć reszkowa w przypadku elementów konstrukcyjnych z drewna zachowujących swoje wymiary w dopuszczalnym stopniu nie może przekroczyć 15 %, natomiast w przypadku elementów zachowujących swoje wymiary w ograniczonym stopniu bądź ich niezachowujących- 18 %.	<i>Podkład nie jest wymagany</i>
Powierzchnie drewniane zagrożone sinizną drewna	Na zewnątrz budynków surowe, drewniane powierzchnie zagrożone sinizną drewna zabezpieczyć przy użyciu odpowiedniego środka do ochrony drewna. Zachować ostrożność przy stosowaniu produktów biobójczych. Przed każdym użyciem należy przeczytać informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.	<i>PREMIUM Holzschutzgrund 3in1</i>
Powierzchnie drewniane zniszczone na skutek działania czynników atmosferycznych	Luźne, zszarzałe drewniane powierzchnie usunąć aż do pojawienia się zdrowej i nośnej warstwy drewna.	<i>Podkład nie jest wymagany</i>
Drewno o dużej zawartości żywicy/oleju	Drewno o dużej zawartości żywicy/oleju należy starannie oczyścić przy użyciu uniwersalnego rozcieńczalnika nitro, odczekać, aż środek się ulotni, a następnie usunąć pęcherze żywiczne.	<i>Podkład nie jest wymagany</i>
Drewno impregnowane ciśnieniowo	Na drewno impregnowane ciśnieniowo powłoki można nanieść po upływie ok. 6 miesięcy po wystawieniu na działanie czynników atmosferycznych.	<i>Podkład nie jest wymagany</i>

INFORMACJE O PRODUKCIE

Składniki wg VdL	Dyspersja akrylowa, Emulsja na bazie żywicy alkidowej, Żywica alkidowa, pigmenty nieorganiczne, woda, Węglowodory alifatyczne, Glikol, Środki powłokotwórcze, dodatki, Środek przeciw kożuszeniu, Sykatywa
Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (528/2012)	Niniejszy produkt jest „wyrobem poddanym działaniu produktów biobójczych” według Rozporządzenia UE 528/2012 art. 58, ust. 3 (nie jest produktem biobójczym) i zawiera następujące substancje biobójcze: .
Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]	Oznakowanie wynikające z karty charakterystyki.
GISCODE	BSL10
Wskazówki bezpieczeństwa w zakresie LZO	Wartość graniczna UE obowiązująca dla tego wyrobu (kat. A/f): 700 g/l (2010). Niniejszy produkt zawiera <280 g/l LZO.
Przechowywanie	Zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w suchym chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem.
Utylizacja	Nie wprowadzać do kanalizacji ani wód powierzchniowych. Nie wprowadzać do podłoża/gruntu. Usuwać zgodnie z przepisami urzędowymi. Do recyklingu przekazywać jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Zasnęte resztki materiału mogą być usuwane razem z odpadami z gospodarstw domowych, płynne pozostałości materiału w porozumieniu lokalną firmą zajmującą się gospodarką odpadów. Nr kodu odpadów wg AVV: 080111
Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	W trakcie szlifowania powierzchni używać filtrów przeciwpyłowych P2. Podczas aplikacji i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. W trakcie stosowania produktu nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć obficie wodą. W trakcie natryskiwania produktu używać okularów ochronnych i filtropochłaniaczy A2/P2. Jeśli istnieje ryzyko rozprysku, nosić okulary ochronne. Chronić przed dziećmi.

Niniejsza karta techniczna została sporządzona zgodnie z aktualnym stanem techniki i naszą wiedzą wynikającą z praktycznego zastosowania produktu. Ze względu na różne możliwe podłoża oraz warunki miejscowe informacje podane w karcie technicznej nie zwalniają użytkownika z wynikającego z ogólnych zasad technicznych obowiązku sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności i możliwości zastosowania produktu (np. poprzez próbne nałożenie produktu itd.). Nie ponosimy odpowiedzialności za zastosowania, które nie zostały opisane w niniejszej karcie technicznej. Przed użyciem proszę skontaktować się z naszym działem ds. techniki stosowania. Dotyczy to przede wszystkim zastosowania produktu w połączeniu z innymi środkami. Wraz z ukazaniem się nowszej wersji dokumentu wszystkie poprzednie karty techniczne przestają obowiązywać.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Niemcy
Telefon: +49 671/870-0
E-mail: info@meffert.com
www.meffert.com