



FOLIA BUDOWLANA TYP200 5/20

PRODUCENT PAPER-TECH

Opis Produktu

Folia budowlana jest specjalistycznym materiałem izolacyjnym zaprojektowanym do ochrony budynków przed zawilgoceniem. Jej główną zaletą jest wysoka odporność na przepuszczanie pary wodnej (paroszczelność), co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zabezpieczania fundamentów, ścian oraz innych elementów konstrukcyjnych budynku przed wilgocią.

Dodatkowo folia jest elastyczna, co ułatwia jej montaż, oraz wytrzymała na rozrywanie, co zapewnia długotrwałą ochronę. Produkt skutecznie chroni przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak deszcz, śnieg oraz kurz.

Zastosowanie

Folia przeznaczona jest do:

- Wykonywania warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki, wylewki itp.
- Stworzenia warstwy poślizgowej na nawierzchni tarasów.
- Zabezpieczania przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej.
- Prowizorycznych zabezpieczeń połaci dachowych.
- Ochrony elewacji oraz stolarki okiennej podczas robót wykończeniowych.
- Czasowych przenośnych osłon stanowisk pracy oraz materiałów budowlanych.

Funkcja technologiczna:	FOLIA OCHRONNA		
Opis produktu:			
Szerokość:	1250 mm	Odchyłka	± 15 mm
Faldy:	625 mm		
Grubość:	0,06 mm		± 25 %
Gramatura:	55 g/m²		± 25 %
Materiał:	Polietylen LDPE regranulat		
Dodatki:	LLDPE,		
Wybarwienie:	Czarne		
Wytrzymałość na zrywanie:	Wzdłuż:		4 MPa
	W poprzek:		3 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu:	Wzdłuż:		70 %
	W poprzek:		70 %
Odporność:	- brak stabilizacji UV		
Informacje dodatkowe:	Na powierzchni folii dopuszcza się pojedyncze rysy, wgniecenia, pojedyncze zmarszczenia. Zanieczyszczenia mechaniczne dla gatunku I zgodnie z PN-C-89258-2. Nie dopuszcza się łączenia folii na wale.		
Pakowanie:	Pakowanie na palety przemysłowe - waga maks. 1000kg Rolki zabezpieczone owijką foliową, zabezpieczone przed przesuwaniami taśmą i folią rozciągliwą.		
Cechowanie:	Każda rolka powinna posiadać etykietę z danymi: - grubość, szerokość, ilość, TYP		
Składowanie i przewożenie:	- w krytych, suchych i czystych pomieszczeniach o stabilnej temperaturze 5-35°C - w wilgotności dobrej - zaleca się przed użyciem wyrobu sezonować ok. 48 godzin		
Transport:	- przewożenie środkami transportowymi krytymi, suchymi, czystymi w sposób zabezpieczający materiał opakowaniowy przed zabrudzeniem, uszkodzeniem, wilgocią i wpływem warunków atmosferycznych - jednostki ładunkowe umieszczane obok siebie i zabezpieczone przed wzajemnym przemieszczaniem.		

Niniejszym zaświadczam, że wyżej wymieniony produkt został wyprodukowany zgodnie ze Standardami Jakości oraz zgodnie z normą PN-C-89258-2:1997. Tworzywa sztuczne - Folie opakowaniowe - Folia z polietylenem małej gęstości. PN-C-89258-4:1997. Tworzywa sztuczne - Folie opakowaniowe - Folia z polietylenem termokurczliwa



PRODUKT NIEODPOWIEDNI DLA DZIECI PONIZEJ 3 ROKU ZYCIA

PRODUCENT: PAPER-TECH TOMASZ WOJTUCKI

EAN

Dane przedstawione w karcie technicznej bazują na przeprowadzonych testach. Zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Paper-Tech z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

