



KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

LAKIER OCHRONNY NA FARBĘ FLUORESCENCYJNĄ GLOCOTE

OPIS Lakier Ochronny na Farbę Fluorescencyjną Glocote jest bezbarwną powłoką do ochrony zewnętrznej, przedłuża wydajność i trwałość koloru Farby Fluorescencyjnej Glocote.

Zalecenia stosowania Lakier Ochronny na Farbę Fluorescencyjną Glocote zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi Farbie Fluorescencyjnej Glocote i innym kompatybilnym produktom.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie Połysk

Kolor Bezbarwny

Gęstość 0,92 przy 20°C

Zawartość substancji stałych 45%

Zawartość LZO 426 g/l
LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Punkt zapłonu Powyżej 32°C

Lepkość 2,5 puazów przy 25°C

Czas schnięcia Dla dotyku: 6 godz., przy 20°C
Dla wyschnięcia: 24 godz., przy 20°C
Do pełnej trwałości: 5 do 7 dni, przy 20°C
Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki.

Grubość warstwy Mokrej: 70 mikronów
Suchej: 30 – 35 mikronów

Wydajność teoretyczna 14 m²/l przy suchej warstwie 30 mikronów.
Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

Opakowania 0,5 l ; 1 l ; 2,5 l ; 5 l

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji	Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej. W przestrzeniach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia.
Sposób aplikacji	Pędzel, wałek lub natrysk bezpowietrzny
Poprzednia warstwa	Farba Fluorescencyjna Glocote
Kolejna warstwa	Kolejne warstwy Lakier Ochronny na Farbę Fluorescencyjną Glocote
Instrukcje dotyczące mieszania	Dobrze wymieszać przed użyciem.
Czyszczenie	Rozcieńczalnik 14
Ograniczenia stosowania	Brak danych
Rozcieńczanie	Rozcieńczalnik 14 lub wysokiej jakości benzyna lakowa (maks. 10% objętości)
Ciśnienie w dyszy	1800 do 2000 psi
Wielkość dyszy	0,013"
Ponowne malowanie	12 godzin.

UWAGI

Warunki bezpieczeństwa	Patrz karta bezpieczeństwa - SDS 10608
Wersja	09K20

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl