

FXPROTECT

VISION COATING C-12

INSTRUKCJA APLIKACJI



PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC

- Stosować zgodnie z poniższą instrukcją
- Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego
- **Produkt może być stosowany na:** powierzchniach lakierowanych, reflektorach, nielakierowanych zewnętrznych tworzywach sztucznych, bezbarwnych foliach ochronnych
- **Nie stosować na:** powierzchniach szklanych, gumowych, plasti dip, winylowych, materiałowych, skórzanych
- Możliwość warstwowania: nie
- Niewłaściwe użycie może spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni
- Stosować środki ochrony osobistej
- Nie stosować w słońcu
- Nie stosować podczas deszczu
- Nie stosować przy temperaturze poniżej 15°C
- Nie stosować przy temperaturze powyżej 30°C
- Zalecana wilgotność względna pomiędzy 40%-70%
- Nie stosować na rozgrzanych elementach
- Nie stosować na świeżo lakierowanych elementach (<2 miesięcy)
- Stosować na suchych i przygotowanych powierzchniach
- Stosować w dobrze oświetlonym pomieszczeniu
- Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
- Zabezpieczana powierzchnia powinna być sucha oraz wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń
- Nigdy nie stosować produktu na całą powierzchnię pojazdu za jednym razem
- Stosować element po elemencie
- Nie narażać zabezpieczonej powierzchni na kontakt z wodą lub wilgocią przez 24h po aplikacji
- Powłoka ochronna osiąga pełną trwałość po 7 dniach
- Po aplikacji powłoki ochronnej, nie myć chemią zabezpieczonej powierzchni przez 7 dni

INSTRUKCJA APLIKACJI

Przygotowanie powierzchni przed aplikacją powłoki ochronnej VISION COATING C-12

- Wieloetapowe, bezpieczne mycie pojazdu (rekomendowany FX PROTECT ACTIVE FOAM, FX PROTECT CAR SHAMPOO)
- Deionizacja lakieru (rekomendowany FX PROTECT IRON REMOVER)
- Dekontaminacja lakieru wraz z glinkowaniem
- Mechaniczna korekta powłoki lakierniczej
- Odtłuścić zabezpieczaną powierzchnię płynem inspekcyjnym (rekomendowany FX PROTECT SURFACE AGENT)

Aplikacja powłoki ochronnej VISION COATING C-12

- Wstrząsnąć butelkę przed otwarciem
- Metalowe zamknięcie zastąpić atomizerem dołączonym w zestawie
- Dokładnie rozpylić powłokę ochronną na zabezpieczanym elemencie (pomijając powierzchnie szklane, gumowe, plasti dip, winylowe, materiałowe)
- Za pomocą suchej mikrofibry, niezwłocznie* dotrzeć rozpyloną powłokę ochronną na zabezpieczanym elemencie
- Za pomocą kolejnej, suchej mikrofibry, wypolerować element do połysku
- Powyższe czynności powtórzyć na wszystkich zabezpieczanych elementach

*Pamiętać, aby zebrać nadmiar powłoki w odpowiednim czasie. Pozostawiona zbyt długo skryształizuje się i będzie ciężka do usunięcia.

Utwardzanie powłoki ochronnej VISION COATING C-12

Czas wiązania powłoki ochronnej tj. utwardzenie następuje po 24h (20°C, 40%-50% wilgotności). Utwardzanie powłoki jest ściśle skorelowane z temperaturą oraz wilgotnością, dlatego czas utwardzania może różnić się, w zależności od panujących warunków.

PIELĘGNACJA ZABEZPIECZONEGO POJAZDU POWŁOKĄ OCHRONNĄ VISION COATING C-12

Bieżąca pielęgnacja:

- Stosować tylko profesjonalne kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji powłok ochronnych
- Proces mycia przeprowadzać w zacienionym miejscu, na chłodnej powierzchni lakierniczej
- Usunąć z karoserii wstępny brud za pomocą użycia piany aktywnej (rekomendowany FX PROTECT ACTIVE FOAM)
- Przeprowadzić mycie "na 2 wiadra":
 - do codziennego mycia stosować szampon FX PROTECT NANO SHAMPOO,
 - co piąte mycie stosować szampon FX PROTECT CAR SHAMPOO
- Do mycia stosować specjalną rękawicę z naturalnej wełny
- Dokładnie spłukać karoserię wodą
- Osuszyć pojazd

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu. Po otwarciu powłokę zużyć w ciągu 7 dni. Temperatura przechowywania po otwarciu: 15°C -20°C. Data ważności produktu oznaczona na etykiecie. Powstawanie osadu oraz zmętnienie preparatu w fabrycznie zamkniętej butelce jest zjawiskiem naturalnym i nie ma wpływu na jakość produktu. Przed pierwszym użyciem mocno wstrząsnąć.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera: destylaty lekkie obrabiane wodorem, >30% węglowodory alifatyczne. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: natychmiast skontaktować się z lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem.



DYSTRYBUTOR:

FX International Sp. z o.o., ul. Mikołowska 65, 44-203 Rybnik, NIP: 6423193570, www.fxprotect.com