



MAVAR

Acrylic Primer P190

Karta Techniczna


Dwuskładnikowy podkład akrylowy.

Acrylic Primer P190 Mavar to dwuskładnikowy podkład akrylowy. Podkład charakteryzuje się dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoży, doskonale wyrównuje i wypełnia rysy.

Primer P190

Karta techniczna dwuskładnikowego podkładu akrylowego.


PODŁOŻA



- Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
- Oczyszczone i przeszlifowane blachy stalowe ocynkowane lub aluminiowe
- Oczyszczona i przeszlifowana stara lub fabryczna powłoka lakieru
- Oryginalne elementy powlekane metodą kataforetyczną
- Przeszlifowane powierzchnie zaszpachlowane
- Oczyszczone i przeszlifowane, pozbawione środków antyadhezyjnych podłoża wzmacniane włóknem szklanym

PODKŁAD WYSTĘPUJE W 3 KOLORACH

P190 - BIAŁY




P190 - SZARY



P190 - CZARNY




PROPORCJE MIESZANKI



	Wersja gruntująca		Wersja wypełniająca	
	Wagowo	Objęściowo	Wagowo	Objęściowo
P190	100g	5	100g	5
H190	12,5g	1	12,5g	1
T210/T220/T230	20g	25%	12g	15%

LEPKOŚĆ



DIN 4: 26 - 30 s - w 20°C dla wersji gruntującej

DIN 4: 60 s - w 20°C dla wersji wypełniającej




Czas życia mieszanki: 2 godziny.

Primer P190

Karta techniczna dwuskładnikowego podkładu akrylowego.



APLIKACJA METODĄ

	Pistolet konwencjonalny	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku
		1.6 - 1.8	3 – 4 bar
	Liczba warstw:	1 – 3	
	Grubość jednej suchej warstwy:	40 – 60 μm .	
	Wydajność teoretyczna dla mieszanki gotowej do użycia przy suchej grubości:	8 m^2/l przy 50 μm grubości suchej powłoki dla wersji gruntującej.	
	Odparowanie między warstwowe:	5 – 10 min.	

CZASY SCHNIĘCIA

	Temperatura 20°C	Temperatura 60°C
	3 godz.	20 min.
	Czasy utwardzania odnoszą się do temperatur poszczególnych elementów.	

SZLIFOWANIE

SZLIFOWANIE NA SUCHO			SZLIFOWANIE NA MOKRO
Gradacje: P400 – P600			Gradacje: P600 – P1000

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE LZO/VOC

 VOC	LZO II/B/c limit (*)	540 g/l
	LZO w mieszaninie dla wersji gruntującej	530 g/l
	* Dla mieszaniny gotowej do użycia według Dyrektywy UE 2004/42/CE	

Primer P190

Karta techniczna dwuskładnikowego podkładu akrylowego.



BEZPIECZEŃSTWO



Zalecane używanie środków ochrony osobistej takie jak np. maska lakiernicza, rękawice ochronne czy kombinezon lakierniczy podczas aplikacji w celu zabezpieczenia podrażnienia oczu, skóry lub dróg oddechowych. Po więcej informacji zasięgnij do karty charakterystyki produktu.

DODATKOWE INFORMACJE

Inne informacje

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp. Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem. Należy uwzględnić dodatkowy czas potrzebny do podgrzania do temperatury elementu. Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do oryginalnej puszk. Zamykać szczelnie puszkę z utwardzaczem natychmiast po użyciu, ponieważ produkt zareaguje z wilgotnym powietrzem i wodą oraz utraci właściwości utwardzające. Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach.