



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

KLEJ BUTAPREN, KOLOR ŻÓŁTY

OPIS PRODUKTU

Łatwy w użyciu i szybkowiązący klej kontaktowy powszechnie stosowany w obuwnictwie i meblarstwie. Tworzy bardzo wytrzymałe, elastyczne spoiny odporne na działanie wody i starzenie się. Nie plami łączonych powierzchni. Doskonale sprawdzi się zarówno przy pracach związanych z majsterkowaniem jak i przy powszechnych naprawach domowych.



KORZYŚCI

- Rozpuszczalnikowy
- Niezawodny klej kontaktowy
- Uniwersalny
- Żółty
- Trwale elastyczny
- Szybkowiązący
- Odporność spoiny na temp.: (-40÷70)°C.



Wodoodporny



Elastyczny

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do klejenia: na zimno skór (np. pasek, torebka, siedło), gumy. Może być stosowany do klejenia obuwia. Nie klei PP, PE, PTFE, spienionego polistyrenu (styropian).



Do wewnątrz i
na zewnątrz



guma



Skóra
naturalna



Tkaniny



ekoskóra



Korek

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Klejone elementy zszorstkuj papierem ściernym.
- Krok 2: Klejone powierzchnie dokładnie oczyść, odpyl i odtłuś acetonem lub benzyną ekstrakcyjną.
- Krok 3: Obie łączone powierzchnie posmaruj cienką warstwą kleju.
- Krok 4: Powierzchnie porowate po podsuszeniu posmaruj powtórnie.
- Krok 5: Po upływie ok. 5 minut klejone elementy mocno dociśnij.
- Krok 6: W celu zwiększenia elastyczności spoiny dociśnij sklejaną elementy z większą siłą.
- Krok 7: Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknij.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Przed zastosowaniem sprawdź działanie kleju na klejone elementy.
2. Prace prowadź w temperaturze (5÷30)°C.
3. Zakres temperatury prac dotyczy temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów.
4. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść benzyną ekstrakcyjną.
5. Zaschnięte zabrudzenia usuń mechanicznie.
6. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24h.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- ⊘ Nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w temp. (0±30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosować z daleka od ognia przy sprawnie działającej wentylacji.

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Mleczno-żółty
Zapach	Charakterystyczny
Lepkość kinematyczna	>20,5 mm ² /s w 40°C
Gęstość	0,865 ± 0,015 g/cm ³ w 20°C
Typ produktu	na bazie rozpuszczalników
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	żółty
Rodzaj spoiny	elastyczna
Konsystencja	wysokolepka, ciągnąca ciecz
Wydajność	silnie zależy od rodzaju podłoża
Pełna wytrzymałość spoiny	24 h

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DKB01	5903649073860	PL	1 L		6	24
DKB020/BL	5903649059635	PL	20 ml	metal tuba standard	12	60
DKB750	5903649021076	PL	750 ml	metal puszka	8	24
DKB05	5903649002020	PL	5 L		1	24
DKB050/TD	5903649001412	PL	50 ml		25	60
DKB200	5903649000200	PL	200 ml	metal puszka	6	24
DKB500	5903649002419	PL	500 ml	metal puszka	12	24
DKB200L	5903649068972	PL	200 L	metal bęben	2	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-07-29

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formuacjach produktów.