

Nazwa: **Klej do gąbki i styropianu**

Pojemność	70 ml		
Stock no.	R-938		

OPIS

Klej na bazie polioctanu winylu i alkoholu etylowego z dodatkami modyfikatorów przeznaczony do klejenia materiałów delikatnych takich jak gąbka, styropian, pianki poliuretanowe. Klej jest bezbarwny i elastyczny. Może być stosowany do klejenia materiałów cienkościennych z materiałami budowlanymi. Posiada płynną konsystencję, którą łatwo rozprowadzić na powierzchni tworząc cienką spoinę klejową.

- Cechy:

- Bezbarwny
- Elastyczny
- Wodoodporny
- Nie uszkadza delikatnych materiałów
- Odporny na zmienne temperatury
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Nie zawiera toluenu i cykloheksanu

ZASTOSOWANIE

Materiały: styropian, drewno, materiały drewnopochodne, pianki PU i polistyrenowe, ceramika, szkło, korek, sztuczna skóra, tkanina, cegła, płyty gipsowo-kartonowe, metale

Przykłady zastosowania:

- Podklejanie kasetonów styropianowych, ekranów zagrzejnikowych
- Przyklejanie gąbki, pianki, styropianu do różnych materiałów budowlanych: tynk, płyty gipsowo-kartonowe, cegła, drewno, metal, tworzywa sztuczne, szkło
- Podklejanie gąbki, filcu do pacek tynkarskich

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone powinny być:

- **CZYSTE**
Oczyścić klejone powierzchnie tak aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Aby poprawić siłę spajania klejonych elementów, przetrzyj je lekko papierem ściernym, a następnie dokładnie odpyl i przemyj Odtłuszczaczem Technicznym lub Zestawem Czyszczącym marki Technicqll.
- **SUCHE**
Osusz oczyszczone powierzchnie.



WARUNKI

- TEMPERATURA PRACY
Stosuj w temperaturze powyżej 5°C.
- Klej do gąbki i styropianu wiąże w wyniku odparowania rozpuszczalnika, dlatego ważne jest, aby jeden z łączonych materiałów przepuszczał powietrze np. gąbka z metalową packą.

APLIKACJA

1. Nałóż klej na obydwie powierzchnie i równomiernie go rozprowadź.
 - Rozprowadź klej używając dołączonego aplikatora, szpachelki lub kawałka tektury.
2. Odczekaj kilka minut, ale nie dłużej niż 30 minut.
 - Tyle czasu potrzeba na odparowanie rozpuszczalnika w temperaturze pokojowej. Klej powinien być suchy w dotyku.
3. Mocno dociśnij klejone elementy do siebie.
 - Jeżeli występują duże siły zrywające, unieruchom klejone elementy w imadle lub w ścisiku stolarskim.
4. Pozostaw na 24 godziny, aby połączenie uzyskało pełną wytrzymałość.

PORADY I UWAGI

- Narzędzia oraz świeże plamy zmyj denaturatem, a zaschnięty klej usuń mechanicznie.
- W trakcie czynności związanych z klejeniem jak i odparowaniem rozpuszczalnika, zapewnij odpowiednią wentylację.
- Klej nie klei polietylenu, polipropylenu i PTFE

DANE TECHNICZNE

Baza:	polioctan winylu w alkoholu etylowym
Kolor kleju:	bezbarwny
Kolor spoiny:	bezbarwny
Konsystencja:	Płynna
Gęstość:	0,9-1,0 g/cm ³
Lepkość dynamiczna w 25°C:	10000 – 20000 mPas
Czas otwarty:	30 min.
Czas pełnego utwardzania:	24 h
Odporność na temperaturę:	-40°C ÷ 60°C

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C.
- Chron przed wilgocią i mrozem.
- Możesz magazynować klej wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczony na zgięciu tuby.



DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3506 10 00
Kod EAN	5902051000938



Technicql sp z o.o.
(dawniej Nalmat Trzebinia Marian Krzyworzeka)
ul. Armii Krajowej 34, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066
Kapitał zakładowy: 50 000zł



Zakład produkcyjny2/Magazyn
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327



NIP: 6282288741
REGON: 523296004
www.technicql.pl
KRS: 0000995208