

TAŚMA EURASOL®



Rolki taśmy pakowane są w praktyczne i wytrzymałe pudełko kartonowe

Art. nr	Opakowanie	Szerokość w mm	Długość w m	Ilość rolek w opak.
A0992 700 050	rolka	60	25	1/4 lub 1/6

Zakres zastosowania:

Do trwałego klejenia paroizolacyjnych, parochronnych i wiatrochronnych folii dachowych. Doskonale sprawdza się zarówno do połączeń z zastosowaniem zakładów, jak i do klejenia czołowo – "na styk", zaklejania otworów, rozdarcie i przebić. Może być stosowana do hermetycznego uszczelniania różnego rodzaju elementów: połączeń płyt OSB, krokwi, belek, okien dachowych, a także ciągów wentylacyjnych, rur osłonowych, itp. Jest przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (odporność na UV do 8 tygodni).

Uwaga:

Taśma Eurisol® szczególnie dedykowana jest do łączenia membran dachowych Wütop®: parochronnych, paroszczelnych i folii ochronnych. Właściwości systemów folii dachowych Wütop® i taśmy EURASOL® zostały potwierdzone badaniami i są objęte gwarancją producenta.

Dane techniczne	
Klej	modyfikowany akrylat
Materiał bazowy	folia z polietylenu na osnowie z włókniny zbrojącej
Temperatura aplikacji	od 0 °C do +50 °C
Odporność na temperaturę	od -40 do +90 °C
Pełna przyczepność/nośność	po 6 godzinach
Przechowywanie	12 miesięcy w zamkniętych opakowaniach, w normalnych warunkach klimatycznych

Uniwersalna taśma, o niezwykle wysokiej przyczepności, do hermetycznych połączeń.

Potwierdzona szczelność na przenikanie pary wodnej i gazów oraz odporność na starzenie.

Zapewnia trwałe i szczelne połączenie.

Chroni przed wzrostem wilgoci i powstawaniem pleśni w warstwie izolacji.

Może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz (do 8 tygodni).

Bardzo wysoka przyczepność początkowa i końcowa.

Szybka, łatwa i bezpieczna aplikacja.

Bardzo wszechstronne zastosowanie - doskonała przyczepność do większości powierzchni.

Elastyczny materiał bazowy - bardzo dobrze dopasowuje się do struktury klejonych elementów i połączeń.

Nie zawiera rozpuszczalników.

Aplikacja:

Klejenie po usunięciu warstwy zabezpieczającej i dokładnym docisku całej powierzchni przyklejonej taśmy.

Po wykonaniu połączenia nadmiar taśmy należy odciąć.

Uwaga:

Powierzchnia, na której ma być przyklejona taśma powinna być sucha, odfuszczona, odkurzona i oczyszczona z wiórów.

Należy upewnić się, że woda nie zbiera się w bezpośrednim sąsiedztwie połączenia.

Nie należy narażać taśmy na długotrwałe naprężenia rozciągające.

Niniejsze dane bazują na naszej wiedzy i naszych doświadczeniach. Ze względu jednak na wielorakość zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy, na co nie ma wpływu, w szczególnych przypadkach nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy. Zawsze należy przeprowadzić własne próby. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów.