



AKFIX PU WINDSHIELD KLEJ POLIURETANOWY DO SZYB SAMOCHODOWYCH

1 – OPIS

Utwardzany wilgocią jednoskładnikowy klej poliuretanowy do wklejania szyb samochodowych.

2 – WŁAŚCIWOŚCI

- Formuła jednoskładnikowa
- Dobre właściwości tiksotropowe
- Aplikacja na zimno
- Szybkie utwardzanie – szybki rozwój wytrzymałości
- Wysoka wydajność mechaniczne
- Wysoki moduł
- Wysoka początkowa wytrzymałość wiązania
- Można malować

3 - ZASTOSOWANIA

Jest szczególnie przydatny do łączenia szyb przednich z ramami samochodowymi

4 - INSTRUKCJE

- Usuń uszkodzone szkło. Przed nałożeniem upewnij się, że powierzchnie są czyste, suche i wolne od kurzu i tłuszczu. Przed nałożeniem wstrząśnij poliuretanowym podkładem do szyb samochodowych przez co najmniej 30 sekund (po usłyszeniu ruchu kuli). Nałóż podkład do szyb samochodowych na zewnętrzną krawędź szyby, gdzie zostanie wykonane wiązanie poliuretanowe i pozostaw do wyschnięcia. Przed przystąpieniem do dalszych czynności upewnij się, że podkład jest suchy i nie przykleja się. Przytnij końcówkę dyszy do pożądanego kształtu i rozmiaru, aby uzyskać wysokość kropli wystarczającą do zapewnienia dobrego kontaktu z przednią szybą na całym obwodzie. Trójkątne nacięcie zapewni optymalny kształt i wysokość kropli. Zaleca się nakładanie kleju za pomocą pneumatycznego pistoletu do uszczelniaczy. Nałóż poliuretanowy klej do szyb samochodowych bezpośrednio na szybę. Ustaw szybę, wyrównując taśmę maskującą ze szkłem i karoserią samochodu. Dociśnij szybę, aby zapewnić całkowity kontakt z poliuretanowym klejem do szyb samochodowych.



5- PRZECZOWYWANIE I OKRES WAŻNOŚCI

15 miesięcy pod warunkiem prawidłowego przechowywania w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5 °C do 30 °C.

6- OPAKOWANIE

Produkt	Tom	Pakiet
Czarny	310ml	12
Czarny (Butelka)	300ml	12
Czarny (kiełbasa)	600ml	12

7- OGRANICZENIA

- Unikać stosowania w temperaturach poniżej 5 °C i powyżej 40 °C. Nie stosować na zamrażniętych lub mokrych powierzchniach ani w stojącej wodzie.

8- WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

PRZED UTWARDZENIEM	
Podstawa	:Poliuretan
Konsystencja	: Tiksotropowy
Mechanizm utwardzania	:Utwardzanie wilgocią
Gęstość	: 1,13 ± 0,03 g/ml
Czas otwarty	: 50 ± 10 minut. (23°C i 50% wilgotności względnej)
Szybkość utwardzania	: Min. 3,5 mm/dzień (23°C i 50% R.H.)
Splywność	: 0 mm (EN ISO 7390)

PO UTWARDZENIU	
Twardość Shore'a A	: 55-60 Po 28 dniach
Możliwość malowania	: Tak *
Wydłużenie przy zerwaniu	: Min. 300% (ASTM D412)
Wytrzymałość na rozciąganie	: Min. 4 N/mm ² (ASTM D412)

*Biorąc pod uwagę różnorodność baz lakierniczych i ich jakość, przed zastosowaniem należy przeprowadzić testy kompatybilności.