



**NOWA
JAKOŚĆ
POWŁOK**
POLIURETANOWYCH
I BITUMICZNYCH

AL 150

lakier asfaltowy z płynnym aluminium



OPIS PRODUKTU

AL 150 jest to refleksyjna powłoka obniżająca temperaturę podłoża. Jest to mieszanina bitumu, rozpuszczalników organicznych i drobnoziarnistego, płynnego aluminium. Lakier przeznaczony jest do renowacji pokryć dachowych samodzielnie lub w systemach dachowych oraz obróbek blacharskich wykonanych z metalu, a także do wzmocnienia i ochrony powłok hydroizolacyjnych. Stanowi integralną część systemu Canada Rubber SILVER ROOF.

ZALETY

- termoizolacja powierzchni
- ochrona starych i nowych powłok dachowych przed promieniowaniem UV, wydłużenie ich żywotności
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji metalowych

ZASTOSOWANIE

- stare zniszczone powłoki bitumiczne
- zniszczone pokrycia z papy asfaltowej
- bitumiczne płyty faliste
- obróbki dachowe i pokrycia wykonane z blachy
- powłoka ochronna dla bitumicznych membran izolacyjnych

ZUŻYCIE

od 0,1 do 0,2 l/m² dla jednej warstwy w zależności od stanu i rodzaju powierzchni oraz metody i temperatury aplikacji



UL. ROZRYWKA 1, 31-419 KRAKÓW



T: +48 12 416 14 56



W: canadarubber.pl

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚĆ	METODA	WYNIK
Wygląd	Obserwacja	Ciecz o niskiej lepkości
Kolor	Obserwacja	srebrny
Gęstość w 25°C, gr / cm ³	ASTM D-1475	0,85 - 0,95
Temperatura zapłonu, °C	ASTM D-92	21-25
Zawartość wody, %	ASTM D-2824, Type I	≤0,3
Zawartość Al, %	ASTM D-2824, Type I	≥11
Substancje nietłotne (NVM), %	ASTM D-2824, Type I	≥40
Nierozpuszczalność pozostałości w trichloroetylenie, %	ASTM D-2824, Type I	≤40
Współczynnik odbicia promieni słonecznych SR, %	ASTM E-903-96	>70

APLIKACJA

Powierzchnia powinna być czysta i sucha, należy usunąć z podłoża wszystkie elementy zmniejszające przyczepność lakieru.

Optymalna temperatura do aplikacji to od +10°C do +20°C. Całkowity czas utwardzania lakieru wynosi: 48 godzin. PRZED MALOWANIEM NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA AŻ DO UZYSKANIA JEDNOLITEJ SREBRNEJ STRUKTURY, BEZ WIDOCZNYCH ŻŁOTYCH PASEMEK. W trakcie aplikacji wskazane jest również okresowe mieszanie substancji.

Nie stosować w czasie prognozowanych opadów atmosferycznych czy mgły. Nie rozcieńczać, nie podgrzewać produktu.

SPOSOBY APLIKACJI

W zależności od rodzaju podłoża i jego struktury AL 150 można nanosić wałkiem lub pędzlem oraz metodą natrysku dynamicznego.

Dachy płaskie: zalecana aplikacja za pomocą wałka, a w miejscach trudno dostępnych pędzlem.

Dachy strome: najlepszy efekt krycia przy użyciu agregatu natryskowego.

Pędzel lub wałek należy prowadzić pojedynczym ruchem z góry na dół, tak aby kolejne warstwy nachodziły na siebie. AL 150 należy rozprowadzać równomiernie na podłożu, nie powodując zacieków. Zalecane krycie dwoma cienkimi warstwami.

OPAKOWANIA I PRZECHOWYWANIE

AL 150 dostępny jest w opakowaniach metalowych: 5 litrów, 17 litrów.

AL 150 należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem i mrozem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia. Okres przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

AL 150 jest środkiem łatwopalnym. Należy używać z dala od źródeł zapłonu, otwartego ognia, w dobrze wentylowanych obszarach. Unikać wdychania oparów, jak również bezpośredniego kontaktu ze skórą lub oczmi. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami należy obficie przemyć miejsce wodą i zasięgnąć porady lekarskiej.

Produkt nie może być bezpośrednio usuwany do środowiska. W postaci płynnej zanieczyszcza cieki wodne. Utylizacja opakowań zgodna z lokalnymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów.

Nasze porady techniczne dotyczące użytkowania, zarówno ustne, pisemne, jak i testowe, są przekazywane w dobrej wierze i odzwierciedlają obecny poziom wiedzy i doświadczenia z naszymi produktami. Podczas korzystania z naszych produktów w każdym indywidualnym przypadku wymagana jest szczegółowa inspekcja obiektowa i kwalifikacyjna w celu ustalenia, czy dany produkt / lub technologia aplikacji spełniają określone wymagania i cele. Ponosimy odpowiedzialność tylko za to, że nasze produkty są wolne od wad; w związku z tym prawidłowe stosowanie naszych produktów mieści się całkowicie w zakresie odpowiedzialności. Będziemy oczywiście dostarczać produkty o stałej jakości w ramach naszych Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy. Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnych przepisów i uzyskanie wszelkich wymaganych zatwierdzeń lub zezwoleń. Wartości w niniejszej karcie technicznej podano jako przykłady i nie można ich traktować jako specyfikacji. Aby uzyskać specyfikację produktu, skontaktuj się z nami. Nowe wydanie karty technicznej zastępuje poprzednie informacje techniczne i czyni je nieważnymi. Konieczne jest zatem, aby zawsze podać aktualny kodeks postępowania.

