



KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ SZNUR DYLATACYJNY

OPIS Okrągły profil / wałek z pianki PE o strukturze zamkniętej wg normy DIN 18540

Zastosowanie Wypełnienie szczelin dylatacyjnych poziomych i pionowych. Stosowany jest jako podparcie dla masy uszczelniającej SOOPUR przy wypełnianiu i uszczelnianiu przerw konstrukcyjnych, nacięć i połączeń elementów betonowych, posadzek przemysłowych itp. Stosuje się go w celu uzyskania jednolitej grubości spoiny z użyciem materiału SOOPUR. Pozwala na zaoszczędzenie zużycia uszczelniaczy SOOPUR

- Właściwości**
- Odporność na działanie deszczu i wody
 - Łatwa aplikacja (ręczna lub z użyciem prowadnicy)
 - Nie reaguje z brzegami spoiny
 - Doskonałe właściwości izolacji akustycznej i termicznej
 - Neutralny chemicznie, bez zapachu
 - Średnica od 6 do 80 mm

DANE TECHNICZNE

Struktura powierzchni :	zamknięte pory
Odporność temperaturowa :	-40 do +100°C
Klasa odporności ogniowej DIN 4102cz/1 :	B2
Nasiąkliwość DIN53495 :	0,4 % obj.
Baza chemiczna :	Ekstradowany LDPE
Gęstość:	28-30 kg/m ³

SPOSÓB APLIKACJI

Aplikacja Ułożyć w szczelinie SOOLER SZNUR tak, aby zapewnić zaprojektowaną głębokość wypełnienia szczeliny kitem uszczelniającym SOOPUR . Rozmiar SZNUR PE należy tak dobrać, aby średnica sznura dylatacyjnego była o około 20-25% większa od szerokości spoiny

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma SOOLER nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. SOOLER Brzozówka, ul. Owocowa 36, 87-123 Dobrzejewice

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań

ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa

al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk

ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków

ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław

ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl