

THERMOTAPE®WHITE PLUS

■ OBSZAR ZASTOSOWANIA

ThermoTape®White Plus jest elastyczną taśmą uszczelniającą i łączącą, nie przepuszczalną dla pary wodnej i gazów. Unikalne właściwości adhezyjne (klejące) sprawiają że taśma w pełni i trwale łączy się z większością materiałów budowlanych jak: beton, ceramika, szkło, poliwęglany, metale, drewno, folie PE, membrany PP. Doskonale sprawdza się jako materiał uszczelniający na połączeniach okienno-murowych oraz w pracach dekarских przy mocowaniu i uszczelnianiu folii.

■ OPIS PRODUKTU

ThermoTape®White Plus składa się z trwale plastycznego kauczuku butylowego laminowanego jednostronnie wysokiej jakości elastyczną nietkaną włókniną PP. Lekka elastyczność taśmy przejmie ruchy obiektu, przez co dobrze znosi rozszerzanie i kurczenie na skutek zmian temperaturowych. Laminowanie zwiększa możliwość kształtowania połączenia z zachowaniem bardzo dobrej szczelności i łatwości wykonania. Taśmę można tynkować lub pomalować farbą dyspersyjną.

■ INSTRUKCJA

Wszelkie pozostałości płynów, olei, kurzu powinny być usunięte z powierzchni przed naklejeniem taśmy. Powierzchnie porowate (tynk, gazobeton, beton) zaleca się zagruntować celem poprawy przyczepności. Taśmę naklejamy bez zbytniego naprężenia wzdłużnego, równocześnie dociskając taśmę do powierzchni (zaleca się stosowanie gumowego wałka).

ThermoTape®White Plus aplikować w temp min. +5°C. Taśma nie posiada pełnej odporności UV i nie może być instalowana w miejscach bezpośrednio narażonych na ciągłą ekspozycję promieniowania UV i warunki atmosferyczne.

■ DANE TECHNICZNE

Nośnik substancji klejącej	nietkana włóknina polipropylenowa PP
Klej	kauczuk butylowy
Kolor	szary
Grubość całkowita	120 µm (±5 µm)
Przyczepność EN 1939	50 (N/25mm)
Rozciągliwość EN 12311-3	≥ 2 Mp
Wytrzymałość na zerwanie EN 12311-3	≥ 70%
Wodoszczelność EN 1027	klasa 9A
Paroprzepuszczalność EN 12572	Sd 1000 m
Przepuszczalność powietrza EN 1026	klasa 4
Klasa palności EN 13501-1	E
Zalecana temperatura aplikacji	od +5°C do +35°C
Odporność na temperaturę	od -40°C do +95°C



Techniczne informacje i rekomendacje oparte są na testach i doświadczeniu, na którym w ocenie producenta można polegać. Wszystkie nasze taśmy klejące poddawane są rygorystycznym kontrolom jakości.

Jednakże, z powodu złożoności każdorazowego zastosowania, jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika określenie czy dany produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy zakazane jest to prawem, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z powodu produktów producenta. Nasi pracownicy chętnie zaoferują wszelką radę i pomoc.

■ WARUNKI PRZECHOWYWANIA I GWARANCJI

Warunki przechowywania i gwarancji: przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych w temp. od +1°C do +25°C. Termin przydatności przy zachowaniu w-w. warunków przechowywania wynosi 12 miesięcy.