



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven MAMUT GLUE

Trzyma natychmiast z wyjątkową siłą / High Tack Pro



Opis produktu

Den Braven Mamut Glue to jednoskładnikowy, trwale elastyczny, super lepki i gęsty klej na bazie hybrydowej (technologia HD POLYMER), do mocowania ciężkich lub mocno obciążonych materiałów, w domu, budownictwie i przemyśle.

Korzyści

- Klei z „siłą mamuta” - do 22 kg/cm² maksymalna wytrzymałość na zerwanie
- Klejenie bez podpierania (natychmiastowa przyczepność)
- Zastępuje śruby, kołki i gwoździe (wysoce uniwersalny)
- Bardzo krótki czas schnięcia (bez wody i rozpuszczalników)
- Po utwardzeniu trwale elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych (w tym: na temperaturę od - 40°C do + 90°C oraz wodę)
- Do podłoży gładkich i porowatych, wewnątrz i na zewnątrz
- Bardzo dobrze przyczepny do większości podłoży budowlanych, w tym do: betonu, tynku, gipsu, kamienia, ceramiki budowlanej, szkła, stali, metali, lakierowanego drewna, PCW, polistyrenu, poliestru i tworzyw podobnego typu
- Odporny na spływanie (do zastosowań poziomych i pionowych), powstawanie pęcherzy, rys skurczowych i pęknięć
- Wysoka odporność fizyczna i mechaniczna (bardzo dobrze znosi drgania i wibracje)

- Bezpieczny w użyciu - nie zawiera izocyjanianów, silikonu, rozpuszczalników, polichlorku winylu i plastifikatorów
- Prawie bezwonny i neutralny chemicznie (może być stosowany do luster, marmuru, piaskowca oraz granitu - nie uszkadza warstwy srebrzankowej luster i nie odbarwia kamienia naturalnego)

Zastosowania

Elastyczne i wyjątkowo trwałe klejenie ciężkich lub mocno obciążonych elementów (bez podpierania), w tym: okładzin, blatów, półek, ram, frontów, parapetów, gzymsów, progów, materiałów izolacyjnych, luster, maskownic, obudów, tablic, ekranów, paneli, w kombinacji z podłożami suchymi oraz lekko wilgotnymi. Przyklejanie materiałów dekarskich (np. blacha, dachówki ceramiczne, cementowe).

Sposób użycia

W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu i nakręcić ponownie aplikator na kartusz (stosować tylko aplikator dostarczony z produktem, z nacięciem typu „V”). Nakładać jednostronnie, trzymając pistolet z klejem pod kątem 90° do podłoża, pionowymi, równoległymi paskami, z zachowaniem odstępów 20 - 30cm (w zależności od rozmiaru i ciężaru klejonych elementów), tak by zapewnić dobrą wentylację. Po dociśnięciu między złączonymi powierzchniami pozostanie szczelina wentylacyjna 2 - 3mm.



Den Braven

Den Braven East Sp. z o.o.
Poznańska 11B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
+48 (0) 618961740 info@denbraven.pl

27-12-2017 15:30:31 UTC



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven MAMUT GLUE

Trzyma natychmiast z wyjątkową siłą / High Tack Pro

Informacja dodatkowa

100% Moduł	N/mm2	1,39 MPa
Baza		Hybrid
Czas utwardzania	@ + 23 ° C/50% RH	Approximately 2 - 3 mm/24 hours
Gęstość		1,57 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		Up to - 15 ° C
Odporność termiczna		- 40 ° C to + 90 ° C
Shore-A twardość	DIN 53505	55 Shore A
Temperatura aplikacji		+ 5 ° C to + 40 ° C
Tempo wyciskania	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	20 g/min
Tworzenie się naskórka	@ + 23 ° C/50% RH	15 minutes
Wydłużenie przy zerwaniu		335%
Wytrzymałość na rozciąganie	N/mm2	2,20 MPa
Ściekanie	ISO 7390	< 2 mm

Wartości średnie dla typowych warunków (dopuszczalna tolerancja +/-3%)

Ograniczenia

- Not suitable for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, soft plastics, neoprene and bituminous substrates
- Not suitable for continuous exposure to water
- Not suitable for movement joints
- Not suitable in combination with chlorides (pools)

Przygotowanie powierzchni

Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po poprzednich klejach bądź kitach, odtłuścić i osuszyć. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności.

Czyszczenie

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Utwardzone resztki można usunąć przy pomocy środka Den Braven Sili-Kill. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- White

Opakowanie

- Cartridge
- Tube in Blister

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze + 5 ° C do + 25 ° C. Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji.

Certyfikaty

	Emicode EC1 Plus
---	------------------

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Den Braven gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Den Braven nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Den Braven zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do



Den Braven

Den Braven East Sp. z o.o.
Poznańska 11B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
+48 (0) 618961740 info@denbraven.pl

27-12-2017 15:30:31 UTC



Den Braven

Karta techniczna

Better
results
through
Knowledge

Den Braven MAMUT GLUE

Trzyma natychmiast z wyjątkową siłą / High Tack Pro

zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Den Braven. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Den Braven. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Den Braven East Sp. z o.o.
Poznańska 11B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
+48 (0) 618961740 info@denbraven.pl

27-12-2017 15:30:31 UTC