

Idealne rozwiązanie do montażu ościeżnic drzwiowych – szybkie, nieskomplikowane i trwałe.



Szybko utwardzająca się profesjonalna pianka do ościeżnic blaugelb 2K

Dwukomponentowa pianka klejąca PU do montażu ościeżnic drzwiowych.

- Wyjątkowo szybkie utwardzanie bez dostępu wilgoci
- Bez propelentu
- Duża siła sklejania
- Możliwość cięcia po ok. 5 minutach, możliwość usunięcia rozpórek po ok. 20 minutach
- Niska zawartość substancji szkodliwych sprawdzona zgodnie z EMICODE EC1 Plus
- Odporność na wilgoć i temperaturę
- Wyprodukowana zgodnie z systemem jakości ISO 9001:2008
- Klasa materiału budowlanego B2 (DIN 4102-1)

Szybko utwardzająca się profesjonalna pianka do ościeżnic

blaugelb 2K

Dwukomponentowa pianka klejąca PU do montażu ościeżnic drzwiowych.



Właściwości produktu:

Szybko utwardzająca się profesjonalna pianka do ościeżnic blaugelb 2K to dwukomponentowa montażowa pianka klejąca PU, która utwardza się bez propelentu. Dzięki połączeniu obu komponentów w statycznej rurce mieszalnej utwardzanie przebiega bardzo szybko. Użycie rozpórek jest konieczne tylko podczas czasu rozprężania wynoszącego zaledwie 20 minut, podczas montażu drzwi wewnętrznych dodatkowe mocowania mechaniczne nie są potrzebne.

Obszary stosowania: klejenie – uszczelnianie

Szybko utwardzająca się profesjonalna pianka do ościeżnic blaugelb 2K do szybkiego montażu ościeżnic drzwi wewnętrznych i zewnętrznych (nie jest przeznaczona do montażu bez dodatkowego mocowania mechanicznego). Nadaje się do mocowania ościeżnic drzwi drewnianych, parapetów, stopni schodów. Maksymalna szerokość szczeliny podczas montażu ościeżnic drzwiowych wynosi 30 mm. Przy użyciu podwójnego kartusza z szybko utwardzającą się profesjonalną pianką do ościeżnic blaugelb 2K można zamontować od 1 do 2 ościeżnic drzwi wewnętrznych, w zależności od wymiaru szczeliny. Szybko utwardzająca się profesjonalna pianka do ościeżnic blaugelb 2K charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wszystkich powierzchni powszechnie stosowanych w budownictwie (z wyjątkiem PE, PP, PTFE, silikonów, olejów, smarów, środków antyadhezyjnych do form lub podobnych materiałów). Przeprowadzić odpowiednie próby wstępne.

Utwardzona pianka jest tworzywem przeważnie o zamkniętych komórkach, jest odporna na gnienie i starzenie, ale nie jest odporna na promieniowanie ultrafioletowe.

Zalety produktu:

- Wyjątkowo szybkie utwardzanie bez dostępu wilgoci
- Bez propelentu
- Duża siła sklejania
- Możliwość cięcia po ok. 5 minutach
- Możliwość usunięcia rozpórek po ok. 20 minutach
- Odporność na wilgoć i temperaturę
- Wyprodukowany zgodnie z systemem jakości ISO 9001:2008
- Nadaje się do wszystkich powierzchni powszechnie stosowanych w budownictwie*
- Klasa materiału budowlanego B2 (DIN 4102-1)
- Niska zawartość substancji szkodliwych sprawdzona zgodnie z EMICODE EC1 Plus

*Przeprowadzić odpowiednie próby wstępne.

Dane techniczne:

Gęstość objętościowa:	ok. 46 kg/m ³
Struktura komórkowa / konsystencja:	ok. 70 - 80% o zamkniętych komórkach
Powierzchnia wyschnięta dotykowo:	ok. 1 min (pasmo 30 mm)
Możliwość cięcia:	ok. 5 min (pasmo 30 mm)
Pełne obciążenie:	ok. 2 h (pasmo 30 mm)
Możliwość usunięcia rozpórek:	ok. 20 min (szczelina 30 mm)
Użytek:	ok. 5,5 l w warunkach swobodnego spieniania

Temperatura stosowania, pojemnik: min. / maks. / optymalna	+10°C / +30°C / +20°C
Temperatura stosowania, podłoże: min. / maks. / optymalna	+10°C / +35°C / +20°C
Temperatura stosowania, otoczenie: min. / maks. / optymalna	+10°C / +35°C / +20°C
Rozszerzenie:	brak
Wydłużenie po zerwaniu: DIN 53571	ok. 25%
Wytrzymałość na ścinanie: DIN 53427	ok. 0,14 N/cm ²
Wytrzymałość na ściskanie: DIN 53421	ok. 0,3 N/cm ²
Przewodność cieplna: DIN 52612	ok. 0,033 W/(m*K)
Pochłanianie wody: DIN 53428	2% obj.
Przepuszczalność pary wodnej:	70 g/m ² w 24 h
Trwała odporność temperaturowa: utwardzona pianka	-40°C do +90°C
Krótkotrwała odporność temperaturowa: utwardzona pianka	+120°C (maks. 1h)
Klasa materiału budowlanego: DIN 4102-1	B2
Trwałość podczas przechowywania: w suchym, chłodnym pomieszczeniu	9 miesięcy
Ekspertyza ekologiczna:	EMICODE EC1 Plus
Kolor:	beżowy

Nazwa produktu	JO	Nr art.
Szybko utwardzająca się profesjonalna pianka do ościeżnic blaugelb 2K 210 ml, D/GB	16 kartuszy	0223417

Przygotowanie i stosowanie:

Podłoże musi być wytrzymałe, czyste, suche oraz wolne od smaru, pyłu i luźnych cząstek. Na chłonnych i porowatych podłożach można stosować odpowiedni podkład. Nie zwilżać dodatkowo podłoża i nałożonej warstwy pianki. Chronić sąsiednie podłoża przed zanieczyszczeniem. Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne.

Szybko utwardzającą się profesjonalną piankę do ościeżnic blaugelb 2K można łatwo aplikować za pomocą odpowiedniego pistoletu na kartusze. Odciać końcówkę kartusza. Założyć statyczną rurkę mieszalną. Włożyć kartusz do odpowiedniego ręcznego pistoletu. W przypadku ościeżnic drzwiowych nałożyć piankę na co najmniej 6 punktów mocowania. Zaklinować i podeprzeć drewnianą ościeżnicę, włożyć rozpórki na wysokości punktów klejenia. Idealna temperatura stosowania kartusza wynosi +20°C.

W przypadku wąskich i głębokich szczelin należy użyć rurki przedłużającej. W przypadku przerw dłuższych niż 10 sekund pianka w statycznej rurce mieszalnej twardnieje. Natychmiast usuwać świeże plamy pianki (gdy są nieprzyklepne) za pomocą środka do czyszczenia pistoletów blaugelb. Utwardzoną piankę można usunąć tylko mechanicznie. Odciać nożem nadmiar utwardzonej pianki. Chronić utwardzoną piankę przed działaniem promieniowania ultrafioletowego.

Elementy konstrukcyjne muszą mieć wystarczającą stateczność własną oraz być prawidłowo i profesjonalnie zbudowane. Odradzamy klejenie drgających lub wibrujących elementów konstrukcyjnych. Przed użyciem produktu

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i dostępnymi danymi technicznymi, ale nie stanowią gwarancji zgodnie z § 443 BGB. Nasze instrukcje stosowania produktów są ogólnie obowiązującymi wytycznymi i ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań mogą się różnić w indywidualnych przypadkach. W związku z tym nie zwalniamy one automatycznie z wykonywania własnych testów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian technicznych i wynikających z dalszego rozwoju.

Szybko utwardzająca się profesjonalna pianka do ościeżnic blaugelb 2K

Dwukomponentowa pianka klejąca PU do montażu ościeżnic drzwiowych.



wykonać własne testy i sprawdzić, czy materiał nadaje się do zamierzonego zastosowania. Nie narażać kartusza na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego ani nie pozostawiać go w nagrzanym pojeździe.

Dostarczona rurka mieszalna jest dopasowana do szybko utwardzającej się profesjonalnej pianki do ościeżnic blaugelb 2K. W przypadku użycia innych rurek mieszalnych właściwości szybko utwardzającej się profesjonalnej pianki do ościeżnic blaugelb 2K mogą ulec zmianie.

Dostawa i przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, chronić przed mrozem i wysoką temperaturą. Podwójne kartusze należy przechowywać wyłącznie w pozycji pionowej, **końcówką kartusza w dół**. W temperaturze przechowywania od +5°C do +25°C okres trwałości wynosi 9 miesięcy.

Utylizacja:

Utylizacja jest regulowana przez przepisy krajowe.

Kod odpadów: 080409 (produkt), 150110 (opakowanie)

Zasada bezpieczeństwa:

Przestrzegać kart charakterystyki substancji. Tylko dla profesjonalnych użytkowników.