

INTRA T1528

Taśma teflonowa z włóknem szklanym

OPIS

Jednostronnie lepna taśma klejąca na nośniku z włókna szklanego połączona z teflonem, pokrytego klejem silikonowym. Zastosowana tkanina szklana posiada bardzo silny splot natomiast klej silikonowy posiada wyższą odporność temperaturową niż kleje akrylowe. Taśma posiada bardzo gładką nieprzywieralną powierzchnię i odporność temperaturową do +280°C. Kolor taśmy brązowy.

ZASTOSOWANIE

- Do wszelkich maszyn grzewczych
- Do listew zgrzewających, pakowarek komorowych i próżniowych
- Do form wtryskowych dla tworzyw sztucznych
- Do osłon termicznych i ślizgowych
- Można ją stosować w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym

ZALETY PRODUKTU

- Bardzo szeroki zakres temperaturowy: -60°C do 280°C
- Antystarzeniowa, odporna na warunki atmosferyczne
- Gładka nieprzywieralna powierzchnia
- Odporna na silne kwasy, alkaidy, rozpuszczalniki
- Nietoksyczna, odporna na składniki farmaceutyczne
- Dobra izolacja, zapobiega promieniowaniu ultrafioletowemu, antystatyczna
- Ognioodporna
- Odporna na rozdzieranie, przebijanie i ścieranie
- Łatwa w użyciu, długa żywotność

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Rodzaj nośnika	-	włókno szklane pokryte teflonem
Kolor nośnika	-	brązowy
Grubość całkowita (metoda wewn.)	mm	0,13
Rodzaj kleju	-	silikonowy
Adhezja do stali nierdzewnej	N/25mm	12
Wytrzymałość na zrywanie	N/25mm	280
Temperatura pracy	°C	od -60 do +280
Odporność powierzchniowa	Ohm	1014
Napięcie przebicia izolacji	kV	2,2

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane. Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić ok +20°C i wilgotności względnej od 40% do 65%.

ZALECENIA:

Powierzchnie łączonych materiałów muszą być czyste, wolne od tłuszczu i kurzu.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor w Polsce:

INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,

tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69

e-mail: info@intra.biz.pl

www.intra.pl

BDO 000021476



2024-08-01