

Hausa Reparaturmörtel Zement Fix HA024— gotowy do użycia, polimerowy uszczelniacz o strukturze podobnej do betonu. Przed użyciem zapoznaj się z kartą charakterystyki i kartą techniczną produktu na stronie oferty. Produkt przechowywać przez 24 godziny w temperaturze 23°C przed użyciem. Powierzchnię oczyścić, odtłuścić i osuszyć. Suche, porowate podłoża (np. tynk, beton) delikatnie zwilżyć wodą, aby poprawić przyczepność. Odcinać końcówkę kartusza, a następnie ukośnie przyciąć końcówkę aplikatora na szerokość fugi i przykręcić. Włożyć kartusz do pistoletu, nałożyć zaprawę równomiernie i wygładzić. Aby zapewnić czyste krawędzie fugi, można zastosować taśmę malarską, którą należy usunąć bezpośrednio po nałożeniu produktu. W razie potrzeby przeprowadzić próby wstępne. Świeżo nałożony uszczelniacz chronić przed deszczem i bezpośrednim kontaktem z wodą aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura stosowania: od +5 do +40°C; Czas obróbki: od 2 do 6 minut; Szybkość utwardzania: 9–14 mm/24 godziny; Odporność na temperatury po utwardzeniu: od -40 do +80°C; Trwałość i przechowywanie: Data minimalnej trwałości oraz numer partii znajdują się na opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od mrozu i źródeł ciepła, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102: Chronić przed dziećmi. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. EUH208: Zawiera 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on [nr WE 247-500-7] oraz 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcje alergiczne. Zawiera biocydy: mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on [nr WE 247-500-7] oraz 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [nr WE 220-239-6] (3:1). Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną.