


Obszar zastosowania

Mipa P 57 to 2-składnikowa szpachlówka na bazie żywicy poliestrowej z włóknem szklanym, wzmocniona włóknem karbonowym. Łatwa w szlifowaniu. Posiada przyczepność do żelaza, stali, ocynku, aluminium, TWS i drewna. W przeciwieństwie do tradycyjnych szpachlówek z włóknem szklanym, Mipa P 57 zawiera dodatkowo wyjątkowo odporne włókna węglowe, które zapewniają doskonałą stabilność. Produkt doskonale nadaje się do uzupełniania rys, małych otworów i uszkodzeń spowodowanych korozją w sektorze renowacji samochodów.

Wydajność: -

Instrukcja zastosowania**Kolor**

czarny

**Proporcje mieszania****Utwardzacz**

Mipa P

wagowo (lakier : utwardzacz)

100 : 2

objętościowo (lakier : utwardzacz)

-

**Utwardzacz****Lakierowanie całościowe**

-

Lakierowanie częściowe


-

**Czas przydatności do użycia gotowej mieszanki**

4 - 5 minut z utwardzaczem Mipa P w temp. 20 °C

**Rozcieńczalnik**

-

**Lepkość natryskowa 20 °C****Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym**

-

Airmix/Airless

-

**Metoda aplikacji****Metoda aplikacji**

-

Utwardzacz

-

Ciśnienie

(bar)

-

Dysza

(mm)

-


Liczba

natrysków

-

Rozcieńczalnik

-

**Czas odparowania**

-

Warstwa suchego filmu

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.


**Czas suszenia
Temperatura
obiektu**

20°C

60°C

Pyłosuchy

-

-

**Odporny na
dotyk**

-

-

**Gotowy do
montażu**

-

-

**Gotowy do
szlifowania**

25 min

10 min

**Gotowy do
polakierowania**

-

-

Uwagi**Okres ważności:** -**Ustawodawstwo LZO:**

Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/b) 250 g/l.
Produkt zawiera maksymalnie 4 g/l LZO.

Warunki aplikacji:

Od +10° C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Zapewnić odpowiednią wentylację. Szpachlówki poliestrowe nie utwardzają się w temperaturze poniżej +10°C.

Aplikacja:

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Powierzchnia przeszlifowana. Stare powłoki lakiernicze oraz warstwy podkładu usunąć. Nie stosować do podłoży termoplastycznych jak również podkładów kwasowych. Dobrze wymieszać materiał z utwardzaczem. Nie dodawać więcej niż 3% utwardzacza P! Dodanie za mało lub za dużej ilości utwardzacza może prowadzić do wystąpienia plam na warstwie nawierzchniowej. Przed zastosowaniem każdorazowo wyczyścić i odtłuścić całą powierzchnię Zmywaczem Silikonów Mipa. Stare, uszkodzone powierzchnie przeszlifować na sucho do gołej blachy papierem ściernym. Po wysuszeniu szlifować na sucho P 150/240. Przed zastosowaniem podkładu wypełniającego szlifować na sucho P240 / 360 w celu zmatowienia powierzchni. W celu zastosowania na metalach nieżelaznych (np. aluminium, powierzchnie ocynkowane), powierzchnia może być zagruntowana Mipa EP-Primer-Surfacer w celu zapewnienia w optymalnej przyczepności. Przed lakierowaniem nanieść warstwę wypełniającą Mipa 1K lub 2K. Można zastosować Mipa EP-Primer-Surfacer (patrz karta techniczna Mipa EP-Primer-Surfacer), aby zwiększyć ochronę antykorozyjną, np. w zabytkowych samochodach. Szpachlówki mogą być szlifowane wyłącznie na sucho.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Żmudzka 6 · 85-028 Bydgoszcz · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl