

INTRA S4396

Taśma montażowa na nośniku poliestrowym o zróżnicowanych siłach klejenia

OPIS

INTRA S4396 jest to taśma montażowa 2-stronnie klejąca. Powstała poprzez obustronne powleczenie nośnika na bazie folii poliestrowej klejem o różnych siłach przylegania. Klej po stronie wewnętrznej (otwartej) cechuje bardzo wysoka siła klejenia, odporność na wysokie temperatury i wilgoć. Klej po stronie zewnętrznej (osłoniętej) pozwala na łatwe usunięcie bez pozostawiania resztek kleju.

ZASTOSOWANIE

- Łączenie i mocowanie elementów wymagających czystego usunięcia z powierzchni
- Mocowanie dekoracji
- Mocowanie elementów reklamowych (kiwaki, etykiety, przywieszki)

ZALETY PRODUKTU

- Szeroki zakres temperaturowy (od -40°C do +120°C)
- Wysoka przyczepność do różnego rodzaju powierzchni
- Elastyczna i dobrze przylegająca do podłoża

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Nośnik	-	Poliester 12µm	-
Przekładka	-	papier silikonowany, żółty	
Klej strony wewnętrznej	-	akryl modyfikowany	
Klej strony zewnętrznej	-	akryl modyfikowany	
Grubość taśmy	mm	0,1	
Siła klejenia strony wewnętrznej do stali po 24h	N/25mm	20	FINAT TM1
Siła klejenia strony zewnętrznej do stali po 24h	N/25mm	1,5	FINAT TM1
Adhezja przy ścinaniu strony wewnętrznej przy 23°C przy 70°C	h	>48 >1	FINAT TM8

Adhezja przy ścinaniu strony wewnętrznej przy 23°C przy 70°C	h	>500 >72	FINAT TM8
Siła przylegania pętli	N/25mm	10	FINAT TM9
Test SAFT	°C	95	
Certyfikat FDA	-	Klej spełnia wymagania FDA	21 CFR Ch.I, §175.105
Temperatura aplikacji	°C	> +15	

ZALECENIA:

Powierzchnie klejone muszą być czyste, wolne od tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Do czyszczenia powierzchni nie używać środków chemicznych zawierających substancje antyadhezyjne. Niektóre powierzchnie, szczególnie z tworzyw sztucznych i lakierowane mogą wydzielać substancje antyadhezyjne, utrudniające/uniemożliwiające przyklejenie, bądź substancje (plastyfikatory) wchodzące w reakcje z klejem, co może po pewnym czasie powodować obniżenie lub utratę siły przylegania taśmy do podłoża. Nierówności powierzchni lub ich chropowatość czy porowatość, mogą ograniczać siłę przylegania. Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem.

Taśmę należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach o dobrej wentylacji w temperaturach od +10°C do +25°C przy wilgotności ok 50%. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i ciepłego, pyłem, wilgocią oraz oparami chemicznymi.

Rolki należy magazynować w pozycji leżącej w oryginalnych opakowaniach.

Okres przechowywania taśm wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.pl
BDO 000021476



2024-07-09 v1