



OPIS ROMPOX® - 203 DEKO FIX to wodorocieńczalne, jednoskładnikowe spoiwo do grysu i żwiru. Może być stosowany do stabilizacji żwiru i grysu, tworząc powierzchnię łatwą w utrzymaniu i atrakcyjną wizualnie. To nowe spoiwo do żwiru i grysu do samodzielnego stosowania pozwala tworzyć zadbane ogrody o wyraźnie zdefiniowanych strefach — w pasach ochronnych przy elewacji, na wyspach nasadzeniowych i rabatach, a także na powierzchniach sporadycznie użytkowanych pieszo. Skutecznie wiąże materiał, dzięki czemu wszystko pozostaje na swoim miejscu — bez luźnych kamieni i rozsypującego się żwiru.

- Właściwości:**
- gotowy do użycia
 - łatwy w użyciu
 - przepuszczalny dla wody
 - nieszkodliwy dla zwierząt i roślin
 - odpowiedni do stosowania od 7°C
 - zachowuje naturalny wygląd kamieni

- Zastosowanie:**
- obrzeża płyt chodnikowych / płyt krokowych
 - wzmacnianie szerokich spoin żwirowych
 - pas ochronny przed zachlapaniem wokół budynków
 - obrzeża tarasów
 - wyspy nasadzeniowe i rabaty kwiatowe
 - dachy płaskie
 - aranżacja powierzchni nagrobnych
 - strefy ozdobne i powierzchnie dekoracyjne
 - wypełnienie wokół donic
 - obrzeża oczek wodnych (poza wodą)

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

- Zużycie:**
- **metoda natryskowa:**
około 200-250 ml/m² na jedną aplikację (łącznie 3 etapy)
 - **metoda mieszania:**
1 litr na 25 kg grysu lub żwiru (zalecane przy nowych realizacjach)

Okres przechowywania: 12 miesięcy

Przechowywanie: chronić przed mrozem, zabezpieczać pojemniki przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, nie układać palet jedna na drugiej

Ważne: NIE NADAJE SIĘ DO: podjazdów, powierzchni o dużym natężeniu ruchu ani powierzchni znajdujących się pod meblami.

DANE TECHNICZNE APLIKACJI

Czas aplikacji w 20°C: około 20-30 minut

Temperatura aplikacji: temperatura zewnętrzna min. 7°C, wilgotność względna maks. 85%

Oddanie powierzchni do użytku w 20°C:

po ok. 36-48 godzinach
po aplikacji wymagane jest ok. 48 godzin suchej pogody lub zabezpieczenie przed deszczem

Zalecane frakcje kamienia i grubość warstwy podłoża:

Frakcja kamienia	Grubość warstwy	Efekt
2-5 mm	20 mm	najlepsze rezultaty
5-16 mm	20-30 mm	dobre rezultaty
od 16 mm	od 30 mm	niezalecane

Czyszczenie i konserwacja:

Po każdym użyciu opryskiwacz ciśnieniowy należy dokładnie wypłukać ciepłą wodą, aby zapobiec zatkaniam. W przypadku rozlania produktu należy natychmiast usunąć wilgotną gąbką, aby zapobiec powstawaniu osadów lub plam.

Bezpieczeństwo pracy:

Podczas pracy z produktem zaleca się stosowanie nieprzepuszczalnych rękawic ochronnych.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Metoda natryskowa

Aplikacja:

Dobrze wstrząsnąć pojemnikiem. Włączyć ROMPOX® - 203 DEKO FIX do opryskiwacza ciśnieniowego. Następnie równomiernie rozprowadzić ciecz na suchej powierzchni, aż wszystkie kamienie będą całkowicie zwilżone. Nie przesycać materiału. Alternatywnie produkt można nanosić powoli i równomiernie za pomocą konewki.

Mieszanie, zwilżanie i zagęszczanie:

Przemieszać kamienie grabiami, aby odsłonić ewentualny niepokryty materiał. Następnie ponownie równomiernie nanieść ROMPOX® - 203 DEKO FIX na powierzchnię, jak opisano powyżej, aż wszystkie kamienie będą całkowicie zwilżone. Zagęścić powierzchnię pacą, dociskając i delikatnie opukując.

Uszczelnienie:

Po około 24 godzinach nanieść ROMPOX® - 203 DEKO FIX na powierzchnię po raz trzeci, zgodnie z metodą opisaną w krokach 1 lub 2. Dalsze mieszanie ani zagęszczanie nie są już wymagane.

Metoda mieszania

Mieszanie:

Najpierw dobrze wstrząsnąć pojemnikiem. Następnie włączyć ROMPOX® - 203 DEKO FIX do pojemnika do mieszania zawierającego kamienie. Proporcja mieszania wynosi 1 litr spoiwa na 25 kg grysłu lub żwiru. Dokładnie wymieszać, aż wszystkie kamienie zostaną równomiernie pokryte.

Aplikacja i zagęszczanie:

Wyłożyć mieszankę na przygotowaną powierzchnię i równomiernie rozprowadzić pacą. Następnie zagęścić powierzchnię, dociskając i delikatnie opukując pacą.

Uszczelnienie opcjonalne:

Po około 24 godzinach powierzchnię można dodatkowo uszczelnić preparatem ROMPOX® - 203 DEKO FIX, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt. W tym celu należy włączyć produkt do opryskiwacza ciśnieniowego i całkowicie zwilżyć kamienie.

Ochrona przed deszczem:

Świeżo wykonaną powierzchnię należy chronić przed deszczem przez 24–36 godzin. Należy dopilnować, aby osłona przeciwdeszczowa nie leżała bezpośrednio na powierzchni i zapewniała wystarczającą cyrkulację powietrza.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLACÓW BUDOWY

Planowanie: Podłoże musi być przepuszczalne dla wody i stabilne, bez ryzyka osiadania. Aby zapewnić niezawodne wiązanie, używany grys lub kamienie powinny być czyste i wolne od pyłu, ponieważ zarówno kurz, jak i wilgoć mogą znacząco zmniejszyć siłę wiązania. Dla dodatkowej ochrony przed chwastami zaleca się zastosowanie maty przeciw chwastom pod warstwą żwiru. Sąsiadujące powierzchnie, które nie mają być obrabiane, należy osłonić lub zabezpieczyć przed zachlapaniem kartonem albo folią. Dla równomiernej aplikacji zaleca się użycie opryskiwacza ciśnieniowego lub konewki.

Wskazówka praktyczna: Każde dodatkowe uszczelnienie powierzchni preparatem ROMPOX® - 203 DEKO FIX zwiększa jej wytrzymałość. W przypadku powierzchni narażonych na większe zużycie lub obciążenie producent zaleca profesjonalne spoiwa do grysu i żwiru ROMPOX® - 201 DEKO UV lub ROMPOX® - 202 DEKO EP.

Warunki pogodowe: Niekorzystne warunki pogodowe mogą negatywnie wpłynąć na wynik aplikacji. Producent zaleca zapoznanie się z etykietami produktu, instrukcjami stosowania i wymaganiami klimatycznymi przed rozpoczęciem prac. Temperatura zewnętrzna musi wynosić co najmniej 7°C, wilgotność względna nie powinna przekraczać 85%, a opady nie powinny być prognozowane. Idealnie warunki pogodowe powinny pozostać suche i ciepłe przez około 48 godzin po aplikacji, aby umożliwić optymalne utwardzenie.

Informacje specyficzne dla produktu: Po końcowej aplikacji po powierzchni nie należy chodzić ani jej obciążać przez co najmniej 24 godziny. W tym czasie ROMPOX® - 203 DEKO FIX może całkowicie się utwardzić i osiągnąć optymalną wytrzymałość. W celu zachowania długotrwałej stabilności zaleca się powtarzanie aplikacji co 12 do 24 miesięcy w miejscach narażonych na intensywniejsze użytkowanie. W strefach czysto dekoracyjnych wystarczy odświeżenie powierzchni co 24 miesiące.

Informacja prawna: Informacje zawarte w tym dokumencie opierają się na doświadczeniu oraz aktualnym stanie wiedzy naukowej i praktyki. Mają wyłącznie charakter orientacyjny i są niewiążące; nie stanowią zobowiązania umownego ani prawnego. Wszystkie wcześniejsze informacje tracą ważność z chwilą publikacji tego dokumentu. Ilustracje mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Wersja: listopad 2025. Zastrzega się możliwość zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

UWAGI Wskazówki przekazywane naszym klientom lub firmom wykonawczym bazują na doświadczeniu i opisują bieżący stan wiedzy i praktyki. Są jednak nie wiążące i wykluczają jakiegokolwiek działania prawne. Wykonanie i ilości materiałów muszą być dopasowane do warunków miejscowych. Zaleca się wykonywanie powierzchni testowych.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma ROMPOX®AG nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. ROMPOX®AG WEIDESHEIMER STR. 17 | D – 53881 EUSKIRCHEN

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl