

UNIWERSALNY KLEJ POLIMEROWY

Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 09.10.2023

Szybkowiązący klej polimerowy o wszechstronnym zastosowaniu w pracach wykończeniowych i naprawczych. Charakteryzuje się dużą siłą klejenia i szybkim czasem wiązania. Po utwardzeniu daje elastyczną, bezbarwną i odporną na starzenie się spoinę.

Klej polimerowy zalecany jest do klejenia wyrobów ze styropianu (np. kasetonów, listew dekoracyjnych, ekranów grzejnikowych, płyt izolacyjnych) oraz drewna, tektury, papieru, tkanin i korka. Wykazuje znakomitą przyczepność do cegły, betonu, cementu, tynków cementowo-wapiennych i płyt G-K. Zalecany do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY

- ▶ wysoka siła wiązania
- ▶ szybki czas wiązania
- ▶ elastyczna spoina
- ▶ spoina odporna na starzenia



ZASTOSOWANIE

- ▶ klejenie styropianu (kasetonów, ekranów grzejnikowych), drewna i materiałów drewnopochodnych, glazury, ceramiki, szkła, korka, sztucznej skóry i wykładzin podłogowych wewnątrz budynków

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Kolor	bezbarwny
Czas wstępnego schnięcia	20-40 min *
Czas pełnego utwardzenia	24-48 h *
Zużycie	1,1l / m ²
Optymalna temperatura aplikacji	od +10°C do +25°C

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt) *Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być równe, suche, pozbawione spękań, wolne od zanieczyszczeń.

UNIWERSALNY KLEJ POLIMEROWY

Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 09.10.2023

Aplikacja

- Powierzchnie klejonych elementów wyrównać, oczyścić, odtłuścić i osuszyć.
- Nałożyć cienką warstwę kleju na powierzchnię obu klejonych elementów.
- Po około 30 sekundach obie powierzchnie połączyć i mocno docisnąć.

Zakończenie pracy

- Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji.
- Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów.

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Opakowanie	Pojemność	Ilość w kartonie	Ilość na palecie	Kod EAN
10002916	tubka	40 ml	30	7140	590 3518 03939 3
10002917	butelka	500 ml	6	930	590 3518 00973 0
10002918	wiadro	1 l	6	360	590 3518 00974 7
10002920	butelka	225 ml	6	1656	590 3518 03922 5
10002922	butelka	450 ml	6	990	590 3518 03923 2
10002923	wiadro	5 l	-	90	590 3518 03941 6
10002924	butelka	800 ml	6	630	590 3518 03924 9

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.