

Nazwa produktu : GRAND PRIX art. No 080005, lakier w aerozolu

Dostawca/Producent : EUROPEAN AEROSOLS B.V.
Wolfraamweg 2
NL-8471 XC WOLVEGA
Numer telefonu : +31 561 – 69 44 00
Numer faksu : +31 561 – 69 44 31

Opis produktu

Wysokiej jakości, szybkoschnący lakier do malowania powierzchni z drewna, metalu, aluminium, szkła, kamienia i różnego rodzaju powierzchni z tworzyw sztucznych, już pokrytych lakierem lub niemalowanych wcześniej.

Cechy produktu

Szybkoschnący
Wysoki stopień krycia
Długotrwały połysk
Doskonała przyczepność
Nie blaknie
Odporny na czynniki atmosferyczne i promienie UV
Doskonałe utwardzenie nawierzchni
Doskonała stabilność mechaniczna
Odporny na słabe kwasy i zasady
Odporny na rysy, zadrapania i uderzenia

Właściwości fizyczne i chemiczne

Pojemność : 500 ml
Baza : akrylowa
Zapach : rozpuszczalnik
Kolor : srebrny
Stopień połysku : połysk: 80-85 jednostek połysku
półmat: 30-40 jednostek połysku
mat: 10-20 jednostek połysku
Zawartość : ok. 91%
Zawartość cząstek stałych : ok. 9%
Wydajność : 1,5 - 2,0 m²
Pyłosuchość : po ok. 5-10 minutach
Suchy w dotyku : po ok. 10-20 minutach
Utwardzony : po 2 godzinach
Odporność na temperaturę : do 110°C
Magazynowanie : 10°-25°C, wilgotność powietrza max. 60%
Data ważności : 10 lat od daty produkcji

Sposób użycia

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wskazówki znajdujące się na opakowaniu, a następnie postępować zgodnie z nimi.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia powinna być czysta ducha i odtłuszczona. Usunąć luźne elementy starej powłoki lakieru i rdzy, wyszlifować papierem ściernym. Nałożyć lakier podkładowy odpowiedni do powierzchni. Po wyschnięciu wyszlifować warstwę papierem ściernym o gradacji 600.

Malowanie

Powierzchnia powinna być czysta ducha i odtłuszczona. Lakier powinien mieć temperaturę pokojową. Temperatura pracy 15°-25°C. Przed użyciem wstrząsnąć przez 2 minuty, dokonać natrysku próbnego. Odległość nanoszenia 25 – 30 cm. Nanieść kilka cienkich warstw. Przed nałożeniem kolejnej warstwy ponownie wstrząsnąć lakier. Po użyciu należy przeczyścić dyszę, odwracając spray „do góry nogami” i nacisnąć dyszę na ok 5 sekund. Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności powietrza oraz grubości nałożonej warstwy lakieru.