

AQUASMART – TC 2K ANTI-STAIN

OPARTY NA WODZIE DWUSKŁADNIKOWY IMPREGNAT OPARTY NA ALIFATYCZNYM POLIURETANIE, OCHRONA.

AQUASMART–TC 2K-Anti Stain jest dwuskładnikową, opartą na wodzie, bezbarwną alifatyczną żywicą poliuretanową, o wysokiej wydajności i zróżnicowanych zastosowaniach. Produkt jest dedykowany jako ochronny impregnat na samopoziomujące wylewki cementowe , betonowe prefabrykaty, mikrocement , inne powierzchnie mineralne. AQUASMART –TC 2K Anti Stain nie zmienia koloru podłoża i nie wykazuje żadnych zmian wyglądu w wyniku długotrwałego kontaktu z zalegającą wodą. Powłoka wykazuje ponadto doskonałą odporność na odbarwienia w wyniku długotrwałego kontaktu z: herbatą, kawą, winem itp. AQUASMART –TC 2K Anti Stain charakteryzuje się doskonałą odpornością UV, chemiczną, nie absorbuje wody oraz podnosi odporność mechaniczną podłoża. Podlega łatwemu barwieniu przy użyciu standardowych pigmentów wodnych w proporcji 5-10% wg wagi, w zależności od pożądanej siły krycia. Przeprowadź aplikację zachowując zużycie 150-250gr/m² na warstwę. Jeśli przewidywana jest intensywna eksploatacja, wykonaj 2 warstwy.

APLIKACJA: Wyczyść starannie powierzchnię, najlepiej stosując myjkę wysokociśnieniową. Usuń wszelkie substancje tłuste lub inne, mogące zakłócić siłę przylegania żywicy. Mieszanie składników: Użyj mieszadła wolnoobrotowego (300 obr./min.). Wymieszaj osobno oba składniki, a następnie je połącz, kontynuując mieszanie przez kilka minut. Po upływie kilku minut od nałożenia powłoki unikaj dalszego wałkowania, gdyż mogą pozostać ślady po wałku. Produkt jest szybkowiązący, w związku z tym nadmierne wałkowanie po kilku minutach od nałożenia warstwy może doprowadzić do uszkodzenia powłoki. Upewnij się, że pierwsza warstwa filmu jest całkowicie sucha zanim przystąpisz do aplikacji warstwy drugiej.

ZASTOSOWANIE: Ochrona samopoziomujących wylewek betonowych i cementowych, jako żywica zamykająca na posadzki żywiczne, np. Hyperfloor jak również inne posadzki poliuretanowe i epoksydowe , mikrocement , trwała ochrona powierzchni mineralnych przed penetracją wody i innych substancji

CECHY I KORZYŚCI: Produkt oparty na wodzie , łatwa aplikacja , nie brudzi , szybkie wiązanie , Doskonała odporność na oddziaływanie UV łatwe barwienie pigmentami wodnymi , długi czas pracy z produktem po zmieszaniu.

ZUŻYCIE: Minimalne zalecane zużycie całkowite: 150gr/m.

OPAKOWANIA: 1,03 kg, 3,90 kg

OKRES PRZECHOWYWANIA: Produkt może być przechowywany przez minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. 5-25oC. Po otwarciu użyj bez zbędnej zwłoki.

CZYSZCZENIE: Starannie wypłucz narzędzia wodą.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTKA METODA WYNIK Zawartość ciał stałych (w wodzie) % - 40 Ciężar właściwy gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 oC 1 Minimalna temperatura aplikacji oC - > 5 Test przyspieszonego starzenia QUV (4h UV, @ 60 oC (UVBLamps) & 4h COND@50 oC) - ASTM G53 zdany (2,000 godz.)

BEZPIECZEŃSTWO :Poproś o ulotkę bezpieczeństwa (M.S.D.S.) produktu.

UWAGA Zwroty określające rodzaj zagrożenia (CLP) H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Zwroty określające środki ostrożności (CLP) P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.P280 - Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy.P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemyć dużą ilością wody.P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub odpadów specjalnych zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi. Zwroty EUH:EUH204 - Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Uwaga Zawiera: masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzotiazol-3(2H)-onu; 1,2-benzotiazol-3-on Zwroty określające rodzaj zagrożenia (CLP): H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry, H412 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwroty określające środki ostrożności (CLP): P280 - Nosić rękawice ochronne., P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemyć dużą ilością wody., P273 - Unikać uwolnienia do środowiska., P404 – Przechowywać w zamkniętym pojemniku,P501 - Zawartość usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub odpadów specjalnych zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

ŻADNA Z NASZYCH OPUBLIKOWANYCH INSTRUKCJI I SPECYFIKACJI, NA PIŚMIE LUB W INNY SPOSÓB, NIE JEST WIĄŻĄCA ANI OGÓLNIE, ANI W ODNIESIENIU DO PRAW OSÓB TRZECICH, ANI NIE ZWALNIA ZAINTERESOWANYCH STRON Z OBOWIĄZKU PODDANIA PRODUKTU ODPOWIEDNIEMU BADANIU JEGO PRZYDATNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU ALCHIMICA S.A. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB POLEGANIA NA INFORMACJACH LUB PRODUKCIE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ INFORMACJE. ALCHIMICA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY W DOWOLNYM MOMENCIE WŁAŚCIWOŚCI SWOICH PRODUKTÓW. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z AKTUALNĄ WERSJĄ KARTY DANYCH TECHNICZNYCH, DOSTĘPNĄ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ALCHIMICA.COM

Certyfikowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy: ISO 9001/14001 i ISO 45001.

AQUASMART TC ANTISTAIN/EE/16-11-2017

Producent: ALCHIMICA SA 7, ul. Lampsakou 115 28 Ateny-Grecja

Dystrybucja w Polsce : NOTOS DESIGN Hajduki Nyskie 151c 48-303 Nysa Tel:+48 606 77 31 31
e-mail: kontaktnotosdesign@gmail.com