

Schemat wykonania posadzki żywicznej malowanej Pox aqua G20

Dzień 1

Przygotowanie podłoża a następnie przystępujemy do gruntowania:

Żywicę Pox Aqua 20 G możemy nanieść na dwa sposoby.

1- przy równym podłożu warstwę gruntującą наносimy za pomocą wałka. Zużycie przy malowaniu to ok. 0,35kg/m².

Żywicę Pox Aqua 20 G przygotowujemy do gruntowania w następujący sposób:

- mieszamy składniki A i B a następnie dodajemy od 5% do 10% wody i mieszamy jeszcze raz. Następnie наносimy na podłoże za pomocą wałka.

lub

Przy nierównych podłożach warstwę gruntującą możemy nałożyć poprzez wylanie i rozgarnięcie szpachlą. Takie działanie zmniejszy nierówności podłoża. Wydajność przy rozgarnianiu szpachlą zależy od nierówności.



Dzień 2

W tym dniu przystępujemy do nakładania drugiej warstwy żywicy Pox Aqua 20 G. Na tym etapie po wymieszaniu składnika A i B nie dodajemy już wody. Malujemy solidnie nie rozcieńczoną mieszaniną w ilości 0,3 - 0,35kg/m² plus możemy dodatkowo posypać powierzchnię kolorowymi płatkami rzucając je ku górze, aby opadały na podłoże jak deszczyk.



Opcjonalnie na następny dzień наносimy warstwę lakieru poliuretanowego który dodatkowo podnosi odporność posadzki na uv i rysowanie. Ma to w szczególności znaczenie przy jasnych powłokach zastosowanych w silnie nasłonecznionych miejscach.

Lakier który stosujemy to Micronfloor PU Gloss UV lub PU Mat. zużycie 0,1- 0,15kg/m².