



KÖSTER Wasserstop

Instrukcja techniczna W 540 015

Data: 2020-11-24

Szybkowiążąca, pęczniejąca zaprawa do uszczelnień przecieków wody

Właściwości

KÖSTER Wasserstop jest szybkowiążącą, pęczniejącą, wodoszczelną zaprawą do uszczelnień i napraw. Dzięki szybkiemu wiązaniu i lekkiemu pęcznieniu zaprawy KÖSTER Wasserstop uzyskuje się mocne połączenie zaprawy z podłożem. W ten sposób można bardzo szybko uszczelnić przecieki wody, także pod ciśnieniem.

Dane techniczne

Gęstość świeżej zaprawy	1.9 kg / l
Wytrzymałość na ściskanie (po 24 godz.)	> 4 N / mm ²
Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach)	> 7 N / mm ²
Wytrzymałość na zginanie (po 7 dniach)	> 2 N / mm ²
Początek reakcji	ok. 30 sek.
Nakładanie kolejnych warstw	ok. 3 godz.
Pęcznienie	ok. 0.5 obj.-%

Zastosowanie

KÖSTER Wasserstop nadaje się do szybkiego zamykania wszelkich przecieków i nieszczelności w podłogach murowanych, betonowych oraz z kamienia naturalnego. Materiał nadaje się do wykonywania obciążonych wodą pod ciśnieniem wyoblen i faset, do uszczelniania bruzd i szczelin, uszczelniania przejść kabli i rur przez ściany oraz do uzupełniania nieszczelnych połączeń rur, również przy wodzie pod ciśnieniem.

Podłoże

Żeby uzyskać trwałe i szczelne połączenie, podłoże musi być mocne, czyste i nośne. W uszczelnianym obszarze nie mogą wystąpić żadne przemieszczenia. Suche podłoże intensywnie zmoczyć wodą. Obszar wokół przecieku należy odkuć na głębokość co najmniej 2 cm (wykonać bruzdę) i wypełnić zaprawą KÖSTER Wasserstop.

Sposób wykonania

Proszek KÖSTER Wasserstop mieszać z czystą wodą do osiągnięcia plastycznej konsystencji zaprawy (w zależności od potrzeb). Dodatek wody zarobowej wynosi ok. 0,22 l na 1 kg zaprawy. Przygotowywać tylko małe ilości zaprawy z uwagi na krótki czas wiązania. Zaprawę docisnąć do miejsca przecieku i przytrzymać przez 1÷2 min., aż do związania. Przy obniżonych temperaturach można przyspieszyć czas wiązania przez zastosowanie letniej wody zarobowej. Nie stosować w temperaturze podłoża i otoczenia poniżej +5°C.

Dla uniknięcia przecieków w pobliżu uszczelnianego miejsca zaleca się nałożenie na sąsiadującą powierzchnię kilku warstw mikrozaprawy uszczelniającej KÖSTER NB 1 (przynajmniej w promieniu 40 cm od uszczelnionego przecieku, zużycie ok. 4,0 kg / m²). W przypadku podłoża mocno zasolonych i zawilgoconych zastosować system uszczelniania piwnic KÖSTER Kellerdicht

Zużycie

ok. 2 kg/l ubytku

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić wodą.

Opakowania

W 540 015

15 kg wiadro

Przechowywanie

Materiał przechowywać w suchym miejscu. W oryginalnie zamkniętych opakowaniach – okres składowania min. 12 miesięcy.

Środki ostrożności

Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne. Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu, instrukcją techniczną oraz należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Związane instrukcje techniczne

KD pakiet systemu Kellerdicht
KÖSTER NB 1

Art. nr W 219

Art. nr W 221 025

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl