

KARTA TECHNICZNA**Hydroizolacja Poliuretanowa 2K****Dwuskładnikowy System Wylewany na Bazie PU**

Zawiera: diizocyjanian metylenodifenylu (składnik B)

Opis produktu:

Hydroizolacja poliuretanowa jest dwuskładnikowym, pigmentowanym, elastycznym systemem wylewanym na bazie poliuretanu.

Właściwości:

- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- duża elastyczność
- niska lepkość

**Zastosowanie:**

Hydroizolacja poliuretanowa jest dwuskładnikowym, wylewanym systemem do elastycznych mat zasypywanych granulatem gumowym typu EPDM. 2K stosuje się w nawierzchniach PUR ENZ III, IIIM oraz IIIS, a także jak membrana hydroizolacyjna w nawierzchni 2K PZW. W celu uzyskania najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie 2K w temperaturze od 10°C do 30°C.

Dane Techniczne:

Gęstość	Składnik A Składnik B Kompozycja A+B	W temp. 23°C	~1,45g/cm ³ ~1,08g/cm ³ ~1,25g/cm ³
Lepkość	Składnik A Składnik B Kompozycja A+B	W temp. 23°C	4500 +/- 500 mPas 3000 +/- 500 mPas 3500 +/- 500 mPas
Barwa	Szary		
Dopuszczalna temperatura powietrza i podłoża	10-30°C		
Dopuszczalna wilgotność względna powietrza	<90%		
Czas życia	W temp. 23°C	~30 min	
Czas usunięcia nadmiaru granulatu	W temp. 23°C	24 h	
Wielkość opakowania	Składnik A Składnik B	6 kg 4 kg	
Rodzaj opakowania	Dwie Bańki/Kanistry Plastikowe		

Przygotowanie materiału:Przygotuj 2 czyste pojemniki!

Hydroizolacja 2k jest dostarczany w formie gotowej do użycia. Przed zastosowaniem Składnik A należy dokładnie wymieszać w celu uzyskania jednolitej konsystencji (przelewamy do czystego pojemnika - mieszamy). Następnie dodajemy odważoną ilość Składnika B i dokładnie mieszamy (~3 min). Tak przygotowaną mieszankę przelewamy do czystego pojemnika/wiaderka i dodatkowo mieszamy przez około 30 sekund.

Tak przygotowaną mieszaninę należy rozprowadzić równomiernie na właściwym podłożu.

Należy mieszać w proporcji:

Hydroizolacja 2K

Składnik A: 6 kg : Składnik B: 4 kg



DB STONE Sp. z o.o.
Placzków Piechotne 27
26-120 Bliżyn
NIP: 663-188-39-11

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia wielokrotnego użytku należy czyścić bezpośrednio po zakończeniu pracy odpowiednimi środkami (np. octan butylu, octan etylu, ksylen). Nigdy nie należy używać wody lub rozpuszczalników na bazie alkoholu.

Przechowywanie:

Magazynować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach w temperaturze od 10°C do 25°C. Pojemniki należy chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem. Okres przydatności w wyżej wymienionych warunkach wynosi 6 miesięcy.

Środki bezpieczeństwa

Hydroizolacja 2k jest nieszkodliwe w formie spolimeryzowanej. Podczas pracy z materiałem należy nosić zawsze odpowiednią odzież ochronną, okulary i rękawice ochronne. Należy unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami oraz wdychania oparów. W przypadku kontaktu produktu ze skórą lub oczami przemyć czystą wodą i udać się do lekarza. Pracując z produktem nie należy jeść, palić i pracować w pobliżu otwartego ognia. Dokładnie czytać instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa. Należy ściśle przestrzegać przepisów Stowarzyszeń Zawodowych dotyczących obchodzenia się z żywicami reaktywnymi jak również wytycznych przemysłu chemicznego odnośnie obchodzenia się z żywicami reaktywnymi (MOO4/MO23).

Wyłączenie odpowiedzialności:

Powyższe dane bazują na naszych doświadczeniach i przekonaniach i są pod każdym względem niezobowiązujące, również dane odnośnie przydatności produktów i sposobów ich zastosowania w produkcji. Z powodu różnorodności materiałów, warstw spodnich i odmiennych warunków pracy nie można uzasadnić gwarancji rezultatów lub doradztwa w formie ustnej. Ta instrukcja techniczna może i powinna służyć doradztwem tylko w sposób niezobowiązujący. Z tego powodu nie można wysuwać żadnych roszczeń. Nasze dane nie zwalniają kupującego/przetwórcę o obowiązku sprawdzenia i przekonania się o przydatności produktów i systemów w celu ich zastosowania w produkcji na własną odpowiedzialność i we własnym zakresie, np. przez nałożenie powierzchni próbnych. Nasze doradztwo w formie ustnej, pisemnej i przez próby jest przy tym niezobowiązujące. W sprawach pozostałych obowiązują nasze warunki sprzedaży, płatności, dostawy. Niniejsze wydanie instrukcji zastępuje jej wszystkie poprzednie wersje.