

Pianka Montażowa Pistoletowa Niskoprężna Letnia

InstalCuru



Odporność termiczna (po utwardzeniu)

Od – 40°C do + 100°C

Gęstość względna

Ok. 19 kg/m³ (pianka utwardzona)

Izolacyjność akustyczna

RST,w = 58 dB

Czas przechowywania

24 miesiące

Podstawa

prepolimer poliuretanowy

Czas cięcia

Ok. 30 min. dla 3 cm warstwy (20°C /65 % RH)

System utwardzania

Polimeryzacja z udziałem wilgoci

Termoizolacyjność

λ - 0,035 W/m*K (MPA BAU Hannover)

Wodoszczelność

Klasa 9A

Przepuszczalność powietrza

0,1 (m³/h*m), klasa 4

Miejsce przechowywania

Suche

Wydajność

Do 60l/1000ml pianki (zależnie od otoczenia)

Nasiąkliwość wodą

< 1 kg/m²

Wytrzymałość na ścinanie

≥ 30 kPa

Temperatura przechowywania

+ 5°C do + 25°C

Konsystencja	Stabilna pianka (po utwardzeniu)
Przeznaczenie	Uszczelnianie i izolacja elementów
Zmiany wymiarów liniowych (grubość)	< 3%
Zakres stosowania	Cegła, beton, kamień, tynk, drewno, PCV, aluminium, powierzchnie szklone itp.
Pojemność	750 ml
Temperatura aplikacji	+ 5°C do + 35°C
Napężenia ściskające (10%)	≥ 15 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 50 kPa