



OPIS

Zastosowanie	Jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy produkt do naprawy i hydroizolacji dachów na bazie polimerów akrylowych i włókien. Odpowiedni do natychmiastowej naprawy dachów, rur, rynien, tarasów, krawędzi dachów, kominów itp. Produkt może być stosowany przy każdej pogodzie.
Cechy	Ekstremalna elastyczność, doskonała szczelność, doskonała przyczepność.
Podłoża	Pasuje do większości podłoży takich jak asfalt, bitum, stary beton, poliestr, cynk, aluminium, szkło lub dachówki. Nie może być stosowany na nowy beton.
System	Bezpośrednio stosować 1 warstwę RD-REPAIR FIBER na podłożu.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie	Satynowy – struktura z włóknami.
Kolor	Szary, czarny
Gęstość	ok. 1,4 g/cm ³
Zawartość substancji stałych	wagowo: ok. 55% objętościowo: ok. 50%
Zawartość LZO	Max 420 g/l
Punkt zapłonu	Powyżej 21°C
Lepkość	150 – 200 P
Czas schnięcia	dla dotyku: 24 godz. kolejne malowanie innym produktem (m.in. Elastodeck / Elastometal): po 3 dniach
Opakowania	1L, 5L, 20L
Przechowywanie	1 rok od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed zamarzaniem.

SPOSÓB APLIKACJI

Przygotowanie podłoża	Podłoże musi być odtłuszczone, czyste i stabilne. Przed aplikacją podłoże zwilżyć mokrą gąbką.
Warunki aplikacji	Może być stosowany przy deszczu lub mrozie.
Sposób aplikacji	pędzel, wałek, szpachelka.

Czyszczenie RD-Rozcieńczalnik RR

Rozcieńczanie RD-Rozcieńczalnik RR
Z reguły nie wymaga rozcieńczania

Zużycie od 1 do 2 l/m²

UWAGI Czyścić narzędzia zaraz po użyciu.
W przypadku kilkakrotnie naprawianych uszkodzeń, dużych lub aktywnych pęknięć, produkt nakładać prostopadłe do pęknięć.
By zapewnić jednorodność, materiał przed użyciem należy dokładnie wymieszać.

Warunki bezpieczeństwa Zapoznaj się z informacjami na puszcze i ulotce.

Karta charakterystyki Dostępna na życzenie.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl

**POPIS**

Aplikácia	Jednozložkový produkt na báze rozpúšťadiel na opravu a hydroizoláciu striech na báze akrylových polymérov a vlákien. Vhodný na okamžitú opravu striech, potrubí, odkvapov, terás, okrajov striech, komínov a pod. Výrobok je možné použiť za každého počasia.
Charakteristika	Extrémna flexibilita, výborná tesnosť, výborná priľnavosť.
Substráty	Hodí sa na väčšinu podkladov, ako je asfalt, bitúmen, starý betón, polyester, zinok, hliník, sklo alebo strešné tašky. Nedá sa použiť na nový betón.
Systém	Naneste 1 vrstvu RD-REPAIR FIBER priamo na podklad.

TECHNICKÉ DÁTA

Skončiť	Satén – štruktúra s vláknami.
Farba	Sivá, čierna
Gęstość	približne 1,4 g/cm ³
Obsah pevných látok	hmotnosť: cca 55% podľa objemu: cca 50 %
obsah VOC	Max 420 g/l
Bod vzplanutia	Nad 21°C
Viskozita	150 – 200 P
Doba schnutia	na dotyk: 24 hodín následné natieranie iným prípravkom (vrátane Elastodeck / Elastometal): po 7 dňoch
Balenie	1L, 5L, 20L
Skladovanie	1 rok od dátumu výroby pri skladovaní v uzavretých nádobách v suchých, dobre vetraných priestoroch, mimo slnečného žiarenia, pri teplotách od +5°C do +35°C. Skladujte mimo zdrojov tepla. Chráňte pred mrazom.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Príprava podkladu	Podklad musí byť odmastený, čistý a stabilný. Pred aplikáciou podklad navlhčíte vlhkou špongiou.
Podmienky aplikácie	Možno použiť v daždi alebo mraze.

Spôsob aplikácie štetcom, valčekom, špachtľou.

Upratovanie RD-Redidlo RR

Riedenie RD-Redidlo RR
Vo všeobecnosti nevyžaduje riedenie

Opotrebenie 1-2 l/m²

KOMENTÁRE Nástrodie očistite ihneď po použití.
V prípade viackrát opravovaných poškodení, veľkých alebo aktívnych prasklín aplikujte prípravok kolmo na praskliny.
Pre zaistenie homogenity je potrebné materiál pred použitím dôkladne premiešať.

Bezpečnostné podmienky Prečítajte si informácie na plechovke a letáku.

Bezpečnostný list K dispozícii na vyžiadanie.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú poskytované v dobrej viere a na informačné účely. Keďže aplikačné podmienky sú mimo kontroly výrobcu, spoločnosť RD-COATINGS nemôže prijať žiadnu zodpovednosť ani finančnú záťaž, ktorá môže vyplývať z nesprávneho používania týchto produktov. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez upozornenia. Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 – B 5330 Assesse – Belgicko

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



POPIS

Aplikace	Jednosložkový produkt na bázi rozpouštědel pro opravy a hydroizolaci střešních na bázi akrylových polymerů a vláken. Vhodné pro okamžitou opravu střešních, potrubí, okapů, teras, okrajů střešních, komínů atd. Přípravek lze použít za každého počasí.
Charakteristika	Extrémní pružnost, vynikající těsnost, vynikající přilnavost.
Substráty	Hodí se na většinu podkladů, jako je asfalt, bitumen, starý beton, polyester, zinek, hliník, sklo nebo střešní tašky. Nelze použít na nový beton.
System	Naneste 1 vrstvu RD-REPAIR FIBER přímo na podklad.

TECHNICKÁ DATA

Povrch	Satén – struktura s vlákny.
Barva	Šedá, černá
Hustota	o. 1,4 g/cm ³
Tartalom szilárd anyagok	hmotnost: cca 55 % objemově: cca 50 %
VOC tartalom	Max 420 g/l
Bod vzplanutí	Nad 21°C
Viskozita	150 – 200 P
Doba schnutí	na dotyk: 24 hodin následné lakování jiným přípravkem (včetně Elastodeck / Elastometal): po 7 dnech
Obal	1L, 5L, 20L
Úložný prostor	1 rok od data výroby při skladování v uzavřených obalech v suchých, dobře větraných místnostech, mimo sluneční záření, při teplotách od +5°C do +35°C. Skladujte mimo zdroje tepla. Chraňte před mrazem.

ZPŮSOB APLIKACE

Příprava podkladu	Podklad musí být odmaštěný, čistý a stabilní. Před aplikací podklad navlhčete vlhkou houbou.
Podmínky aplikace	Lze použít v dešti nebo mrazu.
Způsob aplikace	štetec, váleček, špachtle.

Čištění RD-Ředidlo RR

Ředění RD-Ředidlo RR
Obecně nevyžaduje ředění

Spotřeba 1-2 l/m2

KOMENTÁŘE Náradí očistěte ihned po použití.
V případě vícekrát opravovaného poškození, velkých nebo aktivních trhlin, aplikujte přípravek kolmo na trhliny.
Pro zajištění homogenity je nutné materiál před použitím důkladně promíchat.

Bezpečnostní podmínky Přečtěte si informace na plechovce a letáku.

Bezpečnostní list K dispozici na vyžádání.

Informace zde uvedené jsou poskytovány v dobré víře a pro informační účely. Protože podmínky použití jsou mimo kontrolu výrobce, společnost RD-COATINGS nemůže přijmout žádnou odpovědnost nebo finanční zátěž, která může vyplynout z nesprávného použití těchto produktů. Společnost si vyhrazuje právo na změnu údajů bez upozornění. Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgie.

Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



LEÍRÁS

Alkalmazás	Egykomponensű, oldószer alapú termék tetőjavításhoz és vízszigeteléshez akril polimerek és szálak alapján. Alkalmas tetők, csövek, ereszcatornák, teraszok, tetőszegélyek, kémények stb. azonnali javítására. A termék bármilyen időjárási viszonyok között használható.
Jellemzők	Rendkívüli rugalmasság, kiváló tömítettség, kiváló tapadás.
Szubsztrátok	A legtöbb aljzathoz illeszkedik, mint például aszfalt, bitumen, régi beton, poliészter, cink, alumínium, üveg vagy tetőcserepek. Új betonon nem használható.
Rendszer	Vigyen fel 1 réteg RD-REPAIR FIBER-t közvetlenül az aljzatra.

MŰSZAKI ADATOK

Befejez	Szatén – szálak szerkezet.
Szín	Szürke, fekete
Sűrűség	ok. 1,4 g/cm ³
Tartalom szilárd anyagok	tömeg szerint: kb. 55% térfogat szerint: kb. 50%
VOC tartalom	Max 420 g/l
Lobbanáspont	21°C felett
Viszkozitás	150 – 200 P
Száradási idő	
Csomagolás	1L, 5L, 20L
Tárolás	A gyártástól számított 1 év, ha zárt tartályban, száraz, jól szellőző helyiségben, napfénytől védve, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolják. Hőforrásoktól távol tárolandó. Fagy elleni védelem.

ALKALMAZÁSI MÓD	érintésre: 24 óra utólagos festés más termékkel (beleértve az Elastodeck / Elastometalt is): 7 nap múlva
------------------------	---

Aljzat előkészítése	Az aljzatnak zsírtalanítottnak, tisztának és stabilnak kell lennie. Felhordás előtt nedves szivaccsal nedvesítse meg az aljzatot.
Pályázati feltételek	Használható esőben vagy fagyban.

Alkalmazási mód ecset, henger, spatula.

Tisztítás RD-Thinner RR

Hígítás RD-Thinner RR
Általában nem igényel hígítást

Viselet 1 - 2 l/m²

HOZZÁSZÓLÁSOK Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat.
Többször javított sérülések, nagy vagy aktív repedések esetén a terméket a repedésekre merőlegesen hordjuk fel.
A homogenitás érdekében az anyagot használat előtt alaposan össze kell keverni.

Biztonsági feltételek Olvassa el a dobozon és a betegtájékoztatón található információkat.

Biztonsági adatlap Elérhető kérésre.

Az itt található információkat jóhiszeműen és tájékoztatási célból adjuk. Mivel a felhordási feltételek a gyártó hatáskörén kívül esnek, az RD-COATINGS nem vállal semmilyen felelősséget vagy pénzügyi terhet, amely e termékek helytelen használatából eredhet. A Társaság fenntartja a jogot az adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Ez az adatlap minden korábbi verziót felvált. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgium.

Ha további kérdése van, forduljon hozzánk:

Poznań	Warszawa	Gdańsk	Kraków	Wrocław
ul. Mogileńska 19	al. Wilanowska 83	ul. Biegańskiego 12/4	ul. Lindego 13	ul. Kaszubska 15 U6
tel. 61 679 32 00	tel. 22 629 07 69	tel. 58 573 35 73	tel. 12 352 36 92	tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl