




SOLID 180

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa



Rozmiar
75 m²

1,5 m x 50 mb




Gramatura
180
g/m²




Wodoszczelność
W1
klasa




Wartość Sd
0,02
m




Rozwinąć membranę równoległe do okapu nadrukiem ku górze.




Przymocować membranę do krokwi za pomocą gwoździ lub zszywek.




Dla zapewnienia szczelności na krokwiach, przyciąć pasy taśmy uszczelniającej do kontrłaty od strony, która będzie przylegać do membrany na krokwi.




Przybić kontrłaty i łatę na rozciągniętej membranie. Kontrłaty zapewniają odstęp między membraną, a łatami. Łączna wysokość łat i kontrłaty powinna wynosić ok. 8-10cm.



Następny rząd membrany ułożyć z zakładem 10-15cm (przy spadku dachu poniżej 30st. - 20cm). Dla zapewnienia prawidłowego montażu membrany i jej szczelności na dachu oraz do sklejania zakładów należy używać specjalistycznych taśm klejących.



Przy elementach wychodzących ponad poleć dachu membranę należy rozciągnąć i umocować za pomocą taśmy butylowej.



Przy małych elementach (np. rury wywiewowe) membranę naciąć w kształcie trapezu i przybić brzegi do łat.

CB S.A.
ul. Ozimska 2a
46-053 Chrzastowice



23

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010
1301

Deklaracja właściwości użytkowych
Nr P/702/1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: WPP/WIZ P/702/1 Solid 180

Zasadnicze charakterystyki	Jednostka	Właściwości użytkowe	Tolerancja
Reakcja na ogień*	klasa	E	-
Odporność na przesiąkanie wody	klasa	W1	-
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu			
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	[N/50mm]	290	±30%
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	[N/50mm]	190	±30%
Wydłużenia wzdłuż	[%]	70	±30%
Wydłużenia w poprzek	[%]	90	±30%
Wytrzymałości na rozdzielanie			
Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem wzdłuż	[N]	170	±30%
Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem w poprzek	[N]	230	±30%
Giętkość w niskiej temperaturze	[°C]	≥-40	-
Odporność na sztuczne starzenie związane z właściwościami mechanicznymi przy rozciąganiu			
Odporność na sztuczne starzenie związana z odpornością na przesiąkanie wody		W1	-
Odporność na przenikanie pary wodnej	[m]	0,03	[-0,02/ +0,02]

* Produkt mocowany bezpośrednio do dowolnych podkładów o klasie palności A1 lub A2-s1, d0 (np. wełna mineralna) oraz do podkładów drewnianych o minimalnej gęstości 338 kg/m³ (Artykuł 5.3.2.3, EN 13238)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Membrana przeznaczona do stosowania, jako wyrób podkładowy i warstwa paroprzepuszczalna pod nieciągłe pokrycia dachowe dachów skośnych oraz jako paroprzepuszczalny wyrób podkładowy stosowany pod zewnętrznymi okładzinami ścian, w celu uniknięcia przenikania wiatru i przesiąkania wody z zewnątrz. Podlega przepisom w zakresie reakcji na ogień. Membrana przeznaczona do stosowania, jako wyrób podkładowy i warstwa paroprzepuszczalna pod nieciągłe pokrycia dachowe dachów skośnych oraz jako paroprzepuszczalny wyrób podkładowy stosowany pod zewnętrznymi okładzinami ścian, w celu uniknięcia przenikania wiatru i przesiąkania wody z zewnątrz. Podlega przepisom w zakresie reakcji na ogień.

Informacje dodatkowe niezwiązane z oznakowaniem CE:

Rolki membrany należy przechowywać w pozycji stojącej w pomieszczeniach krytych, przewiewnych i wolnych od wilgoci, oddalonych od czynnych urządzeń grzewczych. Chronić przed działaniem środków chemicznych, w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, oraz wysokiej temperatury i nasłonecznienia, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne membrany bądź trwale ją uszkodzić. Przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 oraz 33 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH).

Nr partii / Data produkcji:

