

INTRA T14300

Taśma antypoślizgowa

OPIS

Taśma antypoślizgowa INTRA T14300 na nośniku z folii PCV z klejem akrylowym (solvent) przeznaczona do naklejania na gładkich i śliskich stopniach schodów we wnętrzach i na zewnątrz. Odpowiednia do stosowania na powierzchniach betonowych, marmurowych, drewnianych, ceramicznych i kamiennych. Idealna do stosowania w halach fabrycznych, garażach szkołach, urzędach, sklepach, biurach, budynkach mieszkalnych, ośrodkach sportowych, kinach, teatrach oraz innych miejscach użyteczności publicznej.

ZASTOSOWANIE

- Dla branży reklamowej
- Dla budownictwa
- W meblarstwie
- Dla przemysłu motoryzacyjnego

ZALETY PRODUKTU

- Do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych
- Odporna na zmianę temperatur i warunki atmosferyczne
- Zastępuje śruby, nity, spawy
- Mocno przylega do chropowatych i trudnych powierzchni (np. ściany)
- Wysoka siła klejenia do różnego rodzaju podłoży: m.in. drewna, papieru, silikonu
- Odporność na starzenie oraz UV

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Typ minerału antypoślizgowego	-	Ziarna z węgliku krzemu
Rodzaj nośnika	-	Folia PCV
Rodzaj kleju	-	Akryl (solvent na bazie wody)
Grubość nośnika	mm	0,10
Grubość całkowita	mm	0,75-0,85
Temperatura aplikacji	°C	Od 0 do +35
Wydłużenie przy zerwaniu	%	<30
Przylepność do stali	N/25mm	>7,5
Siła zrywająca	N/25mm	>100
Chwyt początkowy	N/100mm	≥ 25
Tarcie	%	1.13
Przekładka	-	Papierowa o gramaturze 160g

ZALECENIA DO APLIKACJI:

Temperatura: od 0°C do + 35°C. Powierzchnia musi być czysta i wolna od kurzu i tłuszczu. Unikaj dotykania odsłoniętej powierzchni klejącej taśmy, aby zachować pełną skuteczność klejenia. Klej samoprzylepny należy nakładać z maksymalnym naciskiem, aby osiągnąć maksymalny poziom wydajności zostanie osiągnięty po okresie wiązania wynoszącym 24 godziny w temperaturze 23°C.

ZALECENIA SKŁADOWANIA:

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana nie mniej niż 12 miesięcy.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.pl
BDO 000021476

