

HYPERLATEX

Żywica uszlachetniająca do zapraw cementowych -tynków Domieszka do betonu i warstwa Szczepan

OPIS: HYPERLATEX to emulsja poliakrylowa, która jest stosowana jako domieszka do zaprawy cementowej w celu zwiększenia przyczepności. Poprawia jakość zapraw cementowych i tynkarskich poprzez zwiększenie przyczepności, zmniejszenie skurczu oraz nadanie wysokiej elastyczności i odporności na ścieranie. Jest nietoksyczny i można go rozcieńczać wodą.

ZASTOSOWANIA: Jako żywica uszlachetniająca: • Powłoki • W zaprawach murarskich • W zaprawach podłogowych • W tynku do łączenia starego z nowym • W naprawach betonu • W klejach do płytek ceramicznych itp. • Do prac renowacyjnych i nad warstw lateksowych. • W celu zwiększenia przyczepności starego betonu do nowego. • Do naprawy zapraw i betonów. itp.

ZALETY • Zwiększona wodoszczelność • Zmniejszona kurczliwość – zwiększona elastyczność zaprawy • Zwiększona odporność na ścieranie • Cementowe jastrychy podłogowe o zwiększonej odporności na ścieranie, ciśnienie hydrostatyczne • Naprawa uszkodzonych elementów betonowych • Zwiększona siła wiązania w większości podłoży • Klejenie starego i nowego betonu lub zapraw na bazie cementu • Zwiększa elastyczność zaprawy. • Zapewnia wyższą odporność na ścieranie. • Zwiększa wytrzymałość na ściskanie i gięcie

JAK STOSOWAĆ: Sposób aplikacji różni się w zależności od rodzaju zaprawy i jej przeznaczenia. Wymieszać: Wymieszaj cement z piaskiem. Dodaj HYPERLATEX i kontynuuj mieszanie przez 2'-3'. Następnie stopniowo dodawaj wodę. Ponieważ HYPERLATEX nadaje zaprawie m.in. płynność i plastyczność, stosowanie wody powinno odbywać się oszczędnie.

UWAGA: HYPERLATEX dostarcza betonowi płynności i plastyczności, dlatego ilość wody musi być zmniejszona, aby skompensować dodatek HYPERLATEX.

ZASTOSOWANIE: Środek wiążący do betonu Obszary, które mają zostać poddane łataniu, powinny być przed aplikacją zwilżone na 12-24 godziny wcześniej, aby zminimalizować utratę wilgoci, przy czym wolno stojącą wodę należy usunąć. Po przygotowaniu powierzchni, zagruntuj wszystkie obszary za pomocą mieszanki zawierającej: 1 część cementu 1 część piasku 1 część HYPERLATEX i wodę w żądanych proporcjach. Ta aplikacja musi być wykonana, gdy powłoka wiążąca jest nadal mokra. Zużycie powinno wynosić 2 mm na warstwę.

Tynk Zagruntuj beton, cegły lub YTONG za pomocą szorstkiego pędzla i powłoki składającej się z 2 części cementu i 1 części HYPERLATEX. Następnie przygotuj główną powłokę, używając 1 części zaprawy, 3 części piasku i HYPERLATEX w ilości 5-10% objętościowo.

ZUŻYCIE: 2-5kg na 50kg cementu (4-10% objętości cementu) Do tynków: dodać 1kg HYPERLATEXU do betoniarki Do klejów do płytek: dodać 2 części wody i jedną część HYPERLATEX.

WAŻNE INFORMACJE Dla uzyskania lepszych rezultatów: • Utrzymuj nawilżoną powierzchnię. • Zmniejsz ilość dodawanej wody do zapraw. • Nawilżaj zaprawy podczas okresu hydratacji cementu. • Używaj dobrze uziarnionego, czystego, przemylego piasku.

PRZECHOWYWANIE W oryginalnym opakowaniu i tak długo, jak pozostaje w zamkniętych pojemnikach, co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze 5oC-25oC w suchych pomieszczeniach. Od momentu otwarcia należy go natychmiast spożyć. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

OPAKOWANIE: Pojemniki plastikowe beczki 1kg, 4kg, 20kg i 200kg

Zwroty określające środki ostrożności (CLP) P404 - Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P501 - Utylizować zawartość w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub/lub międzynarodowymi przepisami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WŁAŚCIWOŚCI SPECYFIKACJA Forma Biała lepka emulsja Skład chemiczny Zmodyfikowana dyspersja syntetycznych żywic poliakrylowych Urządzenie do jonizacji Anionowy Ciężar właściwy 1,0-1,1 kg / lt Wysoka odporność na alkalia (wapno)

ŻADNA Z NASZYCH INSTRUKCJI LUB SPECYFIKACJI, OPUBLIKOWANA W FORMIE PISEMNEJ LUB INNEJ, NIE JEST DOKUMENTEM PRAWNIE WIĄŻĄCYM, ZARÓWNO WUJĘCIU OGÓLNYM JAK I W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, ANI TEŻ NIE ZWALNIA ZAINTERESOWANYCH OSÓB Z OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA WŁAŚCIWYCH PRÓB W CELU STWIERDZENIA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU. ALCHIMICA S.A. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU WYKORZYSTANIA NINIEJSZYCH INFORMACJI LUB ZASTOSOWANIA PRODUKTU, KTÓREGO TE INFORMACJE DOTYCZĄ. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z AKTUALNĄ WERSJĄ FORMULARZA INFORMACJI TECHNICZNEJ MATERIAŁU, DOSTĘPNEGO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ALCHIMICA.COM

Certyfikowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy: ISO 9001/14001 i ISO 45001. HYPERLATEX/EE/01-09-2018

Producent: ALCHIMICA SA 7, ul. Lampsakou 115 28 Ateny-Grecja

Dystrybucja w Polsce : NOTOS DESIGN Hajduki Nyskie 151c 48-303 Nysa Tel: +48 606 77 31 31 e-mail: kontaktnotosdesign@gmail.com