

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS

WŁAŚCIWOŚCI / PROPERTIES	BADANIE WG / TEST ACCORDING TO	PARAMETRY / PARAMETERS	
NASIĄKLIWOŚĆ WODNA / WATER ABSORPTION (%)	ISO 10545-3	EB ≤ 0,5	
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE / MODULUS OF RUPTURE (N/mm ²)	ISO 10545-4	MIN. 35	
SILA ŁAMIĄCA / BREAKING STRENGTH (N)	ISO 10545-4	MIN. 7000	
KLASA ŚCIERALNOŚCI PEI / ABRASION CLASS PEI	ISO 10545-7	4	
ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA WŁOSKOWATE / CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11v	ODPORNE / RESISTANT	
MROZOODPORNOŚĆ / FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	TAK / RESISTANT	
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA / RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	CHLOREK AMONU / AMMONIUM CHLORIDE	GA
		PODCHLORYN SODOWY / SODIUM HYPOCHLORITE	GA
		KWAS SOLNY L / HYDROCHLORIC ACID L	GLA
		KWAS CYTRYNOWY / CITRIC ACID	GLA
		WODOROTLENEK POTASU L / POTASSIUM HYDROXIDE L	GLA
ODPORNOŚĆ NA PLAMIENTE / RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	KLASA 5 / CLASS 5	
GRUPA KLASYFIKACYJNA SKUTECZNOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWEJ / SLIP R RATING	DIN 51130	R9÷R12	