

Stan na dzień: Sierpień 2025
Data aktualizacji: 29.08.2025

Cechy i zalety

- Odporność termiczna do 120°C
- Mocne i trwałe wiązanie
- Spoina elastyczna i wodoodporna
- Niska wsiąkliwość – brak przebarwień tkanin
- Wysoka przyczepność początkowa
- Wydajność – cienka warstwa wystarcza do trwałegołączenia
- Aerosol z regulowanym zaworem – łatwa aplikacja

Opis

Easy Home 531 to klej kontaktowy w aerozolu, odporny na temperaturę, opracowany specjalnie do prac motoryzacyjnych. Dzięki wysokiej odporności termicznej (do 120°C) i elastycznej spoinie zapewnia trwałe wiązania nawet w trudnych warunkach, takich jak nagrzane dachy i komory silnika.

Produkt szczególnie polecany jako **klej do podsufitki**. Gwarantuje bowiem wyjątkowo mocne i trwałe łączenie, nawet gdy dach samochodu nagrzeje się na słońcu, ze względu na wysoką odporność na temperaturę (do 120°C). Z tego samego względu, będzie niezastąpiony także jako klej do boczków samochodowych, wyciszenia komory silnika i innych elementów w miejscach które się nagrzewają.

Doskonale przylega do twardych podłoży. Skutecznie łączy elementy z metalu, drewna, gumy i większości twardych plastików, przyda się więc przy różnych naprawach w aucie i nie tylko.

Klej bardzo dobrze łączy także wszelkie materiały tapicerskie, tkaniny, podsufitki oraz gąbki i pianki, dzięki czemu spisuje się również jako klej do tapicerki samochodowej. Co istotne, jest on niewsiąkliwy, dzięki czemu nie przemaka przez tkaniny i nie przebija na prawą stronę, co zapobiega powstawaniu plam. Ponad to nie wsiąka nadmiernie w chłonne materiały jak gąbki, co gwarantuje bardzo wydajne zużycie produktu.

Klej motoryzacyjny Easy Home 531 jest bardzo wydajny i mocny - wystarczy cieniutka warstwa, by trwale połączył klejone elementy. Wykorzystywany jest na co dzień do profesjonalnej renowacji samochodów, autokarów, łodzi, jachtów oraz przyczep kempingowych.

Właściwości fizyczne nieutwardzonego kleju

Skład chemiczny:	kauczuk syntetyczny + żywice, rozpuszczalnik (Dichlorometan)
Konsystencja:	ciecz
Kolor:	słomkowy
Zawartość ciał stałych:	ok. 26 %

Typowe właściwości utwardzania

Czasy odparowywania kleju na złączy:	2 - 3 min.
Czas otwarty:	10 – 15 min
Optymalna temperatura aplikacji:	15 do 25°C
Odporność termiczna:	+120 °C
Minimalna temperatura pracy:	+15 °C

Czas odparowania i wydajność zależą w dużej mierze od temperatury otoczenia, wilgotności względnej i użytych materiałów.

Typowe właściwości utwardzonego kleju

- Spoina elastyczna, trwała, odporna na wodę i warunki eksploatacyjne
- Wysoka odporność na zrywanie i starzenie

Przedstawione tutaj dane dotyczące wydajności zostały określone standardowymi metodami testowymi i są to wartości średnie, których nie należy używać do celów specyfikacji. Nasze zalecenia dotyczące stosowania tego produktu oparte są na testach uznanych za wiarygodne. Zaleca się, aby użytkownicy przeprowadzali własne testy w celu określenia przydatności produktu do ich konkretnego zastosowania

Stosowanie

Przygotowanie powierzchni.

Wszystkie podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, piasku, luźnych materiałów, wosku, tłuszczu i oleju za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego. Klejone materiały powinny być suche.

Sposób użycia.

- Klej w sprayu należy wstrząsnąć przed użyciem
- Łączone powierzchnie muszą być czyste, suche oraz odtłuszczone
- Klej należy nanosić w niewielkiej ilości (wystarczy ok 70-80% pokrycia powierzchni) płynnym ruchem by nie dopuścić do powstania kałuż z kleju.
- Najlepiej aplikować klej z odległości ok. 20 cm na obie klejone powierzchnie.
- Pozostawić nałożony klej na ok 2-3 minuty by rozpuszczalnik odparował - najlepiej sprawdzić ręką czy klej jest suchy
- Po upływie tego czasu, klejone element można połączyć ze sobą i docisnąć
- Po użyciu należy odwrócić puszkę i nacisnąć na zawór by oczyścić go z resztek kleju w ten sposób zawór się oczyści i pozostanie sprawny do następnego użycia

Czyszczenie.

Nasze dane odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju chemii i techniki; nie pretendują one do całkowitej kompletności. Najlepszym zabezpieczeniem przeciwko możliwym błędom, za które nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności, jest przeprowadzenie własnych doświadczeń. W ten sposób zmienne dane, zależne od zastosowania, sposobu pracy i materiałów, uzyskają każdorazowe potwierdzenie w konkretnych warunkach.

Do usuwania nadmiaru kleju i jego pozostałości można użyć spirytusu mineralnego lub sprayu Adhesive Remover.

Przechowywanie

Zalecana temperatura składowania: +5°C do +30°C

Postać dostawy

Spray - 500ml

Bezpieczeństwo

Produkt zawiera dichlorometan – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, używać środków ochrony indywidualnej. Szczegółowe informacje zawiera Karta Charakterystyki (MSDS).

PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o.

Dział Sprzedaży

tel. +48 601 536 440

tel. +48 44 632 11 31

e-mail: sklep@pxa.com.pl

Sekretariat

tel. +48 44 632 34 08

tel. +48 44 632 89 22

www.proxima-adhesives.pl