

Karta techniczna

Data ostatniej modyfikacji i uaktualnienia: 30.03.2021 W niniejszej karcie zawarto kluczowe informacje dotyczące stosowania preparatu chemicznego oraz skrócone właściwości fizyko-chemiczne. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

NANOSTONE MULTICOLOR

Impregnat barwiący do kostek brukowych i wyrobów betonowych

Impregnat do kostki brukowej oraz wyrobów betonowych. Impregnuje i barwi powierzchnię gotowych wyrobów. Zapobiega powstawaniu plam, przebarwień i wilgoci

Przygotowanie podłoża i użycie:

Podczas impregnacji materiał musi być suchy i czysty. Wymieszaj produkt! Wykonaj próbę na małym kawałku i sprawdź czy efekt jest pożądany, a kolor właściwy. Nanieś impregnat wałkiem lub pędzlem. Nakładaj dwie warstwy w odstępach około 2-6 godzin. Materiał nie może mieć kontaktu z wodą i innymi cieczami przez okres 8 godzin po aplikacji.

Zakres zastosowania:

Preparat do impregnacji i barwienia kostek brukowych oraz wyrobów betonowych na ścianach oraz podłogach. Intensywność koloru zależy od porowatości i pierwotnej barwy.

Aplikacja:

Produkt można stosować tylko na zewnątrz, w warunkach zapewniających dobrą wentylację. Podczas aplikacji należy chronić drogi oddechowe i stosować odpowiednie maseczki ochronne! **Przed użyciem zawsze dokładnie wymieszaj produkt!** Nanoś dwie warstwy preparatu. W przypadku bardzo chłonnych materiałów, można zastosować trzecią warstwę. Kolejne warstwy nakładaj w odstępach 2-6 godzin. Produkt zalecamy nanosić na powierzchnię wałkiem lub pędzlem. Nie nakładaj na gorący materiał i w dużym nasłonecznieniu! **Po skończonej pracy narzędzia przemij rozpuszczalnikiem.**

Dane rozszerzone dotyczące wydajności i aplikacji:

Średnia wydajność:	0,10-0,15l/m ²
Wyroby betonowe:	0,12-0,18l/m ²
Kostki brukowe:	0,10-0,14l/m ²

Czas schnięcia:

Czas schnięcia:	~6 godzin
Kontakt z cieczami:	min. 8h
Chodzenie:	min. 4h

Specyfikacja rozszerzona:

Gęstość:	910-930g/dm ³ (20±0,5 °C)
Lepkość:	12s (wg. PN-81/C-81508)
Ph:	Nie dotyczy
Barwa:	Według pigmentu (patrz opakowanie)
Baza:	Rozpuszczalnikowa, wielokomponentowa

Ochrona środowiska:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

Wskazówki BHP:

Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić wystarczającą wentylację. Stosować rękawice ochronne (np. nityl), szczelne okulary ochronne i maseczki.

Składowanie i magazynowanie:

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5° C do +25° C.

NANOSTONE® MULTICOLOR

Impregnat barwiący do kostek brukowych i wyrobów betonowych

Szybkie dane techniczne:

Wydajność:	0,10-0,15l/m ² /Warstwa
Ilość warstw:	Dwie
Mieszanie:	Brak
Czas schnięcia:	~6 godzin (22±2 °C, [h])
Temperatura pracy:	5°C - 30°C
Gęstość:	910-930g/dm ³

Transport i magazynowanie

Czas magazynowania:	12 miesięcy
Przepisy ADR:	Tak, klasa 3

Oznakowanie produktu:

Piktogram: GHS08 - GHS02



Zwroty bezpieczeństwa: H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią, H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pękanie skóry, P301 + P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem, P331 NIE wywoływać wymiotów, P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.