

Klej Cyjanoakrylowy Błyskawiczny Żel Błyskawiczny

InstalGuru



Lepkość	34-44 cPs
Konsystencja	Ciecz
Kolor	Bezbarwny
Dopuszczalny rozmiar szczeliny	0,1 mm
Maksymalna temperatura pracy	+80°C
Rozpuszczalność	Reaguje z wodą i acetonem
Minimalna temperatura pracy	-50°C
Temperatura wrzenia	>150°C
Wytrzymałość na rozciąganie	21 N/mm2
Temperatura zapłonu	>85°C
Ciężar właściwy	1,06 g/cm3
Czas wiązania	3-20 sekund
Czas pełnego utwardzenia	24 h
Zapach	Cierpki
Gęstość względna	~1.06
Pojemność	5 g

