

# Super-Mata PRO

Mata z wełny mineralnej szklanej o wysokich właściwościach izolacyjnych pokryta jednostronnie welonem szklanym



## KLASYFIKACJA:

Norma: EN 13162:2012+A1:2015  
Kod wyrobu: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5  
Atest higieniczny GUM: 32/322/32/2021

Deklaracja właściwości użytkowych:  
[www.isover.pl/DoP](http://www.isover.pl/DoP)

$\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$

## ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna i akustyczna dachów skośnych.

## INNE ZASTOSOWANIA

Izolacja cieplna i akustyczna:  
– poddaszy użytkowych i nieużytkowych,  
– stropodachów wentylowanych,  
– podłóg i stropów pomiędzy legarami,  
– drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych.

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Super-Mata PRO to mata z wełny mineralnej szklanej pokryta jednostronnie jasnym welonem szklanym o wyjątkowo niskim współczynniku przewodzenia ciepła  $\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$ . Wykończenie maty welonem zapewnia najwyższy komfort pracy i estetykę zaizolowanej przestrzeni. Mata produkowana jest w technologii Therminstar™, która pozwala osiągnąć wyjątkowy standard izolacji cieplnej, doskonałą sprężystość oraz delikatność włókna. Super-Mata PRO doskonale utrzymuje się pomiędzy krokiewkami na tzw. lekki wcisk (docięcie izolacji ok. 1 cm szerzej niż rozstaw między krokiewkami), nie wymaga sznurkowania. Każda rolka posiada praktyczną etykietę z rączką co zdecydowanie ułatwia jej transport.

## SKŁADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane w opakowaniu zbiorczym mogą być składowane na otwartych placach magazynowych na utwardzonej powierzchni. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

## ZALECANY MONTAŻ

W celu ograniczenia mostków termicznych w dachu skośnym rekomenduje się dwuwarstwowy układ izolacji termicznej (wzdłuż i w poprzek krokwi).

## PRODUCENT

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION  
PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.  
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16  
Tel. +48 32 339 63 00

Biuro Doradztwa Technicznego:  
800 163 121

## PARAMETRY TECHNICZNE

| Parametr                                                 | Jednostka            | Wartość  | Norma      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$ | W/mK                 | 0,033    | EN 12667   |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU          | -                    | 1        | EN 13162   |
| Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr     | kPa s/m <sup>2</sup> | ≥5       | EN 29053   |
| Klasa reakcji na ogień                                   | -                    | A2-s1,d0 | EN 13501-1 |
| Klasa tolerancji grubości                                | -                    | T2       | EN 823     |

## Super-Mata PRO

Mata z wełny mineralnej szklanej o wysokich właściwościach izolacyjnych pokryta jednostronnie welonem szklanym – wymiary i pakowanie

| Grubość [mm] | Ilość rolek na palecie | Wymiary [mm] | m <sup>2</sup> /opak. | m <sup>2</sup> /pal. | RD [m <sup>2</sup> K/W] | Wysokość produktu +paleta [mm] |
|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 150          | 24                     | 3100/1200    | 3,72                  | 89,28                | 4,50                    | 2550                           |

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety brutto 1220x1230 mm.

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN