

Akrys 3000 S-S

Silikatowo-silikonowa masa tynkarska, komponent zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych systemem Akrys 3000 i Akrys 3000 WM oraz systemów dociepleń garaży Akrys 3000 SDG.



Zakres stosowania	Silikatowo-silikonowa masa tynkarska Dekoral Professional Akrys 3000 S-S służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemach ociepleń Akrys 3000. Podłoże wymaga zagruntowania preparatem Dekoral Professional Akrys 3000 P. Masa tynkarska Dekoral Professional Akrys 3000 S-S przeznaczona jest także do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz oraz wewnątrz budynków. Stosowana jest zarówno w budynkach nowych jak i już istniejących, na podłożach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny jak i pokrytych dobrze związaną powłoką farb. Komponent systemów ociepleń Akrys 3000, WM oraz SDG.																	
Główne zalety produktu	– wysoka odporność na warunki atmosferyczne – dobra przepuszczalność pary wodnej – powłoka zabezpieczona przez mikroorganizmami – łatwe nakładanie i wyprowadzanie wzoru – odporny na działanie wody – niepalna i niekapiąca																	
Kolory	Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania w szerokiej palecie kolorów wg Wzornika Fasadowego. Pigmenty odporne na wpływ czynników atmosferycznych.																	
Faktura	Baranek 0,8 mm (freestyle), 1,5 mm lub 2,0 mm																	
Parametry techniczne	<table><tr><td>Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]</td><td>PN-C-81519</td><td>24</td></tr><tr><td>Dostępna grubość ziarna, [mm]</td><td>—</td><td>Baranek 0,8 mm Baranek 1,5 mm Baranek 2 mm</td></tr><tr><td>Współczynnik przenikania pary wodnej [m]</td><td>EN ISO 7783-2</td><td>Wysoka - klasa 2 (V2)</td></tr><tr><td>Przepuszczalność wody [kg/(m²· h0,5)]</td><td>EN 1062-3</td><td>Średni klasa 2 (W2)</td></tr><tr><td>Przyczepność do betonu [MPa]</td><td>EN 1542</td><td>> 0,3</td></tr></table>			Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	24	Dostępna grubość ziarna, [mm]	—	Baranek 0,8 mm Baranek 1,5 mm Baranek 2 mm	Współczynnik przenikania pary wodnej [m]	EN ISO 7783-2	Wysoka - klasa 2 (V2)	Przepuszczalność wody [kg/(m²· h0,5)]	EN 1062-3	Średni klasa 2 (W2)	Przyczepność do betonu [MPa]	EN 1542	> 0,3
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	24																
Dostępna grubość ziarna, [mm]	—	Baranek 0,8 mm Baranek 1,5 mm Baranek 2 mm																
Współczynnik przenikania pary wodnej [m]	EN ISO 7783-2	Wysoka - klasa 2 (V2)																
Przepuszczalność wody [kg/(m²· h0,5)]	EN 1062-3	Średni klasa 2 (W2)																
Przyczepność do betonu [MPa]	EN 1542	> 0,3																
Data ważności	24 miesiące od daty produkcji																	
Metoda nakładania	Paca, natrysk																	

Akrys 3000 S-S

Silikatowo-silikonowa masa tynkarska, komponent zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych systemem Akrys 3000 i Akrys 3000 WM oraz systemów dociepleń garaży Akrys 3000 SDG.



Aplikacja natryskowa

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie
Baranek 1,5 mm GRACO Texspray RTX 1500	3	6	-	< 5%
Baranek 1,5 mm WAGNER PC3	≥ 20	6	-	5%-10%
Baranek 2,0 mm GRACO Texspray RTX 1500	2 do 3	8	-	5%
Baranek 2,0 mm WAGNER PC3	≥ 20	8	-	5-10%

Wydajność normowa Baranek 0,8 mm – 2,2 – 2,7 kg/m²;
 Baranek 1,5 mm – 3,0 – 3,5 kg/m²;
 Baranek 2,0 mm – 3,0 – 3,5 kg/m²

Rekomendowana ilość warstw 1

Przygotowanie podłoża Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów należy zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji. W celu zabezpieczenia przed wykwitami solnymi należy zastosować grunt blokujący Bloker marki Dekoral Professional. Podłoże należy wykonać zgodnie z technologią ocieplania ścian zewnętrznych budynków.

Gruntowanie Podłoże należy zagruntować preparatem Dekoral Professional Akrys 3000 P marki Dekoral Professional na 24 godziny przed nakładaniem tynku. Podkład należy nakładać po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojącej, co w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) następuje po 3-4 dniach. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. Dla uzyskania optymalnego efektu kolorystycznego należy stosować preparat Dekoral Professional Akrys 3000 P w kolorze zbliżonym do tynku Dekoral Professional Akrys 3000 S-S.

Przygotowanie tynku Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem tynk należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem

Akrys 3000 S-S

Silikatowo-silikonowa masa tynkarska, komponent zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych systemem Akrys 3000 i Akrys 3000 WM oraz systemów dociepleń garaży Akrys 3000 SDG.



	koszykowym, do uzyskania jednolitej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.
Nakładanie	Masę tynkarską należy nałożyć na podłoże równomierną warstwą na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową ukształtować fakturę tynku baranek, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi. Nowo nałożony tynk chronić przed opadami atmosferycznymi aż do jego całkowitego utwardzenia. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.
Wysychanie	Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%, a temperatura powietrza, podłoża oraz materiału powinna być w zakresie od +5°C do +25°C. Czas schnięcia nałożonego na podłoże tynku (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 8 godzin. Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej następuje po 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania tynku i powodują trudności w aplikacji.
Dodatkowe informacje	Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, nagranych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. Wyrób przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami o tym samym numerze partii produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Akrys 3000 dostępna na stronie www.dekorprofessional.pl , z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do prac tynkarskich.
PKWiU	23.64.10.0
Dokumenty odniesienia	KOT, KDWU dostępne na stronie www.dekorprofessional.pl
Zalecenia BHP i P. Poż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekorprofessional.pl

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51-416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.dekorprofessional.pl.
 Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
 Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



Akrys 3000 S-S

Silikatowo-silikonowa masa tynkarska, komponent zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych systemem Akrys 3000 i Akrys 3000 WM oraz systemów dociepleń garaży Akrys 3000 SDG.



Opakowania	25 kg – biały, baza transparentna
------------	-----------------------------------
