



#### OPIS PRODUKTU:

**RUSZTOMAL KONCENTRAT** oparto na wodnej dyspersji żywicy akrylowej posiadającej zdolność penetracji w głąb podłoża. Zawiera środki ochronne dla drewna i woski nadające hydrofobowość powłoce i zabezpieczające drewno przed warunkami atmosferycznymi i promieniowaniem UV.

#### ZAKRES STOSOWANIA:

**RUSZTOMAL KONCENTRAT** przeznaczony jest do zabezpieczenia drewnianych elementów rusztowań narażonych na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

#### WŁAŚCIWOŚCI:

- jest wodorozcieńczalnym, akrylowym wyrobem.
- odpowiedni dobór składników powoduje ochronę drewna
- produkowany jest standardowo w kolorze czerwonym, żółtym i wiśniowym oraz na życzenie klienta w kolorach zgodnych z kartami kolorów RAL i NCS lub wzorcami.

| Własności wyrobu                                                          |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| lepkość mierzona kubkiem wypływowym Ø4 w temp. $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ | <b>15 ±4 s</b>                    |
| gęstość                                                                   | <b>1,02±0,02 g/cm<sup>3</sup></b> |
| ilość nakładanych warstw                                                  | <b>1</b>                          |
| pH                                                                        | <b>8,5- 9,2</b>                   |

#### SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnia drewniana musi być czysta i sucha, wilgotność drewna poniżej 20 %. Warunki otoczenia w trakcie aplikacji: temperatura powietrza powinna wynosić przynajmniej +5 °C, a wilgotność powietrza powinna być poniżej 65 %.

**Wyrób przeznaczony jest do czystych powierzchni drewnianych. W przypadku malowania renowacyjnego uprzednio pomalowanych podestów należy wykonać próbę wchłaniania i wysychania wyrobu na takim podłożu. Podest powinien wyschnąć i nie brudzić rąk przy przekładaniu. Tylko takie podesty można przekazać do montażu.**

RUSZTOMAL KONCENTRAT należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1.

Przed malowaniem i w trakcie malowania wyrób należy dokładnie mieszać w celu zapewnienia jednorodnej barwy.

RUSZTOMALKONCENTRAT nanosi się na drewno metodą zanurzeniową lub za pomocą pędzla. Wystarczy jednokrotne malowanie aby uzyskać żądany kolor oraz zapewnić ochronę drewna. Narzędzia myć wodą.

Nie zlewać i nie przechowywać niezużytego wyrobu po rozcieńczeniu wodą.

### **WYDAJNOŚĆ:**

8- 10 m<sup>2</sup> z 1 litra RUSZTOMAL KONCENTRATU (po rozcieńczeniu wodą) przy metodzie zanurzeniowej

10 - 12 m<sup>2</sup> z 1 litra RUSZTOMAL KONCENTRATU (po rozcieńczeniu wodą) przy malowaniu pędzlem

---

### **OKRES GWARANCJI:**

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

RUSZTOMAL przechowywać w temperaturze minimum + 5°C. Chronić przed zamarzaniem.

---

### **WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.**

#### **UWAGA**



#### **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

#### **Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P264: Dokładnie umyć po użyciu.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochrona dróg oddechowych/ochronę oczu/obuwie ochronne..

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub

pojemników i odpadów w pojemnikach.

#### **Informacja uzupełniająca:**

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.

#### **Substancje, które mają wpływ na klasyfikację**

oktylinon (ISO); Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu

[nr WE 220-239-6] (3:1)

#### **Dodatkowe informacje:**

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania w instalacjach przemysłowych lub w działalności zawodowej

**UFI:** W3V2-Q04J-S00T-PK3A

**BDO:** 000033027

---

### **NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA:**

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2001 / AKSIL – 2

**Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/e/FW): 130 g/l (2010).**

**Produkt zawiera poniżej 130 g/l**

**OPAKOWANIA:**

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 1000l, 150l, 20l, 10l,



**Fabryka Specjalistycznych  
Wyrobow Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków  
tel. 14 682 76 14, [aksil.aksil.pl](mailto:aksil.aksil.pl)  
[www.aksil.pl](http://www.aksil.pl)