

KARTA TECHNICZNA

AKFIX 705 KLEJ UNIWERSALNY AKTYWATOR & KLEJ

1 – OPIS

Akfix 705 to zestaw składający się z kleju o wysokiej lepkości i aktywatora.

2 – WŁAŚCIWOŚCI

- Duża siła klejenia.
- Nadaje się do stosowania na powierzchniach pionowych, nie kapie
- Szczególnie nadaje się do łączenia trudnych podłoży, które mają charakter porowaty lub nierówny, zwiększa wytrzymałość poprzez zapobieganie wchłaniania kleju przez powierzchnię.

3 – APLIKACJE

- Jest odpowiedni do łączenia bardzo szerokiego zakresu materiałów, łącznie z powierzchniami kwasowymi, gdzie wymagane jest szybki czas wiązania.
- Odpowiedni dla MDF, drewna, wiórów drewna, gumy, większości tworzyw sztucznych, skóry i innych podłoży.
- Szczególnie nadaje się do zastosowań, gdzie potrzebna szybkość utwardzania może zostać przyspieszona.
- Akfix 705 ma zdolność wypełnienia szczeliny, jednak zalecany jest do stosowania na przylegające części i dość gładkie, równe powierzchnie.

4 – INSTRUKCJA

Podłoża muszą być gładkie i mieć idealną powierzchnię łączenia. Nanosimy kroplę kleju tylko na jednym z podłoży. Połącz podłoża i docisnij mocno na jedną minutę. Klej można stosować w temperaturach od + 5 ° C do + 35 ° C.

5- PRZECHOWYWANIE I OKRES

12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym przechowywania w temperaturze od + 5 ° C do + 25 ° C.

6- PAKOWANIE

Produkt	Pojemność/Waga	Pakowane
705	100 ml+ 25gr	48
705	200 ml+ 65gr	24
705	500 ml+ 125gr	24

7- BEZPIECZEŃSTWO

- cyjanoakrylany powinny być idealnie przechowywane w oryginalnych zamkniętych pojemnikach do czasu użycia
- należy unikać silnych źródeł światła i ciepła
- cyjanoakrylany mogą związać na skórę w ciągu kilku sekund
- unikać kontaktu ze skórą i oczami - może spowodować poważne obrażenia oczu.
- Powinien stać bezpiecznie w pojemniku, jeśli nie jest prawidłowo zamknięty!
- Aktywator jest łatwopalny. Nie należy wrzucać do ognia. Nie wdychać
- Aktywator jest naciskany. Nie można zginać lub przewiercać.

8- WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

PRZED WIĄZANIEM

BAZA	: ETHYL CYJANOAKRYLOWY
Konsystencja	: Płynny żel
Kolor	: bezbarwny
Gęstość	: $1.06 \pm 0,01$ g/ml
Temperatura zapłonu	: $> 81^{\circ}\text{C}$
Temp odporności	: -20°C to $+70^{\circ}\text{C}$
Ugięcie	: 0 mm (EN ISO 7390)
Kurczliwość	: nie kurczy się
Temperatura użycia	: $+5^{\circ}\text{C}$ to $+35^{\circ}\text{C}$

Wyłączny dystrybutor w Polsce firmy **AKFIX**

SOLEO Group Spółka z o.o.,
42-512 PRECZÓW, ul. Jaworowa 3a tel +48 791 943 455 , NIP: 6292443700,