

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

TS80 Błona klejowa wzmocniona siatką

Ostatnia aktualizacja: 06.03.2021r.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	
Nośnik	siatka poliestrowa
Klej	akryl modyfikowany
Liner	żółty papier silikonowany
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	
Grubość (bez linera)	0,08 +/- 5% [mm]
Przyczepność (AFERA 5001)	26,7 +/- 3 [N/25mm]
Wytrzymałość na ściananie (AFERA 5012)	min 2 [h]
Wytrzymałość temperaturowa	-30 do +100 [°C]
Przechowywanie (w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%)	12 miesięcy
ROZMIAR	
Długość	50; 250; 500 [m]
Szerokość	Wg specyfikacji klienta [mm]

MAGAZYNOWANIE

12 miesięcy od daty dostawy w przypadku przechowywania w oryginalnych opakowaniach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%. Jakość i trwałość błony może się różnić w zależności od temperatury i wilgotności. Niska temperatura może zwiększać ryzyko kondensacji, w konsekwencji zmniejszając przyczepność błony.

Powyższe informacje techniczne są prezentowane w oparciu o uśrednione badania laboratoryjne i nie mogą być używane jako wiążące dane techniczne do celów projektowych, nie należy ich traktować jako podstawy udzielania gwarancji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o zastosowaniu produktu oraz za jej montaż. Przed zastosowaniem zaleca się dokonanie własnej oceny produktu uwzględniając rodzaj łączonego materiału, stan jego powierzchni oraz warunki aplikacji.

INDUCOMP SP. Z O.O., ul. Ks. Jeremiego 62, 05-080 Izabelin
biuro@inducomp.pl; www.inducomp.pl