

NOWOŚĆ!

Wstrząśnięta, nie mieszana.



Żywica do zamykania rys i napraw

Szybka, łatwa i czysta aplikacja

SH 649

Żywica silikatowa

- Bezzapachowa, szybko utwardzalna, płynna żywica na bazie silikatów do zamykania rys, pęknięć i nacięć w jastrychach
- Do klejenia betonu, ceramiki, kamienia naturalnego, drewna, metalu itp. w pomieszczeniach i na zewnątrz przy niewielkich naprawach
- Szybka, łatwa i czysta aplikacja dzięki odpowiedniemu opakowaniu



Żywica silikatowa

Chemia budowlana



Dwuskładnikowa, bezzapachowa, szybko utwardzalna, płynna żywica na bazie silikatów do zamykania rys, pęknięć i nacięć w jastrychach oraz do osadzania i mocowania listew, szyn kątowych, profili końcowych itp. Do klejenia betonu, ceramiki, kamienia naturalnego, drewna, metalu itp. w pomieszczeniach i na zewnątrz. Również stosowana do niewielkich napraw. Szybka, łatwa i czysta aplikacja dzięki odpowiedniemu opakowaniu.

- Szybka, łatwa i czysta aplikacja
- Łatwe mieszanie bez dodatkowych narzędzi
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Bardzo dobra penetracja
- Bardzo szybkie utwardzanie
- Bezzapachowa
- Do klejenia w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Na podłogi
- Z 10 kłami do jastrychu

Zastosowanie	Bezzapachowa, szybko utwardzalna, płynna żywica na bazie silikatów do zamykania rys, pęknięć i nacięć w jastrychach oraz do osadzania i mocowania listew, szyn kątowych, profili końcowych itp. Do klejenia betonu, ceramiki, kamienia naturalnego, drewna, metalu itp. w pomieszczeniach i na zewnątrz.
Przygotowania podłoża	Powierzchnie jastrychów i rysy muszą być czyste, suche i nośne. Niezwiązane, luźne warstwy, kurz, warstwy zmniejszające przyczepność oraz powłoki farb należy usunąć. Rysy w posadzce poszerzyć od góry do połowy lub na ok. 2/3 grubości jastrychu przy pomocy szlifarki kątovej. Przy większych szczelinach należy wbudować zbrojenie poprzeczne. W tym celu, przed zalaniem, przy pomocy szlifarki kątovej wykonać nacięcia w odległości 15-30 cm, do połowy lub na ok. 2/3 grubości jastrychu, poprzecznie do długości rysy i na jej końcach, w które należy włożyć kotwy lub kłamy do jastrychu. W przypadku użycia na metal, rdzę i zatluszczenia usunąć np. metodą piaskowania.
Sposób użycia	Składnik A dodać do składnika B, następnie przez co najmniej 15 sekund wstrząsać butelką aż powstanie jednolity płyn. Zakorkowanie nakrętki przyciąć na odpowiednią wielkość otworu i w ciągu czasu otwartego schnięcia wlać w otwarty przekrój szczeliny, do jej górnej krawędzi. Początkowo konsystencja żywicy jest bardziej płynna, później staje się gęstsza. Jeśli następnie na przygotowaną powierzchnię będzie użyta masa szpachlowa lub zaprawa klejowa, świeżą żywicę Sopro SH 649 należy obsypać piaskiem kwarcowym Sopro QS 507.
Temperatura stosowania	Od +10°C do maks. +30°C (podłoże, powietrze, materiał)
Czas użycia	10 – 12 minut
Możliwość dalszych prac	Po ok. 45 minutach
Wytrzymałość końcowa	53 N/mm ² po ok. 24 godzinach
Dane czasowe	Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23°C, przy względnej wilgotności powietrza 50%; wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane dane czasowe.
Zużycie	W zależności od struktury podłoża i metody aplikacji ok. 1,7 kg/l
Składowanie	W chłodnych, suchych, nie narażonych na przemarzanie w pomieszczeniach 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowanie	Zestaw 0,6 l (2 butelki, składnik A + składnik B o pojemności 300 ml każda) z kłami do jastrychu