

Niezawodny towarzysz **na każdą porę roku** - pianka blaugelb Premium Allseason XXL.



Pianka pistoletowa blaugelb 1K Premium Allseason XXL klasy E

Pianka montażowa na wszystkie pory roku - idealne rozwiązanie w systemie blaugelb.

- **Możliwość całorocznego stosowania w temperaturze otoczenia i podłoża od -20°C do +30°C**
- **Bardzo dobra izolacja akustyczna ponad 63 dB**
- **Reakcja na ogień klasy E zgodnie z DIN EN 13501-1, odpowiada B2 (DIN 4102-1)**
- **Niesklejający się zawór bezpieczeństwa pozwala na pionowe lub poziome przechowywanie bez utraty propelentu, z większą stabilnością podczas przechowywania**
- **Wysoki uzysk do 65 litrów**

Pianka pistoletowa blaugelb 1K Premium Allseason XXL klasy E

Pianka montażowa na wszystkie pory roku - idealne rozwiązanie w systemie blaugelb.



Właściwości produktu:

Pianka pistoletowa blaugelb 1K Premium Allseason XXL klasy E to jedno-komponentowa pianka montażowa PU, którą dzięki specjalnej recepturze można stosować w temperaturach od -20°C do +30°C. Dzięki temu pianka pistoletowa blaugelb 1K Premium Allseason XXL klasy E jest prawdziwą pianką całoroczną.

Pianka pistoletowa blaugelb 1K Premium Allseason XXL klasy E posiada specjalnie opracowaną recepturę, która nawet bez dostępu wilgoci tworzy bardzo drobną i jednorodną strukturę komórkową i zapewnia równomierne wyschnięcie. Oznacza to, że piankę pistoletową blaugelb 1K Premium Allseason XXL klasy E można również stosować w niskich temperaturach otoczenia i na zimnych podłożach do -20°C. W temperaturach otoczenia i podłoża powyżej +5°C zalecane jest dodatkowe nawilżanie. Optymalne wyniki uzyskuje się, gdy temperatura pojemnika wynosi co najmniej +5°C.

Dzięki wysokiemu uzyskowi do 65 litrów w warunkach swobodnego spieniania pianka pistoletowa blaugelb 1K Premium Allseason XXL klasy E umożliwia ekonomiczną pracę. Przyczepność pianki jest doskonała na wszystkich podłożach powszechnie stosowanych w budownictwie (z wyjątkiem polietylenu, silikonu, olejów, smarów, środków antyadhezyjnych do form lub podobnych materiałów). Utwardzona pianka jest półtwardym tworzywem przeważnie o zamkniętych komórkach, jest odporna na gnienie i starzenie, ale nie jest odporna na promieniowanie ultrafioletowe.

Obszary stosowania: wypełnianie – izolowanie – uszczelnianie. W budowie okien do wypełniania i izolacyjnego uszczelniania szczelin łączeniowych w oknach i skrzynkach rolet, do wypełniania szczelin łączeniowych w ościeżnicach drzwi zewnętrznych (nie jest przeznaczona do montażu bez dodatkowego mocowania mechanicznego). Do wypełniania wnęk w murach, przepustów przewodów i innych pustych przestrzeni.

Zalety produktu:

- Możliwość całorocznego stosowania w temperaturze otoczenia i podłoża od -20°C do +30°C
- Duża wydajność przy uzysku pianki do 65 litrów w warunkach swobodnego spieniania
- Doskonałe parametry w zakresie izolacji cieplnej i akustycznej
- Odporność na wilgoć i temperaturę
- Możliwość pracy niezależnie od pogody
- Niesklejający się zawór bezpieczeństwa pozwala na pionowe lub poziome przechowywanie bez utraty propelentu, z większą stabilnością podczas przechowywania
- Możliwość uniwersalnego stosowania do wypełniania, izolowania i uszczelniania
- Propelent nieszkodliwy dla warstwy ozonowej
- Wyprodukowany zgodnie z systemem jakości ISO 9001
- Doskonale nadaje się do zastosowań krytycznych czasowo dzięki możliwości szybkiego stosowania
- Nadaje się do wszystkich powierzchni powszechnie stosowanych w budownictwie*
- Reakcja na ogień klasy E zgodnie z DIN EN 13501-1, odpowiada B2 (DIN 4102-1)
- Niska zawartość substancji szkodliwych sprawdzona zgodnie z EMICODE EC1 Plus

*Przeprowadzić odpowiednie próby wstępne.

Dane techniczne:

Gęstość objętościowa:	10 - 12 kg/m ³
Struktura komórkowa / konsystencja:	drobna
Powierzchnia wyschnięta dotykowo:	ok. 8 min (pasmo 20 mm)
Możliwość cięcia:	9 - 12 min (pasmo 20 mm)
Pełne obciążenie:	12 h (pasmo 20 mm)
Uzysk:	do 65 l w warunkach swobodnego spieniania
Temperatura stosowania, pojemnik: min. / maks. / optymalna	+5°C / +30°C / +20°C
Temperatura stosowania, podłoże: min. / maks. / optymalna	-20°C / +30°C / +20°C
Temperatura stosowania, otoczenie: min. / maks. / optymalna	-20°C / +30°C / +20°C
Wytrzymałość na rozciąganie: w oparciu o normę DIN 53430	6-7 N/cm ²
Wydłużenie przy zerwaniu: w oparciu o normę DIN 53430	ok. 10-14%
Wytrzymałość na ścinanie: w oparciu o normę DIN 53427	ok. 3-4 N/cm ²
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu przy ściskaniu: w oparciu o normę DIN 53421	ok. 1,5-2,5 N/cm ²
Przewodność cieplna: DIN EN 12667:2001	ok. 0,0374 W/(m*K)
Izolacja akustyczna szczeliny:	sprawdzona izolacja akustyczna szczeliny 10 mm: [R _{ST,w} (C;C _w) ≥ 63 (-2;-4) dB] 20 mm: [R _{ST,w} (C;C _w) ≥ 63 (-1;-4) dB]
Trwała odporność temperaturowa: utwardzona pianka	-40°C do +80°C
Krótkotrwała odporność temperaturowa: utwardzona pianka	+100°C
Klasa materiału budowlanego: DIN EN 13501-1	klasa E (normalnie zapalny) odpowiada B2 (DIN 4102-1)
Trwałość podczas przechowywania: w suchym, chłodnym pomieszczeniu	15 miesięcy, w pozycji pionowej i poziomej
Rodzaj zaworu:	zawór bezpieczeństwa
Kolor:	kość słoniowa

Nazwa produktu	JO	Nr art.
Pianka pistoletowa blaugelb 1K Premium Allseason XXL klasy E 750 ml, z PDR, D/GB	12 x pojemnik 750 ml	0419825
Pianka pistoletowa blaugelb 1K Premium Allseason XXL klasy E 750 ml, bez PDR, D/RUS/CZ	12 x pojemnik 750 ml	0419827
Pianka pistoletowa blaugelb 1K Premium Allseason XXL klasy E 750 ml, bez PDR, D/RO/LT	12 x pojemnik 750 ml	0430186

Przygotowanie i stosowanie:

Podłoże musi być twarde, czyste oraz wolne od smaru, pyłu i luźnych cząstek. Idealna temperatura stosowania pojemnika to +20°C. Gdy pojemnik jest zbyt zimny, należy go ostrożnie ogrzać w letniej kąpieli wodnej. Nie narażać pojemnika na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego ani nie pozostawiać w nagrzanym pojeździe.

UWAGA: Nigdy nie podgrzewać pojemnika powyżej +50°C, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo rozerwania. Gdy pojemnik jest zbyt gorący, należy go ostrożnie schłodzić w letniej kąpieli wodnej, nigdy nie wstrząsać!

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i dostępnymi danymi technicznymi, ale nie stanowią gwarancji zgodnie z § 443 BGB. Nasze instrukcje stosowania produktów są ogólnie obowiązującymi wytycznymi i ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań mogą się różnić w indywidualnych przypadkach. W związku z tym nie zwalniają one automatycznie z wykonywania własnych testów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian technicznych i wynikających z dalszego rozwoju.

Kwiecień 2017 - ME | WS | 0002 - www.meisenburg.de

Pianka pistoletowa blaugelb 1K Premium Allseason XXL klasy E

Pianka montażowa na wszystkie pory roku - idealne rozwiązanie w systemie blaugelb.



Przed przykręceniem pojemnika ustabilizowanego temperaturowo do pistoletu dozującego należy nim wstrząsnąć ok. 20 razy. Postawić pojemnik i przykręcić pistolet za pomocą gwintowanego adaptera do gwintowanego pierścienia pojemnika. Nie przechylać pojemnika ani nie dokręcać zbyt mocno. Jeszcze drobniejszą i bardziej równomierną strukturę komórkową można uzyskać, podłączając do pistoletu dozującego wąż adaptera o długości maks. 5 cm. Przed użyciem produktu wykonać własne testy i sprawdzić, czy materiał nadaje się do zamierzonego zastosowania. Umiarkowanie wypełnić puste przestrzenie, ponieważ świeża pianka jeszcze rozpręża się do 100%. W przypadku większych szczelin i pustych przestrzeni zalecamy wielokrotne nawilżanie po każdej warstwie pianki. Zbyt mała wilgotność i/lub nadmierne napełnienie pustych przestrzeni może spowodować niepożądane późniejsze rozprężanie się pianki. Dozować piankę, naciskając dźwignię spustową pistoletu w kontrolowany sposób.

Natychmiast usuwać świeże plamy pianki (gdy są nieprzylepne) za pomocą środka do czyszczenia pistoletów blaugelb. Utwardzoną piankę można usunąć tylko mechanicznie. Po użyciu oczyścić pistolet dozujący i ewentualnie stosowany wąż adaptera za pomocą środka do czyszczenia pistoletów blaugelb. Gdy pojemnik nie został opróżniony, pozostawić przykręcony pistolet dozujący do następnego użycia. Otwarty pojemnik należy zużyć w ciągu 4 tygodni. Odkręcić pistolet dozujący od całkowicie opróżnionego pojemnika i oczyścić z zewnątrz za pomocą środka do czyszczenia pistoletów blaugelb, a następnie przykręcić do pojemnika ze środkiem do czyszczenia pistoletów blaugelb, aby oczyścić go od wewnątrz i kilkakrotnie pociągnąć dźwignię spustową. Przytrzymać końcówkę pistoletu w odpowiednim naczyniu. Ostrożnie: Środek do czyszczenia pistoletów blaugelb wydostaje się pod wysokim ciśnieniem.

Dostawa i przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, chronić przed mrozem i wysoką temperaturą. W temperaturze przechowywania od +10°C do +20°C okres trwałości wynosi 15 miesięcy.

Utylizacja:

Utylizacja jest regulowana przez przepisy krajowe. W Niemczech zbiórką i utylizacją kartonów z opróżnionymi pojemnikami po pianie PU zajmuje się PDR.

Zasada bezpieczeństwa:

Przestrzegać kart charakterystyki substancji znajdujących się na stronie www.blaugelb.de