

TYTAN Professional Gotowy klej do płytek

Gotowy do użycia klej dyspersyjny o wysokiej sile klejenia i wszechstronnym zastosowaniu. Przeznaczony do klejenia płytek ściennych i podłogowych, okładzin z kamienia naturalnego, tworzywa sztucznego, mozaiki szklanej, elementów betonowych oraz pustaków szklanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zalecany na różne podłoża budowlane, płyty wiórowe, stare okładziny ceramiczne, posadzki z ogrzewaniem podłogowym i powierzchnie narażone na podwyższone działanie wilgoci.



Idealny przy remontach i drobnych naprawach, zalecany do montażu płyt izolacyjnych i dekoracyjnych.

Zalety

- biały i elastyczny
- na trudne i nietypowe podłoża
- do kamienia naturalnego i mozaiki szklanej
- idealny do prac remontowych i poprawek
- do wewnątrz i na zewnątrz
- nie zawiera rozpuszczalników
- nie przebarwia kamienia naturalnego

Zastosowanie

Gotowy klej do płytek przeznaczony jest do stosowania na różnego rodzaju podłoża:

- beton, posadzki, gazobeton, tynki,
- najbardziej odkształcalne powierzchnie spotykane w budownictwie, czyli: płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe,
- podłoża z ogrzewaniem podłogowym oraz podłoża niechłonne np: stara glazura.
- Przyklejanie zarówno zwykłych płytek ceramicznych jak i gresu, płyt marmurowych, kamienia naturalnego, pustaków szklanych, elementów styropianowych.

DANE TECHNICZNE

Kolor	biały
Konsystencja	Gęsta pasta
Temperatura pracy	od +5°C do +25°C
Czas otwarty	do 30 min
Czas korekty	do 10 min
Max. grubość warstwy	do 2 mm
Zużycie	0,8 – 1,5 kg/m ²

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być sezonowane, odpowiednio oczyszczone, suche oraz nośne. Powierzchnie słabo związane z podłożem, niestabilne (luźne, osypujące się cząstki) należy całkowicie usunąć. Płyty wiórowe i OSB należy zeszlifować i odkurzyć.
- Powierzchnie zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym, co znacząco zwiększy przyczepność płytek.

Aplikacja

- Klej stosowany wewnątrz pomieszczeń jest gotowy do użycia po uprzednim wymieszaniu. Przy stosowaniu na zewnątrz lub na powierzchniach z ogrzewaniem podłogowym należy dodać cement w ilości do 30% masy kleju.
- Przygotowaną zaprawę nakładać szpachlą zębatą o rozstawie zębów od 2 do 8 mm lub cienką warstwę przy pomocy szpachelki. Po naniesieniu kleju na płytki lekko je poruszać i dociskać do podłoża, aż do wypłynięcia nadmiaru kleju.
- Wielkość powierzchni pokryta zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy.
- Korekty można wykonywać do ok. 10 minut od naniesienia kleju.

Uwaga: Prac nie należy wykonywać podczas deszczu oraz przy zbyt dużym nasłonecznieniu i dużym wietrze. Spoiny fugować dopiero po ustabilizowaniu płytek, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach.

PRZECHOWYWANIE

Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu. Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.

Dostępny kolor: biały

Dostępna pojemność: 1 kg, 5 kg, 15 kg

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować w miejscach z dobrą wentylacją. Chronić przed dziećmi.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Dostępna pojemność	Opakowanie jednostkowe	Ilość sztuk w kartonie	Indeks	kod EAN
1kg	wiadro	6	MUT-KD-PC-100	590 351 804 617 9
5kg	wiadro	----	MUT-KD-PC-500	590 351 804 618 6
15kg	wiadro	----	MUT-KD-PC-#10	590 351 804 619 3

Data sporządzenia 02.08.2017

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.