



## P.44 SZYBKİ KLEJ CYJANOAKRYLOWY (AKTYWATOR I KLEJ)

### 1 –OPIS

Zestaw kleju, który składa się z kleju cyjanoakrylowego o wysokiej lepkości i aktywatora.

### 2 –WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka siła wiązania.
- Nadaje się do stosowania na powierzchniach pionowych, ponieważ nie kapie ani nie opada.
- Nadaje się szczególnie do klejenia trudnych podłoży, które mają porowaty lub nierówny charakter, ponieważ zwiększa siłę wiązania, zapobiegając wchłanianiu kleju przez powierzchnię.

### 3–APLIKACJE

- Nadaje się do klejenia bardzo szerokiej gamy materiałów, w tym powierzchni kwaśnych i niektórych porowatych, gdzie wymagane są krótkie czasy wiązania.
- Nadaje się do MDF, drewna, wiórów drzewnych, gumy, większości tworzyw sztucznych, skóry i innych popularnych podłoży.
- Szczególnie nadaje się do zastosowań, w których konieczne jest przyspieszenie prędkości utwardzania.
- Chociaż P.44 ma pewien stopień zdolności wypełniania szczelin, jest ogólnie zalecany do stosowania na ściśle przylegających częściach i dość gładkich, równych powierzchniach.

### 4 – INSTRUKCJE

Podłoża muszą być gładkie i mieć idealną powierzchnię połączenia. Nałóż kroplę na jedno z podłoży. Połącz podłoża i mocno dociśnij przez minutę. Temperatura stosowania wynosi od +5°C do +35°C.

### 5–OPAKOWANIE

| Produkt | Objętość/Waga   | Pakiet |
|---------|-----------------|--------|
| P.44    | 100 ml + 25 gr  | 48     |
| P.44    | 200 ml + 50 gr  | 24     |
| P.44    | 250 ml + 65 gr  | 24     |
| P.44    | 400 ml + 125 gr | 24     |
| P.44    | 500 ml + 125 gr | 24     |

### 6–PRZECHOWYWANIE I OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu do przechowywania w temperaturze od +5°C do +25°C.



## 7-BEZPIECZEŃSTWO

- Najlepiej byłoby, gdyby cyjanoakrylany były przechowywane w oryginalnie zamkniętych pojemnikach do czasu użycia.
- Unikaj ekspozycji na silne światło i źródła ciepła
- Cyjanoakrylany mogą wiązać się ze skórą w ciągu kilku sekund
- Nie kapać na skórę ani do oczu - może to spowodować poważne obrażenia oczu.
- Stanie się twardy w pojemniku, jeśli nie zostanie prawidłowo zamknięty!
- Aktywator jest łatwopalny. Nie wrzucać do ognia. Nie wdychać.
- Skrzynka aktywatora jest pod ciśnieniem. Nie zginać ani nie wiercić.

## 8-WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

### Klej

|                          |                                  |                  |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| Baza                     | : Cyjanoakrylan etylu            |                  |
| Wygląd                   | : Żel w płynie                   |                  |
| Kolor                    | : Bezbarwny                      |                  |
| Temperatura aplikacji    | : +5°C do +35°C                  |                  |
| Gęstość                  | : 1,06 ± 0,01 gr/cm <sup>3</sup> | ASTM D1875       |
| Temperatura zapłonu      | : > 81 ° C                       |                  |
| Lepkość                  | : 1200 - 1800 cps przy 25°C      | Norma ASTM D1084 |
| Odporność na temperaturę | : -20oC do +70 °C                |                  |

### Aktywator

|                          |                   |  |
|--------------------------|-------------------|--|
| Baza                     | :Heksan           |  |
| Wygląd                   | :Aerozol          |  |
| Kolor                    | :Bezbarwny        |  |
| Temperatura aplikacji    | : +5°C do +35°C   |  |
| Odporność na temperaturę | : -20oC do +70 °C |  |