

Durastone ESD Solder Pallet Material

Karta charakterystyki materiału:

właściwość	wartość	jednostka
kolor	Czarny	
gęstość	1.87±0.5	g/cm ³
wytrzymałość na zginanie	360	MPa
wytrzymałość na ściskanie	≥50	Kj/m ²
absorpcja wody	<0.19	%
współczynnik rozszerzalności liniowej 10 ⁶ /K Warunki: 30°C-250°C	12	10 ⁶ /K
piroprowadnictwo	0.25	w/m ⁰ k
temperatura pracy (krótkoterminowa)	360	°C
temperatura pracy (długoterminowa)	280	°C
rezystancja powierzchniowa	10 ⁶ —10 ⁹	Ω
pojemność cieplna	930	J/kg k
współczynnik sprężystości	18000	MPa

Karta zgodna z kartą właściwości producenta

Wyprodukowano w Chinach