

HD-PUR PIGMENTFÜLLER 645-9901

Do wnętrz:

- szybkie schnięcie
- bardzo dobre szlifowanie
- dobra jakość malowania
- znakomite wypełnianie
- uniwersalne zastosowanie

NR.1

*perfect
on top*

WYPEŁNIACZ PIGMENTOWY

HD-PUR 645-9901 ekologiczny, redukujący rozpuszczalniki, wydajny 2-składnikowy poliuretanowy wypełniacz natryskowy.

Odpowiednie lakiery 1K i 2K-PUR / CRYL

Może również działać jako ISOLIERFÜLLER dodając 20% utwardzacza 600-0626

Więcej i informacji:

Powsińska 32a
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. (22) 201 12 65
info@heidelberger-lackfabrik.pl
www.heidelbergcoatings.pl



HD-PUR-PIGMENTFÜLLER/PODKŁAD BIAŁY 645-9901

Opis produktu

HD-PUR-PIGMENTFÜLLER to ekologiczny, redukujący rozpuszczalniki, wydajny, 2-sładnikowy poliuretanowy wypełniacz natryskowy. Cechuje się doskonałą rozlewistością i dobrym działaniem izolującym na płycie MDF, dobrą szlifowalnością, dużą odpornością na zmiany temperatury i dobrą przyczepnością na różnych podłożach.

Przykładowe zastosowanie

MDF lakierowana na kolor

1. Izolowanie

Izolowanie lakierem HD-SOLO-PUR 62x-0029 w proporcji z utwardzaczem 600-0626 10:1
20 % HD-PUR-CRYL-VERDÜNNUNG 960-0102.
Suszenie co najmniej 2h w temperaturze pokojowej, szlifowanie papierem o ziarnistości 280 / 320

2. Wypełnianie

1 – 2 x natrysk HD-PUR-PIGMENTFÜLLER 645-9901 w proporcji 10:1 z utwardzaczem 600-0626 . Schnięcie co najmniej 2 godziny w temperaturze pokojowej. Szlifowanie międzywarstwowe papierem o ziarnistości 280, szlifowanie końcowe papierem o ziarnistości 320/400

3. Lakierowanie

1 x natrysk HD-PUR-COLOR 612/ RAL, NCS, Sikkens/ w proporcji 5:1 z utwardzaczem 600-0626 oraz z rozcieńczalnikiem 10 % HD-PUR-CRYL- VERDÜNNUNG 960-0102 . Suszenie przed zapakowaniem przez całą noc w temperaturze pokojowej.

Informacje dodatkowe

Wszystkie podane czasy schnięcia dotyczą temperatury 20°C, przy względnej wilgotności powietrza 65 %.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Po szlifowaniu i usunięciu pyłu należy natychmiast pokryć następną warstwą lakieru.

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Zawsze wykonać próbne malowanie.

Normy

DIN 4102 B1 - produkt trudnozapalny

Produkt zgodny z dyrektywą w sprawie lotnych związków organicznych VOC.



Receptura nie zawiera:

toksycznych metali ciężkich, węglowodorów fluorowcowanych (CKW, FCKW), polichlorowanych bi- oraz tri- fenylów (PCB + PCT), pentachlorofenolu (PCP) oraz formaldehydu.

Użycie

Natrysk pistoletem kubkowym

Rozmiar dyszy 2,5 – 3,0 mm, ciśnienie natrysku 2,5 – 3,0 bar

Wskazówka: Produkt może być stosowany jako wypełniacz izolacyjny a także na metalach i tworzywach sztucznych w proporcji 5:1 (podkład/utwardzacz)

Dane techniczne

Lepkość:	90 sek. wg DIN 4
Zawartość substancji stałej:	56 %
Utwardzacz:	HD-PUR-CRYL 600-0626
Proporcja:	10:1 (Lakier/Utwardzacz)
Schnięcie:	pyłosuchość po 30 – 40min szlifowalność po 2 h
Zużycie:	150 - 250 g / m ²
Rozcieńczanie:	HD-PUR-CRYL- VERDÜNNUNG 960-0103.
Przygotowany lakier należy zużyć w ciągu	8h

Informacje o zamawianiu

Numer katalogowy:

645-9901-30KH	pojemnik 30 kg
645-9901-10KE	pojemnik 10 kg
645-9901-5KE	pojemnik 5 kg

Przechowywanie i trwałość:

W zamkniętym opakowaniu min. 12 miesięcy oraz w temperaturze pokojowej (maks. 30°C).