



KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

LAKIER OCHRONNY NA FARBĘ LUMINESCENCYJNĄ COO-VAR

OPIS Lakier Ochronny na Farbę Luminescencyjną Coo-Var jest przezroczystą powłoką ochronną, niezbędną do zabezpieczenia Farby Luminescencyjnej Coo-Var.

Zalecenia stosowania Lakier Ochronny na Farbę Luminescencyjną Coo-Var może być stosowana w celu zabezpieczenia Farby Luminescencyjnej Coo-Var.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie Połysk

Kolor Przezroczysty

Gęstość 1,05 przy 20°C

Zawartość substancji stałych 38%

Zawartość LZO 50 g/l
LZO - Lotne Związki Organiczne. Przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Punkt zapłonu Niepalny.

Lepkość 3,5 puazów przy 25°C

Czas schnięcia Dla dotyku: 45 min., przy 20°C
Dla wyschnięcia: 4 godz., przy 20°C
Do pełnej trwałości: 5 do 7 dni, przy 20°C
Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki.

Grubość warstwy Mokrej: 70 mikronów
Suchej: 25 – 30 mikronów

Wydajność teoretyczna 14 m²/l przy suchej warstwie 30 mikronów.
Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

Opakowania 0,5 l ; 2,5 l

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji	Nie stosować poniżej temperatury 7°C. Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej. W przestrzeniach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia.
Sposób aplikacji	Pędzel lub wałek
Poprzednia warstwa	Farba Luminescencyjna Coo-Var
Kolejna warstwa	Kolejna powłoka Lakieru Ochronnego na Farbę Luminescencyjną Coo-Var.
Instrukcje dotyczące mieszania	Dobrze wymieszać przed użyciem.
Czyszczenie	Woda
Ograniczenia stosowania	Nie stosować poniżej temperatury 7°C
Rozcieńczanie	Czysta woda (maks. 10% objętości)
Ciśnienie w dyszy	Brak danych
Wielkość dyszy	Brak danych
Ponowne malowanie	6 godzin przy 20°C.
UWAGI	Nie stosować, gdy temperatura jest na poziomie lub poniżej 7°C podczas malowania i suszenia.

Warunki bezpieczeństwa Patrz karta bezpieczeństwa - SDS 10630

Wersja 10E20

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



TECHNICKÝ LIST

OCHRANNÝ LAK NA LUMINISCENČNÍ BARVU COO-VAR

POPIS Ochranný lak na luminiscenční barvu Coo-Var je průhledný ochranný povlak, nezbytný pro zajištění ochrany luminiscenční barvy Coo-Var.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ Ochranný lak na luminiscenční barvu Coo-Var lze použít k ochraně luminiscenční barvy Coo-Var.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrchová úprava Lesklá

Barva Průhledná

Hustota 1,05 při 20°C

Obsah pevných látek 38%

Obsah VOC 50 g/l (VOC - těkavé organické látky, přispívají k znečištění ovzduší)

Bod vzplanutí Nehořlavý

Viskozita 3,5 poise při 25°C

Doba schnutí Na dotek: 45 min. při 20°C
Úplné zaschnutí: 4 hod. při 20°C
Plná odolnost: 5 až 7 dní při 20°C
Nízká teplota a vysoká vlhkost negativně ovlivňují dobu schnutí a konečnou účinnost každého povlaku.

Tloušťka vrstvy Mokrý: 70 mikronů
Suchá: 25 – 30 mikronů

Teoretická vydatnost 14 m²/l při suché vrstvě 30 mikronů
Skutečná vydatnost může být nižší v závislosti na faktorech jako poréznost povrchu a ztráty materiálu při aplikaci.

Balení 0,5 l ; 2,5 l

PŘÍPRAVA POVRCHU Celý povrch musí být čistý, suchý, stabilní a zbavený nečistot.

ZPŮSOB APLIKACE

Podmínky aplikace	Nepoužívat při teplotě nižší než 7°C. Dodržujte zásady správné malířské praxe. V uzavřených prostorech zajistěte dostatečné větrání během aplikace a schnutí.
Metoda aplikace	Štětec nebo váleček
Předchozí vrstva:	Luminiscenční barva Coo-Var
Další vrstva	Další nátěr ochranného laku na luminiscenční barvu Coo-Var
Pokyny pro míchání:	Před použitím dobře promíchejte.
Čištění	Voda
Omezení použití	Nepoužívat při teplotě nižší než 7°C
Ředění	Čistá voda (max. 10 % objemu)
Tlak v trysce	Žádné údaje
Velikost trysky	Žádné údaje
Přetírání	Po 6 hodinách při 20°C
POZNÁMKY	Nepoužívat, pokud je teplota na úrovni nebo pod 7°C během malování a schnutí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Viz bezpečnostní list - SDS 10630.

Verze 10E20

Informace zde uvedené jsou poskytovány v dobré víře a pouze pro informativní účely. Protože podmínky aplikace jsou mimo kontrolu výrobce, společnost Coo-Var nenese odpovědnost za nesprávné použití tohoto produktu. Společnost si vyhrazuje právo měnit údaje bez předchozího upozornění. Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze.

Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

Pro další informace nás kontaktujte:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



TECHNICKÝ LIST

OCHRANNÝ LAK NA LUMINISCENČNÚ FARBU COO-VAR

POPIS Ochranný lak na luminiscenčnú farbu Coo-Var je priehľadný ochranný povlak, nevyhnutný na zabezpečenie ochrany luminiscenčnej farby Coo-Var.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE Ochranný lak na luminiscenčnú farbu Coo-Var sa môže použiť na ochranu luminiscenčnej farby Coo-Var.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrchová úprava Lesklá

Farba Priehľadná

Hustota 1,05 pri 20°C

Obsah pevných látok 38%

Obsah VOC 50 g/l
VOC - prchavé organické zlúčeniny, prispievajú k znečisteniu ovzdušia

Bod vzplanutia Nehorľavý

Viskozita 3,5 poise pri 25°C

Doba schnutia Na dotyk: 45 min. pri 20°C
Úplné zaschnutie: 4 hod. pri 20°C
Plná odolnosť: 5 až 7 dní pri 20°C
Nízka teplota a vysoká vlhkosť negatívne ovplyvňujú dobu schnutia a konečnú účinnosť každého povlaku.

Hrúbka vrstvy Mokrá: 70 mikrónov
Suchá: 25 – 30 mikrónov

Teoretická výdatnosť 14 m²/l pri suchej vrstve 30 mikrónov
Skutočná výdatnosť môže byť nižšia v závislosti od faktorov ako pórovitosť povrchu a straty materiálu počas aplikácie.

Balenie 0,5 l ; 2,5 l

PRÍPRAVA POVRCHU Celý povrch musí byť čistý, suchý, stabilný a zbavený nečistôt.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Podmienky aplikácie	Nepoužívať pri teplote nižšej ako 7°C. Dodržiavajte zásady správnej maliarskej praxe. V uzavretých priestoroch zabezpečte dostatočné vetranie počas aplikácie a schnutia.
Metóda aplikácie:	Štetec alebo valček
Predchádzajúca vrstva	Luminiscenčná farba Coo-Var
Ďalšia vrstva	Ďalší náter ochranného laku na luminiscenčnú farbu Coo-Var
Pokyny na miešanie	Pred použitím dobre premiešať.
Čistenie	Voda
Obmedzenia použitia	Nepoužívať pri teplote nižšej ako 7°C
Riedenie	Čistá voda (max. 10 % objemu)
Tlak v tryske	Žiadne údaje
Veľkosť trysky	Žiadne údaje
Pretieranie	Po 6 hodinách pri 20°C
POZNÁMKY	Nepoužívať, ak je teplota na úrovni alebo pod 7°C počas maľovania a schnutia.

**BEZPEČNOSTNÉ
OPATRENIA**

Verzia 10E20

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú poskytované v dobrej viere na informačné účely. Keďže podmienky aplikácie sú mimo kontroly výrobcu, spoločnosť Coo-Var nenesie žiadnu zodpovednosť ani finančné záväzky vyplývajúce z nesprávneho použitia týchto produktov. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN England

V prípade ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte:

NOXAN

wiemy jak chronić



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



MŰSZAKI ADATLAP

VÉDŐLAKK LUMINOSZCENS FESTÉKHEZ COO-VAR

LEÍRÁS

A Coo-Var lumineszcens festékre alkalmazható védőlakk egy átlátszó védőbevonat, amely elengedhetetlen a Coo-Var lumineszcens festék védelméhez.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

A Coo-Var lumineszcens festékre alkalmazható védőlakk a Coo-Var lumineszcens festék védelmére szolgál.

MŰSZAKI ADATOK

Felületkezelés Fényes

Szín Átlátszó

Sűrűség 1,05 (20°C-on)

Szilárdanyag-tartalom 38%

VOC-tartalom 50 g/l

VOC – illékony szerves vegyületek, hozzájárulnak a levegőszennyezéshez

Gyulladáspont Nem gyúlékony

Viszkozitás 3,5 poise (25°C-on)

Száradási idő Érintésszáraz: 45 perc (20°C-on)

Teljes száradás: 4 óra (20°C-on)

Teljes kikeményedés: 5-7 nap (20°C-on)

Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom negatívan befolyásolja a száradási időt és a bevonat végső hatékonyságát.

Rétegvastagság Nedves: 70 mikron

Száraz: 25 – 30 mikron

Elméleti kiadósság 14 m²/l 30 mikron száraz rétegvastagság esetén

A gyakorlati kiadósság alacsonyabb lehet, mivel függ a festendő felület porozitásától és az alkalmazás során fellépő veszteségektől.

Kiszerelés 0,5 l ; 2,5 l

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A teljes felületnek tisztának, száraznak, stabilnak és szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

ALKALMAZÁS MÓDJA

Alkalmazási feltételek Nem alkalmazható 7°C alatti hőmérsékleten. Kövesse a festési szakmai előírásokat. Zárt térben biztosítson megfelelő szellőzést az alkalmazás és a száradás során.

Alkalmazási mód Ecset vagy henger

Előző réteg Coo-Var lumineszcens festék

Következő réteg További réteg a Coo-Var lumineszcens festékre alkalmazható védőlakkból

Keverési utasítások Használat előtt alaposan keverje fel.

Tisztítás Víz

Felhasználási korlátozások Nem alkalmazható 7°C alatti hőmérsékleten

Hígítás Tiszta víz (max. 10% térfogat)

Fúvókanyomás Nincs adat

Fúvókaméret Nincs adat

Újrafesthetőség 6 óra elteltével (20°C-on)

MEGJEGYZÉSEK Nem alkalmazható, ha a hőmérséklet festés és száradás közben 7°C vagy annál alacsonyabb.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK Lásd a biztonsági adatlapot - SDS 10630.

Verzió 10E20

A dokumentumban szereplő információkat jóhiszeműen, tájékoztató jelleggel közöljük. Mivel az alkalmazási körülmények kívül esnek a gyártó ellenőrzésén, a Coo-Var vállalat nem vállal felelősséget vagy pénzügyi kötelezettséget a termékek nem megfelelő használatából eredően. A vállalat fenntartja a jogot az adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót helyettesít. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN England

További kérdések esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

NOXAN

wiemy jak chronić



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl