



SADOLIN LAKIER NATURALNY EFEKT

Do parkietów i schodów

- ✓ Zachowuje naturalny wygląd i nie zmienia koloru drewna
- ✓ Odporny na uderzenia i zarysowania
- ✓ Ochrona przed plamami i wodą
- ✓ Szybkoschnący. O neutralnym zapachu



INFORMACJE O PRODUKCIE

ZASTOSOWANIE	Sadolin Lakier Naturalny Efekt to głęboko matowy lakier, nadający lakierowanej powierzchni efekt surowego drewna. Unikatowa receptura tego produktu łączy w sobie trwałość i wytrzymałość lakieru z wykończeniem, jakie uzyskuje się przy olejowaniu. Zapewnia drewnianej powierzchni odporność na uderzenia, ścieranie, zarysowania, plamy i wodę. Jednocześnie lakier podkreśla naturalne piękno drewna, nie zmieniając jego koloru. • Dzięki temu, że tworzy trwałą i wytrzymałą powłokę, odporną na uderzenia i zarysowania, zabezpiecza drewniane powierzchnie nawet do 10 lat. • Zapewnia lakierowanym powierzchniom wizualny efekt surowego drewna i głęboko matowe wykończenie. Sprawia, że drewno wygląda jakby nie było niczym pokryte. • Wodorozcieńczalna formuła sprawia, że lakier cechuje się neutralnym, nieuciążliwym przy lakierowaniu zapachem. Polecany jest w szczególności do parkietów, schodów, listew przypodłogowych oraz innych wewnętrznych powierzchni z drewna gładkiego, heblowanego. Nadaje się do renowacyjnego malowania powierzchni pokrytych wcześniej innymi powłokami lakierniczymi.
KOLORYSTYKA	bezbarwny
OPAKOWANIA	0,7L; 2,5L; 4,5L; <i>Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.</i>

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	Wewnętrzny
EFEKT DEKORACYJNY	Głęboki Mat
SKŁAD NOMINALNY	• Pigment – nie dotyczy • Substancja błonotwórcza – dyspersja kopolimeru uretanowo-akrylowego • Rozpuszczalnik – woda • Inne – obojętne chemicznie środki matujące
GĘŚĆ	ok 1,03 g/cm ³
LZO	Limit zawartości LZO (kat.:A/e): 130g/l (2010): Produkt zawiera max 110g/l LZO
CZAS SCHNIĘCIA (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +23°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji)	• sucha w dotyku – po 1 godzinie • nanoszenie następnej warstwy – po 4 godzinach <i>Przy zachowaniu stosownej ostrożności, małe nasilenie ruchu pieszego można rozpocząć po 12 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy lakieru. Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po całkowitym utwardzeniu tj. po 7 dniach oraz zaniku zapachu wyrobu.</i> Uwaga! <i>Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj i gatunek malowanego drewna mogą wydłużyć czas schnięcia. Drewno miękkie łatwiej wchłania produkt i powłoka wysycha szybciej. Na gatunkach drewna twardego czas schnięcia może być wydłużony.</i>
WYDAJNOŚĆ	Do 18 m ² /l <i>Rzeczywiste zużycie zależy od właściwości podłoża, w szczególności od rodzaju i gatunku malowanego drewna. Wydajności podane dla jednej warstwy.</i>
IŁOŚĆ WARSTW	2-3 warstwy
ROZCIEŃCZALNIK	Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia.

ZALETY PRODUKTU	Odporność na działanie wody <i>Wytrzymuje standardową wilgotność powietrza występującą zazwyczaj w pomieszczeniach. Polakierowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w wodzie lub narażone na znaczną i częstą kondensację wilgoci.</i> Odporność chemiczna <i>Odporny na działanie standardowych środków chemii gospodarczej i alkoholu. Ewentualne zabrudzenia niezwłocznie usunąć miękką gąbką i wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.</i>
STOSOWANIE PRODUKTU	
PRZYGOTOWANIE WYROBU	Dokładnie wymieszać przed oraz w trakcie lakierowania, nie dopuszczając do napowietrzenia lakieru. Nie dodawać obcych składników. Nie rozcieńczać.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Podłoża do lakierowania muszą być: – suche i wysezonowane – wilgotność drewna nie powinna przekraczać 9%, – czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, plam, nalotów organicznych itp.) – miejsca zażywiczone, tłuszcz, substancje oleiste oraz preparaty woskowe – usunąć benzyną lakową, natomiast brud i kurz – umyć wilgotną szmatką z dodatkiem środka myjącego i pozostawić do wyschnięcia, – gładko oszlifowane, – zdrowe – w przypadku występowania zniszczeń biologicznych oczyścić do surowego drewna lub usunąć skażone drewno, następnie zabezpieczyć odpowiednim środkiem grzybobójczym, – pęknięcia i ubytki w drewnie – wypełnić masą szpachlową do drewna, wyrównać, przeszlifować i odpylić, Podłoża poddawane renowacji: – należy całkowicie usunąć stare, zniszczone powłoki lakiernicze do surowego drewna (najlepiej poprzez cyklinowanie lub zeszlifowanie), – podłoża wcześniej pokryte lakierem tego samego rodzaju, którego powłoka jest nieuszkodzona i dobrze przyczepna do podłoża należy oczyścić z zanieczyszczeń, dokładnie zmatować papierem ściernym i odpylić, – przetestować: wykonując próbne wymalowanie. Jeżeli po wyschnięciu lakieru powstanie niepożądany efekt należy stare powłoki usunąć całkowicie i na nowo przygotować podłoża do lakierowania. Uwaga! <i>Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.</i>
MALOWANIE	Warunki malowania – temperatura otoczenia powinna być pomiędzy +10°C a +28°C, – wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%, – wilgotność lakierowanego drewna nie powinna przekraczać 9%, <i>Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki.</i> Zalecane metody malowania – pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z miękkiego, sztucznego włosa, – wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z krótkim włosiem (np. welurowym) o długości runa 2 – 10 mm, Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego) – rozprowadzaj lakier cienkimi warstwami, równomiernie, najlepiej wzdłuż słojów drewna, uważając, aby nie dopuścić do wyschnięcia krawędzi nakładanej warstwy przed zakończeniem lakierowania (zachowanie tzw. ciągłości prac malarskich) – nakładaj 2-3 warstwy, w odstępie co najmniej 4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy, – przed nałożeniem kolejnej warstwy, poprzednią, po jej wyschnięciu (najwcześniej po 4 godzinach) należy delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i dobrze odpylić, Uwaga! Lakier w opakowaniu ma mleczny kolor, który zanika w trakcie aplikacji. Docelowy wygląd powłoka lakieru osiąga po całkowitym wyschnięciu. <i>Nie używaj lakieru na powierzchnie podgrzewane, narażone na ciągły kontakt z wodą, wcześniej oliwione lub woskowane, panele lub deski parkietowe fabrycznie lakierowane oraz na drewnie zażywiczonym.</i> <i>Do malowania dużych powierzchni zalecamy używanie lakieru z jednej serii produkcyjnej. Numer serii na opakowaniu.</i> <i>Po zakończeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.</i>
CZYSZCZENIE NARZĘDZI MALARSKICH	Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość lakieru, a następnie umyć je wodą. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

DODATKOWE INFORMACJE

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	Przechowywanie W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pozycji pionowej, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach osłoniętych przed bezpośrednim działaniem słońca oraz wysokich temperatur. Uwaga: <i>Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu.</i> Transport Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowiązującej Umowy ADR. Przewozić krytymi środkami transportu. <i>Szczegółowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).</i>
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki produktu
OKRES WAŻNOŚCI	Okres przydatności: 4 lata od daty produkcji. Dane identyfikujące wyrób oraz data produkcji wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym.
ATESTY, CERTYFIKATY, DOKUMENTY	Produkt posiada Atest PZH Karta Charakterystyki e –gwarancja dokładności napełniania opakowań
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować: – pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek - piątek); – pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com; – pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 50 02-255 Warszawa
DATA AKTUALIZACJI	Maj 2024